

PPG PITT-CHAR® CF SCRIM MESH

碳纤维网

简介

用作PPG PITT-CHAR NX 和 PPG PITT-CHAR XP的膨胀型环氧防火涂层体系中网格强化结构的碳纤维网布。

主要性能

- 外观：黑色编织网布 (8 x 4 纱罗组织)。
- 耐高温，可适用于池型和喷射型的烃类火灾。
- 裁切简便，易于铺展在防火涂料的湿膜之中；不需要加焊碰钉或其它机械固定。
- 高纯度碳纤维网布：碳含量高于99%。
- 优异的抗耐化学品和溶剂性能。
- 敬请严格遵照该防火涂料的施工指导原则和防火认证证书的各项要求进行施工作业。

基本参数

产品参数	
重量	重量不小于 54 克/米 ² (1.6 盎司/平方码)。
额定每卷面积	125 米 ² (1350 平方英尺)。
单卷尺寸	单卷宽度: 914 ± 50 毫米 (36 ± 2 英寸); 单卷长度: 137.2 ± 4.6 米 (150 ± 5 码)。
网孔尺寸	6.35 x 6.35 毫米 (¼ x ¼ 英寸)。
储藏有效期	36 月

备注: 网布卷绕在直径为75 毫米 (3英寸)的纸芯上并封装在聚乙烯袋里, 再放置于305 x 305 x 1143 毫米 (12 x 12 x 45 英寸) 的纸箱中。

质量担保

庞贝捷涂料PPG 保证 (1) 拥有该产品的品名所有权, (2) 产品质量符合该产品生产日期间所执行的相关技术质量规范, (3) 所供产品不存在第三针对美国专利权的侵权行为的合法索赔。以上保证内容只限于庞贝捷涂料PPG 所作出的担保和其它依据现行法律、法规须对事务处理和商行为所作出明示或暗示的保证; 包括不遵循限制条件的滥用情况, 任何针对特殊诉求或用途的其它保证, 不属此列范围, 庞贝捷涂料将免于索赔责任。如需依据此份保函申请索赔, 购买者必须在发现质量问题起伍(5)天时间内, 同时须确认日期在该产品的有效储存期里或者自该产品交付给购买者之日后壹(1)年之内, 以书面型式通告庞贝捷涂料PPG。

如果购买者未能按照以上要求通告所出现的缺陷问题, 将有权于其依据本保函从庞贝捷涂料获取赔偿!

责任限度

在各种情况下, 对于因使用本产品所产生或导致间接的、特殊的、意外的或连锁的任何形式的相关损失, 庞贝捷涂料PPG 都应免于追究诉讼责任 (无论针对任何疏漏、严格赔偿责任或侵权行为)。

本产品说明书上所涵盖的信息, 源自于我们确认为实验室的可靠试验, 但仅限用作参考指导。随着使用经验的累积和产品后续研发的深入, 庞贝捷涂料PPG 可能随时会对以上信息内容进行修正。

所有有关本使用产品的推荐或建议, 不论是技术文件, 还是对某项咨询的回复, 或其它方式, 我们都已做到竭尽所知, 数据信息可靠。我们的产品和相关信息是专为那些具备了必要知识和实用技能的工业用户而提供的, 作为产品的终端用户有责任确定本产品是否适合其具体用途。因此, 确信购买者已照此履行了评估, 应可全权处理并承担相应的风险。

现场的基材质量和状态以及其它影响产品用途和施工的因素众多, 并非我们庞贝捷涂料PPG 所能控制。因此, 对于任何因使用本产品说明书中的信息而造成的损失、伤害和破坏, 庞贝捷涂料PPG 都将不会承担责任 (除非另有书面协议有所规定可以例外)。施工环境不同、改变涂装工艺或臆想推测所给参考数据, 都有可能无法达到预期的涂装质量。

本产品说明书将取代前期的旧版说明书, 购买者有责任在使用本产品前须确认其手头所用产品说明书为此最新版本。当前最新版本的产品说明书公布于庞贝捷涂料公司 PPG Protective & Marine Coatings 的官方网站: www.ppgpmc.com。如果出现产品说明书中文版和英语原版存在表述差异时, 应以英文原版为准。

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.

