SEIGNEURIE®
LA PERFORMANCE POUR UN MONDE DURABLE

PERLOXANE TT

Définition

- Peinture allégée, d'aspect mat minéral à base de résines siloxanes exclusives, bénéficiant des technologies **All Seasons*** pour une application par Tous les Temps, **Fast Drying**** pour un séchage ultra-rapide et **Light&Easy***** pour une grande facilité de manutention et d'application.

* Toutes Saisons.
** Séchage Rapide.
*** Léger et Facile.

Destination

- Extérieur : supports neufs et anciens.
- Décoration des façades.

Propriétés

- Excellente résistance aux intempéries, à l'encrassement et aux salissures.
- Adhérence directe sur support même condensant.
- Durabilité du film.
- Séchage rapide, hors pluie dès 20 mn.
- Confère aux façades un aspect mat minéral traditionnel (monuments historiques, secteurs sauvegardés,...).

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L ■ Ce produit contient au maximum 5 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques générales

Aspect en pot
Peinture fluide.

Aspect du feuil sec
Mat minéral.

Teintes
En stock : blanc. En machine à teinter : teintes du nuancier CHROMATIC® Façade.

Masse volumique
(mesurée en blanc) : kg/dm³ :
- 1,18 ± 0,10 (norme NF EN ISO 2811-1).

Extrait Sec
En volume (théorique) : 52,4 ± 2 %.
En poids (norme EUR PL 005) : 59 ± 2 %.

Temps de séchage
(à 23 °C - 50 % HR) :
- Sec hors pluie : 20 min.
- Recouvrable : 5 h.
- Produit formulé pour un séchage optimal entre 2 et 35 °C avec un taux d'humidité relative inférieure à 90 %.
- Application possible sur des fonds présentant une condensation de surface. À différer sur des fonds ruisselants ou gelés.

Rendement
- 7 à 8 m²/L environ.

Il est fonction de la nature, de la porosité du support et est à déterminer sur chantier.

Conditionnement
5 L - 15 L

Conservation
24 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel.

Dernière mise à jour : 05/06/2025 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.seigneurie.com

SEIGNEURIE®
LA PERFORMANCE POUR UN MONDE DURABLE

PERLOXANE TT

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bétons bruts et enduits à base de liants hydrauliques sains	Égrenage Brossage/Epoussetage ou Lavage haute pression Séchage complet	1 couche d'IMPRIDERME	2 couches de PERLOXANE TT
Bétons bruts et enduits à base de liants hydrauliques poreux ou pulvérulents			
Anciens films de peinture adhérents (ou peu adhérents localement) et sains	Elimination des parties écaillées et peu adhérentes par grattage, brossage Lavage haute pression Séchage complet	1 couche de PERLOXANE TT dilué à 5% ou PANTIPRIM	1 à 2 couches de PERLOXANE TT
Anciens films de peinture non-adhérents	Décapage par voie chimique ou par brûlage. Lavage soigné à l'eau sous pression. Séchage complet	1 couche de PRIMAIRE 872	2 couches de PERLOXANE TT

Dernière mise à jour : 05/06/2025 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à chantier de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.seigneurie.com

SEIGNEURIE®
LA PERFORMANCE POUR UN MONDE DURABLE

PERLOXANE TT

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 14 mm, pistolet.

Dilution

À la brosse et au rouleau : en cas d'utilisation de PERLOXANE TT en 1ère couche directe, ajouter 0,75 L d'eau environ par bidon de 15 L. En finition : prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou si le produit a séché, aux solvants aromatiques.

Caractéristiques réglementaires

Classification

- NF T 36-005 : Famille I - Classe 10c
- NF T 34-722 : D2
- NF EN 1062-1 : E3, V1, W3, A0

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité

Dernière mise à jour : 05/06/2025 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à chaque utilisateur de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.seigneurie.com