

EVOLUTEX 2EN1 VELOURS



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130
www.ecolabels.fr



Définition

Peinture veloutée-mat à base d'une dispersion mixte acrylique/alkyde.

Destination

- INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN.
- Murs, plafonds, boiseries.
- Pièces sèches et humides.
- Etat de finition A ou B (selon préparation des supports).

Propriétés

- Esthétique soignée sans reprise ni embus.
- Grande facilité d'entretien : RAH Classe 1, lessivable.
- Adhérence multi-supports : plâtre, bois, PVC, zinc...
- Protection du film de peinture contre le développement des moisissures.

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	

Caractéristiques générales

Brillant spéculaire

4 % sous 60° (12 % sous 85°)

Extrait Sec

Temps de séchage

(à 23° C - 50 % HR)

- Sec hors poussière : 1 heure.
- Recouvrable : 4 heures ou "mouillé sur mouillé" (application de la seconde couche dès que la 1ère couche commence à mater).

Rendement

- Supports lisses : 9 à 11 m²/L
- Toiles à peindre : 7 à 9 m²/L

EVOLUTEX 2EN1 VELOURS

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonnée	<ul style="list-style-type: none">■ Révision des joints■ Epoussetage		2 couches d'Evolutex 2en1 Velours
Plâtre et dérivés	<ul style="list-style-type: none">■ Brossage■ Egrenage	1 couche d'Imprima Rapid diluée à 5% (si pulvérulent)	
Mortier de ciment et dérivés	<ul style="list-style-type: none">■ Epoussetage	1 couche d'Imprima Rapid diluée à 5%	
Anciens fonds	<ul style="list-style-type: none">■ Grattage■ Lessivage■ Rinçage		

EVOLUTEX 2EN1 VELOURS

Application

Matériel d'application

Brosse, Rouleau polyamide texturé 12 mm, Rouleau polyester tissé 13 mm, Pistolet

Caractéristiques réglementaires
