


Date d'édition : 04/10/2022 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PRIMWOOD RAPID

Dernière mise à jour :
04/10/2022



Définition

Peinture satinée, impression et finition, microporeuse pour bois aux résines alkydes en phase solvant. Bénéficie de la Fast Drying Technology* pour un séchage ultra-rapide et un délai de recouvrement réduit.

*Technologie à Séchage Rapide.

Destination

- Intérieur/Extérieur : neuf/entretien.
- Protection et décoration de tous les subjectiles bois usuels du bâtiment en impression et/ou finition.

Propriétés

- Microporeuse, laisse respirer le bois.
- Très bonne résistance aux intempéries.
- Monoproduit : système impression et finition haute performance.
- Fort pouvoir garnissant et opacifiant.

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d : 300 g/L) ■ Ce produit contient au maximum 300 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et diluants éventuels préconisés
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques générales

Aspect en pot Gel thixotrope.	Extrait Sec En poids (norme EUR PL 005) : 77 ± 2 %. En volume (théorique) : 63 ± 2 %.	Conditionnement 1 L - 5 L - 15 L selon bases.
Aspect du feuil sec Satiné.	Temps de séchage (à 23 °C - 50 % HR) ■ Sec : 2 h. ■ Recouvrable : 4 h.	Conservation 18 mois dans son emballage d'origine non entamé.
Brillant spéculaire 25 % sous 60° (à 30 jours).	(à 5 °C - 85 % HR) ■ Sec : 3 h. ■ Recouvrable : 6 h.	Point éclair 49 °C.
Teintes En stock : blanc. En machine à teinter : toutes teintes du nuancier CHROMATIC®.	Rendement 11 à 14 m²/L environ par couche.	
Masse volumique (en blanc : kg/dm³) ■ 1,31 ± 0,03 (norme EUR PL 004).		

PRIMWOOD RAPID

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bois neufs*	■ Ponçage ■ Époussetage ■ Dégraissage	1 couche de PRIMWOOD RAPID ou PRIMWOOD MAT ou EXPRIM	2 couches de PRIMWOOD RAPID
Ancienne peinture ou lasure en bon état	■ Grattage ■ Ponçage ■ Époussetage		
Ancienne peinture ou lasure en mauvais état	■ Décapage ■ Lessivage ■ Rinçage ■ Séchage ■ Ponçage ■ Époussetage ■ Dégraissage	1 couche de PRIMWOOD RAPID ou PRIMWOOD MAT ou EXPRIM	
Métaux ferreux	■ Grattage ■ Brossage ■ Dégraissage	1 couche de FREITAMÉTAL EXPERT dilué à 5 %	
Métaux non ferreux	■ Dégraissage ■ Dérochage à l'acide phosphorique dilué ■ Rinçage ■ Séchage	1 couche de FREITACCROCH dilué à 5 %	
PVC	■ Dégraissage ■ Ponçage		

*Pour les bois neufs, type Tropicaux et Résineux, ajouter un dégraissage au Xylène aux travaux préparatoires.

*Pour les bois neufs, type Iroko, ajouter un dégraissage au diluant Epoxy n°1Bis aux travaux préparatoires.

Mode d'application :

- Appliquer de préférence la 1^{re} couche à la brosse.
- Casser les arêtes vives et enrober complètement le bois avec le système de peinture.

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Ne pas appliquer en présence d'exsudations d'huiles antisiccatives, appliquer alors TEXWOOD PREMIUM.
- Ne pas appliquer en présence de résines ou d'essences, de fendillements, de déformations du bois, de défauts d'assemblage, de dégradation ou d'humidité.
- En extérieur, le PRIMWOOD RAPID en couche d'impression doit être recouvert dans les trois mois qui suivent sa mise en œuvre.
- Les teintes de coefficient d'absorption solaire supérieur à 0,7 (teintes soutenues) en extérieur sont déconseillées sur surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques.
- Le temps de séchage peut varier selon les conditions de température et d'humidité ainsi que selon la teinte choisie.

PRIMWOOD RAPID

Dernière mise à jour :
04/10/2022

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 8 mm,
rouleau polyester tissé 5mm, pistolet,
spalter.

Dilution

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Nettoyage du matériel

Au solvant.

Caractéristiques réglementaires

Classification

NF T 36-005 Famille I - Classe 4a

Hygiène et sécurité

- Inflammable.
- Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).