

EUROPAN HYDROPLUS NEW

Primaire et finition microporeux à base de résines acryliques.

LES BOIS



CHROMATIC®



DESTINATION

Bois extérieurs.

QUALITÉS DOMINANTES

- Facile d'application.
- Microporeux.
- Très bonne adhérence.
- Très bonne opacité et bon garnissant.
- Aspect tendu.
- Sans collant résiduel.
- Après séchage, grande souplesse du film, conférant une protection durable.

TEINTES

Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®

DEGRÉ DE BRILLANCE

52% (+/- 5%) sous 60°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Satiné fort
RENDEMENT	8 à 12 m²/l
CONDITIONNEMENT	1 L - 3 L - 10 L
DENSITÉ MOYENNE	1,26 (blanc)
EXTRAIT SEC EN VOLUME	42% (+/-2%)
EXTRAIT SEC EN POIDS	54% (+/-2%)
TEMPS DE SÉCHAGE	• Sec au toucher : 3 h • Recouvrable : 8 h

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse Spéciale Acrylique, Rouleau microfibres 10 mm, Pistolet.
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

07/09/2020

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92656 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.guittet.com

Guittet



Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l’art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Recommandations :
En extérieur sur les parties horizontales et très exposées, appliquer une couche supplémentaire de finition.

NOTA : Dans le cas d’exposition très ensoleillée, les teintes très soutenues ont l’inconvénient de favoriser l’absorption calorifique du bois et d’augmenter ainsi ses variations dimensionnelles. Utiliser donc de préférence des teintes moins soutenues.
Ne pas utiliser sur bois présentant des remontées de tanin : utiliser le système EUROPAN SR.
Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et hygrométrie supérieure à 80%.

Les temps de séchage indiqués correspondent à une température de 23°C et une humidité relative de 50%. Ils peuvent varier en fonction des conditions climatiques et de la teinte effectuée.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Bois et dérivés neufs	- Nettoyage - Brossage - Ponçage - Epoussetage - Dégraissage	1 couche de SUPER DULPRIM SR de 5 à 10% de white-spirit ou 1 couche d'EUROPAN HYDROPLUS NEW	2 couches d'EUROPAN HYDROPLUS NEW
Anciennes peintures adhérentes	- Graffage et ponçage des parties écaillées ou de faible adhérence, époussetage - Lessivage, rinçage et séchage complet - Dégraissage	1 couche de SUPER DULPRIM SR de 5 à 10% de white-spirit ou d'EUROPAN HYDROPLUS NEW sur parties remises à nu	1 à 2 couches d'EUROPAN HYDROPLUS NEW non dilué en fonction d'un éventuel changement de couleur demandé
Anciennes peintures peu adhérentes	- Remise à nu du bois par décapage intégral - Lessivage - Rinçage - Séchage - Dégraissage		

Observations

NORMALISATION	NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010). Ce produit contient maximum 100 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
CONSERVATION	12 mois en emballage d’origine, non ouvert, à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité. Utiliser rapidement après ouverture.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l’emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com
INFORMATION CONSOMMATEURS	- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. - Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. - Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l’impact environnemental des produits sur l’ensemble de leur cycle de vie. - Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et de collecte. - Ne jetez pas le produit à l’égout.

