Brander Stucco Metallic Silver

OMSCHRIJVING

Decoratieve pleister met sprankelend stucco metallic-effect voor binnen op basis van kunstharsdispersie.

GEBRUIKSDOEL

Het decoratief afwerken van wanden in hotels, winkels, theaters, showrooms, kantoren, restaurants, woningen en andere representatieve ruimten.
Toe te passen op minerale ondergronden die vlak en glad gepleisterd zijn.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Gemakkelijk, soepel en economisch te verwerken
- Stucco Metallic-effect in twee lagen (afhankelijk van de kleur)
- Schrobklasse 2 volgens NEN EN 13300
- Geurarm
- Licht reinigbaar

KLEUREN EN GLANS

21 tinten.
Controleer voor het gebruik de kleur.

Het visuele effect is optimaal wanneer het licht rechtstreeks (dus haaks en niet als strijklicht) op het object valt. Hoe feller de verlichting, des te meer effect. Weinig licht of strijklicht heeft als gevolg dat het effect nauwelijks zichtbaar is.

Door de specifieke applicatiemethode kan het resultaat enigszins afwijken van de referentiestalen. In verband hiermee wordt aanbevolen eerst een proefvlak op te zetten.
Geadviseerd wordt geen materiaal van verschillende partijnummers op eenzelfde wandvlak toe te passen.

Metallic glans.

VERPAKKING

Plastic emmer van 2,5 liter.

BASISGEGEVENS

Dichtheid	:	ca. 1,27 kg/dm^3
Percentage vaste stof	:	ca. 61 gew.%
Vlampunt	:	niet van toepassing

Droogtijd bepaald bij 23°C en 50% R.V.

2^e laag aanbrengen na	:	4-6 uur
Doorgedroogd na	:	24 uur

RENDEMENT

Van het complete Brander Stucco Metallic Silver systeem: 3-5 m²/liter.

Opmerking
Om barstvorming van Brander Stucco Metallic Silver te voorkomen, moeten ophopingen van materiaal en hoge laagdikten worden vermeden.

vanzelfsprekend
Brander
PPG

Brander Stucco Metallic Silver

ONDERGROND-CONDITIES

Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog.
Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 4%.
Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%.
Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.
Zie ook Brander Informatieblad 1391.

VERWERKINGS-CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 8°C en 30°C.
Relatieve vochtigheid maximaal 80%.
Zorg voor optimale ventilatie na verwerking.

SYSTEMEN

Hiervoor wordt verwezen naar Brander systeemblad:
Decoratief pleistersysteem met een sprankelend stucco metallic-effect Brander Stucco Metallic Silver - 4953

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Gereedschap
Grote Stucco spaan (roestvast stalen spaan met afgeronde hoeken) voor het opzetten van de eerste laag.
Kleine Stucco spaan (roestvast stalen spaan met afgeronde hoeken) voor de eindlaag.

Verdunning
Geen, product is gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap
Direct na gebruik met leidingwater.

VEILIGHEIDS-MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van Brander Stucco Metallic Silver.

AANVULLENDE GEGEVENS

Belastbaarheid
Het Brander Stucco Metallic systeem Silver is alleen toe te passen in droge ruimten.

Schrobklasse
Conform NEN EN 13300 is de schrobklasse na een maand drogen bepaald.

HOUDBAARHEID

Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar.

vanzelfsprekend
Brander
PPG

Brander Stucco Metallic Silver

REFERENTIES

Informatieblad	nummer
Toelichting op de Brander kenmerkenbladen	1390
Bepalingen t.a.v. de uitvoering van stuc- en schilderwerk	1392

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwprodukten, Postbus 2437, 5202 CK, `s-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.brander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwprodukten is een merk van PPG.

september 2026

vanzelfsprekend Brander