

3M™ 2071 ruban de masquage

Description



Le ruban de masquage 3M™ 2071 est un ruban à basse adhésion, conçu pour des travaux de précision sur la plupart des peintures fraîches (24h), papier-peints vinyle, plinthes, parquets... il peut être retiré jusqu'à 60 jours après la pose, même en cas d'exposition directe au soleil. Usage intérieur.

Caractéristiques produit	
Support	Papier japonais (Washi) compressé ultra plat
Adhésif	Acrylique
Longueur de rouleau standard	50 m
Couleur	Violet

Propriétés Physiques typiques	Valeurs	Méthode
Épaisseur totale	102 µm	ASTM D-3652
Adhésion sur acier	1,7 N/cm	ASTM D-3330
Charge à la rupture	35 N/cm	ASTM D-3759
Élongation à la rupture	7,5 %	ASTM D-3759

Les valeurs ci-dessus sont le résultat de tests effectués dans nos laboratoires selon les méthodes de tests indiquées et ne sauraient être considérées comme des spécifications.

Stockage

Afin d'obtenir les meilleures performances, stockez ce produit dans des conditions normales à 21°C / 50% d'humidité relative, dans son emballage d'origine et utilisez-le dans l'année qui suit son achat.

Précautions

Ne pas utiliser avec ou sur des vernis nitrocellulose.

3M Construction & Home Improvement Markets

Product Information Sheet

Ne pas utiliser sur papier, plaque de plâtre non apprêtée ou des surfaces rugueuses.

En cas de doute faire un essai préalable.

Caractéristiques / Avantages / Bénéfices:

Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
Adhésif acrylique	Résistance au transfert	Adhère facilement aux surfaces et reste intact jusqu'au retrait. Réduit le temps de travail et les retouches.
	Augmente la stabilité aux UV et à la lumière	Retrait propre Réduit le temps de travail
	Adhésion basse	Respecte les surfaces délicates Facile à poser
Papier ultra fin	Lisse	Surface de contact uniforme, Lignes de peinture ultra-nettes
Support saturé	Résistance à l'humidité et aux solvants	Résiste aux bavures L'adhésif ne transfère pas lorsque le ruban est mouillé.
Traitement dos du support	Déroulage contrôlé	Déroulage doux

AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de tout infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.