

# SATINÉA+ MAT-VELOURS

## Peinture en phase aqueuse mate-veloutée

LES PEINTURES  
INTÉRIEURES



CHROMATIC®



COV  
< 6 g/l

### DESTINATION

Maçonneries intérieures. Pièces sèches. Travaux neufs ou d'entretien.  
Travaux soignés ou courant (selon préparations des supports).

### QUALITÉS DOMINANTES

- Aspect mat-velouté
- Entretien facile. Lessivable
- Bonne résistance aux taches
- Application possible sur toile de verre
- Respectueux de la santé et de l'environnement
- Compatible chantiers HQE™ et BREEAM®

### TEINTES

Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®

### DEGRÉ DE BRILLANCE

6 % sous 60°

## Caractéristiques techniques

### ASPECT

Mat-Velouté poché

### RENDEMENT

- Supports lisses : 10 à 12 m<sup>2</sup>/L
- Toiles de verre : 7 à 9 m<sup>2</sup>/L

### CONDITIONNEMENT

1 L - 3 L - 15 L

### DENSITÉ MOYENNE

1,37 (± 0,05) à 20 °C

### EXTRAIT SEC EN VOLUME

46 % (± 2 %)

### EXTRAIT SEC EN POIDS

59 % (± 2 %)

### TEMPS DE SÉCHAGE

[23 °C et 50% Humidité Relative]

- Hors poussière : 30 min
- Sec au toucher : 1 h
- Recouvrable : 6 h

### RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13 300 : Classe 1

## Mise en œuvre

### MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau polyamide 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet

### DILUTION

Prêt à l'emploi

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

# SATINÉA+ MAT-VELOURS

## Peinture en phase aqueuse mate-veloutée

LES PEINTURES  
INTÉRIEURES

### Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brossage</li> <li>• Égrenage</li> <li>• Époussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 couches de SATINÉA+ MAT VELOURS</li> </ul>
Plâtre et dérivés Plaques de plâtre cartonné		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit ou ODYSSEE PRIM</li> </ul>	
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lessivage</li> <li>• Ponçage</li> </ul>		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grattage</li> <li>• Lessivage/Rinçage</li> <li>• Rinçage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit</li> <li>• Ponçage éventuel</li> </ul>	

### Observations

#### NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – classe 7b2

#### CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient maximum 6 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

#### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

#### CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture.

#### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

#### INFORMATION CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.

Fiches techniques disponibles sur le site internet [www.guiffet.com](http://www.guiffet.com)