

BASE DÉCORATIVE Badigeon et Marmorino

**PRÉSENTATION :**

Sous-couche d'impression destinée à recevoir l'application du Badigeon Couleurs d'Antan. Facilite l'adhérence et la régularité d'application notamment sur les supports lisses et poreux.



Ses principales propriétés sont :

- Régulateur-saturateur des supports,
- Excellente résistance,
- Microporeux.



Aspect : pâte onctueuse, blanche donnant après séchage un film mat, microporeux et homogène.
Classification : AFNOR NF T 36-005 Famille I classe 7b2

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Prêt à l'emploi.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Les fonds doivent être propres, sains, secs, exempts de moisissures et champignons et préparés selon les DTU en vigueur.

MISE EN OEUVRE :

Procéder à la mise en œuvre par des températures comprises entre +5°C et +30°C.

Ne pas appliquer au préalable un produit hydrofuge, gras ou silicone susceptible d'empêcher une bonne pénétration du produit au niveau des fonds.

La Base Décorative sera appliquée pure, sans dilution.

TEMPS DE SÉCHAGE :

A 20°C :

- Hors poussière : 1 à 2 heures,
- Recouvrable : 5 heures.

CONSOMMATION :

Environ 8m²/litre selon la porosité des supports.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

| | |
|---------------------|--|
| Densité | Environ 1.35 |
| pH | 7.5 |
| COV | Directive COV 2004/42/CE Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/c) : 75 g/l (2007)/40g/l (2010). Ce produit contient max. : 5 g/l COV |
| Liant | Copolymère en dispersion aqueuse. |
| Extrait sec | 51.90% en poids |
| Hygiène et sécurité | - Produit non classé dangereux, |

BASE DÉCORATIVE Badigeon et Marmorino

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Ne pas laisser à la portée des enfants,- Se reporter au texte figurant sur l'emballage. |
|--|--|

SUPPORTS :

S'applique sur tous matériaux sains et propres, même vieux fonds, directement :

- Plaques de plâtre,
- Enduits hydrauliques et de maçonnerie,
- Anciennes peintures adhérentes,
- Enduits frais,
- Panneaux de particules,
- Bois,
- Fibrociment,
- Béton cellulaire,
- Polystyrène expansé,
- Béton banché,
- P.V.C,
- Surfaces métalliques (isoler à l'antirouille les parties oxydables).

CONDITIONNEMENT :

2,5kg et 10kg

Stockage : 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert et à une température ambiante comprise entre 5 et 35°C.

Les informations contenues dans ce document correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont pour but que de vous renseigner, ces informations sont données à titre indicatif. En raison de nos acquis et des évolutions techniques, ces données peuvent être révisées à tout moment. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière version.