

PPG AMERLOCK® 2 C / SIGMACOVER™ 2

OMSCHRIJVING

Twee componenten, epoxy coating met een hoog vaste stof gehalte

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Uitharding bij lage temperaturen vanaf minimaal 0°C (32°F)
- Hoogwaardige, universele epoxy die geen primer vereist
- Hoog vaste stof gehalte, laag VOC-gehalte
- Oppervlakte tolerant en slijtvast
- Geschikt voor voorbehandelde, vochtige oppervlakken
- Goede hechting op de meeste bestaande coatings
- Goede bestandheid tegen spat - en morsbelasting van chemicaliën

KLEUR EN GLANSGRAAD

- Standaard primer kleuren en kleuren op aanvraag
- Zijdeglans

Opmerking:

- Epoxy coatings hebben de generieke eigenschap te verkrijten en verkleuren door blootstelling aan zonlicht. Lichte kleuren zijn in enige mate gevoelig voor vergelen bij binnen- of buitenblootstellingen

BASISGEGEVENS BIJ 20°C (68°F)

Data voor gemengd product	
Aantal componenten	Twee
Dichtheid	1,4 kg/l (11,7 lb/US gal)
Volume vaste stof	85 ± 2%
VOC (geleverd)	Directive 2010/75/EU, SED: max. 114,0 g/kg max. 163,0 g/l (ongeveer 1,4 lb/gal) 1,5 lb/gal (180,0 g/ltr) (by EPA Method 24)
Temperatuur bestandheid (Continue)	Tot 120°C (250°F)
Temperatuur resistentie (Onderbroken)	Tot 175°C (350°F)
Aanbevolen droge laagdikte	100 - 200 µm (4,0 - 8,0 mils)
Theoretisch rendement	8,5 m²/l voor 100 µm (341 ft²/US gal voor 4,0 mils)
Hanteerbaar	5 uur
Overschilderbaar na	Zie overschildertabellen
Houdbaarheid	Basis: minstens 36 maanden indien koel en droog opgeslagen Verharder: minstens 24 maanden indien koel en droog opgeslagen

Opmerkingen:

PPG AMERLOCK® 2 C / SIGMACOVER™ 2

- Zie AANVULLENDE DATA - Uitstrijkrendement en laagdikte
- Zie AANVULLENDE DATA - Overschildertijden
- Zie AANVULLENDE DATA - Uithardingstijd
- Interval temperatuur resistentie niet meer dan 5% van de tijd, en maximum 24 uur

AANBEVOLEN ONDERGRONDCONDITIES EN TEMPERATUREN

- Breng dit product zo snel mogelijk na voorbehandeling van het oppervlak aan in de gespecificeerde laagdikte

Koolstof staal

- Staal; gestraald conform ISO-Sa2, straalprofiel 40 – 70 µm (1,6 – 2,8 mils) of machinaal gereinigd minimaal conform ISO-St2 voor een goede corrosiebescherming
- Staal; ge-hydrojet volgens VIS WJ2/3L

Beton / cement

- Verwijder vet, olie en overige penetrerende verontreinigingen conform ASTM D4258
- Schuur het oppervlak volgens ASTM D4259 om kalk en oppervlakteglans of cementshuid te verwijderen. Verkrijg oppervlakteprofiel - ICRI CSP 3 tot 5
- Als alternatief, ASTM D4944 (Calcium Carbide Gas methode) kan toegepast worden, met een vochtgehalte van maximaal 4%

Gegalvaniseerd staal

- Licht aanstralen met een fijn straalmiddel in overeenstemming met de SSPC-SP16 richtlijnen om een profiel te verkrijgen van 40 – 75 µm (1,5 – 3,0 mils). Als licht stralen niet mogelijk is, kan het verzinken worden behandeld met een geschikte zinkfosfaatconversielaag.
- Gegalaniseerd werk dat minimaal 12 maanden geëxposeerd is geweest aan verwerking, kan geschilderd worden na hogedruk waterwassen met als doel het verwijderen van alle verontreinigingen en witte roest

Non-ferro metalen en roestvast staal

- Verwijder alle roest, vuil, vocht, vet en andere verontreinigingen van de ondergrond
- Licht aanstralen met een fijn straalmiddel in overeenstemming met de SSPC-SP16 richtlijnen om een profiel te verkrijgen van 40 – 100 µm (1,5 – 4,0 mils)

Verouderde coatings en reparaties

- Verouderde geschikte coating dient droog te zijn en vrij van elke verontreiniging
- Voor 1 component coatings; zijn aanvullende voorzorgsmaatregelen noodzakelijk

Ondergrondtemperatuur

- Ondergrondtemperatuur tijdens applicatie en uitharden dient tussen de 0°C (32°F) en 50°C (122°F) te liggen
- Ondergrondtemperatuur tijdens applicatie en uitharden moet minimaal 3°C (5°F) boven het dauwpunt liggen

PPG AMERLOCK® 2 C / SIGMACOVER™ 2

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Mengverhouding per volume: basis tot verharder 1:1

- De verf moet voor gebruik goed geroerd worden, bij voorkeur met een mechanische mixer, om van homogeniteit verzekerd te zijn
 - Verharder bij de basis voegen en continue roeren totdat een homogeen mengsel verkregen is
-

Verwerkingstijd

2 uur bij 10°C (50°F)

Opmerking:

- Zie AANVULLENDE DATA - Verwerkingstijd
-

Luchtsput

Aanbevolen verdunning

THINNER 91-92

Volume van verdunning

0 - 10%, afhankelijk van de vereiste laagdikte en applicatiecondities

Airless spuit

Aanbevolen verdunning

THINNER 91-92

Volume aan verdunning

0 - 5%, afhankelijk van de vereiste laagdikte en applicatiecondities

Spuitopening

Ong. 0,48 mm (0,019 in)

Spuitdruk

15,0 - 18,0 MPa (ong. 150 - 180 bar; 2176 - 2611 p.s.i.)

Kwast/roller

- Gelijkmaticg aanbrengen bij gebruik van een volle kwast of roller
 - Applicatie met kwast of roller geeft een dld van ongeveer 80 µm (3,1 mils) in een enkele arbeidsgang
-

PPG AMERLOCK® 2 C / SIGMACOVER™ 2

Schoonmaakverduunning

- THINNER 90-53 of THINNER 21-06

AANVULLENDE INFORMATIE

Uitstrijkrendement en laagdikte	
DLD	Theoretisch rendement
100 µm (4.0 mils)	8.5 m ² /l (341 ft ² /US gal)
125 µm (5.0 mils)	6.8 m ² /l (273 ft ² /US gal)
200 µm (8.0 mils)	4.3 m ² /l (170 ft ² /US gal)

Overschildertijd voor DLD tot 200 µm (8,0 mils)					
Overschilderen met...	Interval	5°C (41°F)	10°C (50°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)
zichzelf en verscheidene twee-componenten epoxycoatings	Minimum	24 uur	12 uur	6 uur	3 uur
	Maximum	1 maand	1 maand	1 maand	1 maand
Urethanen en PSX	Minimum	24 uur	12 uur	6 uur	3 uur
	Maximum	14 dagen	14 dagen	7 dagen	48 uur

Opmerkingen:

- Oppervlak moet droog en schoon te zijn van iedere verontreiniging
- Alkyd coatings en watergedragen acryl coatings dienen te worden aangebracht nadat de verffilm hanteerbaar is en niet langer dan 3 maal de hanteerbaarheid tijd.
- Indien de maximale overschildertijd is verstreken, dient het oppervlak opgeruwd te worden
- Maximum overschildertijd is in hoge mate afhankelijk van de werkelijke oppervlakte temperatuur - niet de lucht temperaturen. Zon-geexposeerd of anderszijds verwarmd oppervlak zal de maximale overschilder interval verkorten

PPG AMERLOCK® 2 C / SIGMACOVER™ 2

Uithardingstijd voor DLD tot 200 µm (8,0 mils)		
Ondergrond temperatuur	Hanteerbaar	Volledig uitgehard
0°C (32°F)	38 uur	21 dagen
10°C (50°F)	14 uur	7 dagen
20°C (68°F)	5 uur	4 dagen
30°C (86°F)	3 uur	3 dagen

Opmerking:

- Adequate ventilatie dient gehandhaafd te worden tijdens applicatie en uitharding

Verwerkingstijd (bij applicatieviscositeit)	
Temperatuur gemengd product	Verwerkingstijd
0°C (32°F)	4 uur
10°C (50°F)	2 uur
20°C (68°F)	1 uur
30°C (86°F)	30 minuten

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Raadpleeg het Veiligheidsblad en het productlabel voor de volledige veiligheidsvereisten en voorzorgsmaatregelen
- Dit is een oplosmiddelhoudende verf en er moet worden voorkomen dat spuitnevel of -damp wordt ingeademd en dat de natte verf in contact komt met blootgestelde huid of ogen

WERELDWIJDE VERKRIJGBAARHEID

PPG Protective & Marine Coatings streeft er altijd naar om wereldwijd hetzelfde product te leveren. Soms is het echter nodig om een product licht te wijzigen teneinde aan lokale of nationale regels/omstandigheden te voldoen. In die gevallen wordt een ander productinformatieblad gebruikt.

REFERENTIES

- Information sheet | Explanation of product data sheets

GARANTIE

PPG garandeert (i) zijn eigendomsrechten op het product, (ii) dat de kwaliteit van het product in overeenstemming is met PPG's specificaties voor dat product die op het moment van productie golden en (iii) dat het product zal worden geleverd vrij van elke rechtmatige claim van een derde op grond van inbreuk op enig Amerikaanse octrooi voor het product. DIT ZIJN DE ENIGE GARANTIES DIE PPG GEEFT. ALLE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, HETZIJ WETTELIJKE GARANTIES, HETZIJ GARANTIES DIE ANDERSZINS RECHTENS ONTSTAAN OF DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN HANDELING OF HANDELSGEBRUIK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE ANDERE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, WORDEN DOOR PPG AFGEWEZEN. Elke claim onder deze garantie moet door de koper schriftelijk bij PPG worden ingediend binnen vijf (5) dagen nadat hij het beweerde gebrek heeft ontdekt, maar in geen geval later dan het verstrijken van de van toepassing zijnde houdbaarheid van het product, of één jaar na de datum van de levering van het product aan de koper indien dit vroeger is. Als de koper PPG niet in kennis stelt van een dergelijke non-conformiteit zoals in dit productinformatieblad vereist, vervalt zijn recht om op grond van deze garantie verhaal te nemen.

PPG AMERLOCK® 2 C / SIGMACOVER™ 2

BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

PPG IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK, OP GROND VAN WELKE RECHTSGROND VOOR VERHAAL DAN OOK (HETZIJ OP BASIS VAN NALATIGHEID VAN WELKE AARD OOK, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD) VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET, VOORTVLOEIT UIT OF HET GEVOLG IS VAN ENIG GEBRUIK VAN HET PRODUCT. De informatie in dit productinformatieblad is uitsluitend bedoeld als leidraad en is gebaseerd op laboratoriumtests die PPG betrouwbaar acht. PPG kan de informatie in dit productinformatieblad op elk gewenst moment wijzigen op basis van praktijkervaringen of in het kader van continue productontwikkeling. Alle aanbevelingen of suggesties met betrekking tot het gebruik van het PPG-product, hetzij in technische documentatie, hetzij als antwoord op een specifieke vraag of anderszins, zijn gebaseerd op gegevens die naar beste weten van PPG betrouwbaar zijn. Het product en de gerelateerde informatie zijn bedoeld voor gebruikers die over de vereiste kennis en industriële vaardigheden beschikken. Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor zijn specifiek gebruik, en er zal van worden uitgegaan dat de koper dit naar eigen goeddunken en op eigen risico heeft gedaan. PPG heeft geen controle over de kwaliteit of toestand van de ondergrond, noch over de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik van het product en de aanbrenging ervan. Om die reden aanvaardt PPG geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit enig verlies dat, of enige verwonding of schade die, resulteert uit dergelijk gebruik of de inhoud van dit productinformatieblad (tenzij anders afgesproken in een schriftelijke overeenkomst). Verschillen in de omgeving waarin het product wordt aangebracht, veranderingen in gebruikswijzen of de extrapolatie van gegevens kunnen tot onbevredigende resultaten leiden. Dit productinformatieblad vervangt alle vorige versies. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat hij over de recentste informatie beschikt voordat hij het product gebruikt. De recentste informatiebladen voor alle producten van PPG Protective & Marine Coatings zijn te vinden op www.ppgpmc.com. De Engelse tekst van dit informatieblad prevaleert boven vertalingen daarvan.

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.