

SIGMAPRIME® 200 LT SERIES

DESCRIERE

Grund bicomponent epoxidic, cu utilizare universală, bazat pe tehnologia pur epoxi

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Grund epoxidic universal pentru sistemele de vopsire pentru tancuri de balast, punte, operă moartă, operă vie, suprastructură, tancuri de marfă pentru ulei și magazii
- Excelente proprietăți anticorozive și rezistență la apă
- Grund tolerant la pregătirea suprafeței
- Rezistență bună la diverse substanțe chimice
- Rezistență bună la abraziune; se poate aplica pe suprafețe expuse la abraziune
- Aderență excelentă la oțel, grund de pre-construcție, oțel galvanizat sau metale neferoase
- Reacoperire excelentă
- Adecvat pentru aplicare și întărire pentru o gamă largă de condiții climatice
- Adecvat pentru livrare în vrac și aplicarea cu pompă cu amestec instant (twin feed)

CULOARE ȘI LUCIU

- Aluminiu deschis, aluminiu gălbui, galben-verzui, maron-roșcat
- Coajă de ou

DATE GENERALE LA 10°C (50°F)

Date despre produsul mixat	
Număr de componenți	Doi
Densitate	SIGMAPRIME 200 LT: 1,3 kg/l (10,8 lb/US gal) SIGMAPRIME 200 LT K: 1,4 kg/l (11,7 lb/US gal)
Volum de solide	SIGMAPRIME 200 LT: 57 ± 2% SIGMAPRIME 200 LT K: 60 ± 2%
COV (Livrat)	Directive 1999/13/EC, SED: max. 331 g/kg (SIGMAPRIME 200 LT) max. 437,0 g/l (approx. 3,6 lb/gal) (SIGMAPRIME 200 LT) Directive 1999/13/EC, SED: max. 291 g/kg (SIGMAPRIME 200 LT K) max. 397,0 g/l (approx. 3,3 lb/gal) (SIGMAPRIME 200 LT K)
Grosime peliculă uscată recomandată	Consultati tabelul cu rata de acoperire
Rata de acoperire teoretică	SIGMAPRIME 200 LT: 7,6 m ² /l for 75 μm (305 ft ² /US gal for 3,0 mils) SIGMAPRIME 200 LT K: 6,0 m ² /l for 100 μm (241 ft ² /US gal for 4,0 mils)
Timp de uscare la atingere	3 ore
Interval de reacoperire	Vedeți tabelele cu intervale de reacoperire
Uscare totală după	7 zile

SIGMAPRIME® 200 LT SERIES

Date despre produsul mixat

Timp de valabilitate	Bază: minim 24 luni când e păstrată la loc răcoros și uscat Întăritor: minim 24 luni când e păstrat la loc răcoros și uscat
-----------------------------	--

Note:

- Vedeți DATE ADIȚIONALE - Rata de acoperire și grosimea de strat
- Vedeți DATE ADIȚIONALE - Intervale de reacoperire
- Vedeți DATE ADIȚIONALE - Timpi de uscare

CONDIȚII ȘI TEMPERATURI RECOMANDATE PENTRU SUPORT

Pentru condiții de imersie

- Oțel sau oțel cu grund de pre-construcție cu zinc silicat, neaprobat; sablat la ISO-Sa2½, rugozitatea sablării 30 - 75 µm (1,2 - 3,0 mils)
- Oțel cu grund de pre-construcție cu zinc silicat aprobat; cordoanele de sudură și zonele unde grundul de pre-construcție este deteriorat trebuie sablate la ISO-Sa2½, rugozitatea sablării 30 - 75 µm (1,2 - 3,0 mils) sau curățate mecanic la SPSS-Pt3
- Stratul anterior trebuie să fie aderent, uscat și lipsit de orice contaminare

IMO-MSC.215(82) cerințele pentru tancuri de balast și IMO-MSC.288(87) pentru tancurile de marfă sau pentru produse petroliere (Cargo tanks of Crude Oil Tankers), numai pentru zonele specificate (specified areas only)

- Oțel: ISO 8501-3:2006 grad P2, cu toate muchiile rotunjite la o rază de minimum 2 mm (0.079 in) sau peste care s-a trecut de trei ori cu polizorul sau prin orice procedeu echivalent, înainte de vopsire
- Oțel sau oțel cu grund de pre-construcție cu zinc silicat, neaprobat; sablat (uscat sau umed) la ISO-Sa2½, rugozitatea sablării 30 - 75 µm (1,2 - 3,0 mils)
- Oțel cu grund de pre-construcție cu zinc silicat aprobat; cordoanele de sudură și zonele unde grundul de pre-construcție este deteriorat trebuie sablate la ISO-Sa2½, rugozitatea sablării 30 - 75 µm (1,2 - 3,0 mils); [1] Pentru grund de pre-construcție cu certificare IMO; nu sunt cerințe adiționale; [2] Pentru grund de pre-construcție fără certificare IMO; sablarea la ISO-Sa2½ și îndepărtarea a cel puțin 70% din grundul de pre-construcție existent, rugozitatea sablării de 30 - 75 µm (1.2 - 3.0 mils)
- Cantitatea de praf de pe suprafața ce urmează a fi vopsită nu trebuie să depășească gradul 1 pentru clasele de mărime a particulelor "3", "4" or "5" (ISO 8502-3-2017). Clasele de mărime mai mici ("1" și/sau "2") trebuie îndepărtate dacă sunt vizibile cu ochiul liber
- Stratul anterior trebuie să fie aderent, uscat și lipsit de orice contaminare

Pentru condiții de expunere atmosferică

- Oțel sablat la ISO-Sa2½, rugozitatea sablării 30 - 75 µm (1,2 - 3,0 mils) sau curățat mecanic la ISO-St3
- Oțel cu grund de pre-construcție; pregătit la SPSS-Pt3
- Oțelul galvanizat trebuie să fie lipsit de grăsimi, săruri și orice alt contaminant
- Oțelul galvanizat trebuie sablat ușor sau asperizat prin alte metode
- Stratul anterior trebuie să fie aderent, uscat și lipsit de orice contaminare



SIGMAPRIME® 200 LT SERIES

Condiții de aplicare și temperaturi recomandate pentru suport

- Temperatura substratului în timpul aplicării și uscării trebuie să fie între -20°C (-4°F) și 15°C (59°F)
- Temperatura mediului în timpul aplicării la -20°C (-4°F) este posibilă însă trebuie să se ia în considerare că uscarea și întărirea vopselei se vor realiza numai după ce temperaturile vor crește din nou
- În timpul aplicării și uscării, temperatura suportului trebuie să fie cu cel puțin 3°C (5°F) deasupra punctului de rouă
- Umiditatea relativă în timpul aplicării și uscării nu trebuie să depășească 85%

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Raportul de amestec volumic: bază la întăritor 80:20 (4:1)

- Temperatura vopselei mixate trebuie să fie, preferabil, mai mare de 5°C (41°F), altfel s-ar putea să fie necesară adăugarea de diluant suplimentar pentru a se obține vâscozitatea de aplicare
- Diluantul se adaugă după mixarea componentelor
- Dacă se adaugă prea mult diluant, scade rezistența la scurgere.

Timp de inducție

Nu

Timp de utilizare amestec

7 ore la 10°C (50°F)

Nota: Vedeți DATE ADIȚIONALE - Timp de utilizare amestec

Vopsire cu aer

Diluant recomandat

THINNER 91-92

Volum diluant

0 - 15%, în funcție de grosimea de strat și condițiile de aplicare

Orificiu duză

1.5 - 2.0 mm (aprox. 0.060 - 0.079 in)

Presiune duză

0,3 - 0,4 MPa (aprox. 3 - 4 bar; 44 - 58 p.s.i.)

SIGMAPRIME® 200 LT SERIES

Vopsire la pistol fără aer

Diluant recomandat

THINNER 91-92

Volum diluant

0 - 15%, în funcție de grosimea de strat și condițiile de aplicare

Orificiu duză

Aprox. 0.53 - 0.74 mm (0.021 - 0.029 in)

Presiune duză

15,0 MPa (aprox. 150 bar; 2176 p.s.i.)

Aplicare la pensulă sau trafalet

Diluant recomandat

Nu este nevoie de diluant suplimentar

Volum diluant

Dacă este necesar, se pot adăuga până la 5% de THINNER 91-92

Diluant pentru curățare

THINNER 90-53

DATE ADIȚIONALE

Rata de acoperire și grosimea de strat - SIGMAPRIME 200 LT	
DFT	Rata de acoperire teoretică
75 μm (3,0 mils)	7,6 m ² /l (305 ft ² /US gal)
125 μm (5,0 mils)	4,6 m ² /l (183 ft ² /US gal)
160 μm (6,3 mils)	3,6 m ² /l (145 ft ² /US gal)
200 μm (8,0 mils)	2,9 m ² /l (114 ft ² /US gal)

Nota: În zone minore, în care nu se pot evita aplicări multiple (de exemplu colțuri, decupări de trecere, cuplări, etc.), pot să apară, ocazional, grosimi de până la 2000 μm (80.0 mils). În cazul în care grosimea de strat depășește aceste valori, trebui consultat reprezentantul PPG.

SIGMAPRIME® 200 LT SERIES

Rata de acoperire și grosimea de strat - SIGMAPRIME 200 LT K	
DFT	Rata de acoperire teoretică
100 μm (4,0 mils)	6,0 m ² /l (241 ft ² /US gal)
125 μm (5,0 mils)	4,8 m ² /l (192 ft ² /US gal)
160 μm (6,3 mils)	3,8 m ² /l (153 ft ² /US gal)
200 μm (8,0 mils)	3,0 m ² /l (120 ft ² /US gal)

Nota: În zone minore, în care nu se pot evita aplicări multiple (de exemplu colțuri, decupări de trecere, cuplări, etc.), pot să apară, ocazional, grosimi de până la 2000 μm (80.0 mils). În cazul în care grosimea de strat depășește aceste valori, trebuie consultat reprezentantul PPG.

Intervalul de reacoperire pentru grosimi de până la 160 μm (6,3 mils)						
Acoperire cu...	Interval	-15°C (5°F)	-5°C (23°F)	0°C (32°F)	10°C (50°F)	15°C (59°F)
Cu diverse produse epoxidice bicomponente	Minimum	48 ore	24 ore	16 ore	6 ore	4 ore
	Maximum expunere directă la soare	2 luni	2 luni	2 luni	1 lună	1 lună
	Maximum FĂRĂ expunere directă la soare	3 luni	3 luni	3 luni	2 luni	1 lună

Nota: Suprafața trebuie să fie uscată și necontaminată

Timpul de uscare pentru grosimi până la 160 μm (6.3 mils)			
Temperatură substrat	Uscare la atingere	Uscare la manipulare	Uscare totală
-10°C (14°F)	20 ore	48 ore	21 zile
-5°C (23°F)	10 ore	21 ore	14 zile
5°C (41°F)	5 ore	10 ore	9 zile
10°C (50°F)	3 ore	6 ore	7 zile
15°C (59°F)	2 ore	4 ore	5 zile

Nota: Pe timpul aplicării și uscării, trebuie asigurată o ventilație adecvată (vă rugăm, consultați FIȘELE DE INFORMAȚII 1433 și 1434)

Timp de utilizare amestec (la vâscozitatea de aplicare)	
Temperatură amestec	Timp de utilizare amestec
5°C (41°F)	10 ore
10°C (50°F)	7 ore

SIGMAPRIME® 200 LT SERIES

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Pentru vopsea și diluanții recomandați, consultați FIȘELE DE INFORMAȚII 1430, 1431 și FIȘELE DE SECURITATE corespunzătoare.
- Aceasta este o vopsea pe bază de solvenți și trebuie avut grijă să se evite inhalarea de ceață de pulverizare sau vapori precum și contactul dintre vopseaua umedă și pielea sau ochi

DISPONIBILITATE PE GLOB

Scopul PPG Protective and Marine Coatings este de a furniza întotdeauna, același produs, în toată lumea. Cu toate acestea, o ușoară modificare a produsului este uneori necesară pentru a respecta normele/circumstanțele locale sau naționale. În aceste situații se folosește o altă fișă tehnică a produsului

REFERINȚE

- | | | |
|--|--------------------|------|
| • EXPLICAȚII LA FIȘELE TEHNICE DE PRODUS | FIȘA DE INFORMAȚII | 1411 |
| • INDICAȚII DE SIGURANȚĂ | FIȘA DE INFORMAȚII | 1430 |
| • NORME DE SIGURANȚĂ PENTRU LUCRUL ÎN SPAȚII ÎNCHISE, CU RISC DE EXPLOZIE ȘI CU RISC TOXIC | FIȘA DE INFORMAȚII | 1431 |
| • LUCRUL ÎN SIGURANȚĂ ÎN SPAȚII | FIȘA DE INFORMAȚII | 1433 |
| • INSTRUCȚIUNI DE VENTILARE | FIȘA DE INFORMAȚII | 1434 |
| • CURĂȚAREA OȚELULUI ȘI ÎNDEPĂRTAREA RUGINEI | FIȘA DE INFORMAȚII | 1490 |
| • Procedura de lucru PPG Protective & Marine Coatings pentru tancuri de balast – constructii noi | | |

GARANȚIE

PPG garantează (i) că este proprietara produsului, (ii) calitatea produsului este conformă cu specificațiile PPG pentru produsul respectiv în vigoare la momentul fabricației și (iii) produsul va fi livrat liber de orice drept legitim al oricărui terț pentru încălcarea oricărui brevet american existent cu privire la produs. ACESTE SINGURELE GARANȚII PE CARE LE OFERĂ PPG ȘI ORICE ALTE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, DE NATURĂ STATUTARĂ SAU CARE REZULTĂ ÎN ALT MOD DIN LEGE, DIN CONDUITA ANTERIOARĂ ÎN AFACERI SAU UZANȚA COMERCIALĂ, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE ALTĂ GARANȚIE CU PRIVIRE LA CARACTERUL ADECVAT UNUI ANUMIT SCOP SAU UNEI ANUMITE UTILIZĂRI, SUNT EXCLUSE DE PPG. Cumpărătorul va transmite orice pretenție acoperită de prezenta garanție către PPG în scris în termen de cinci (5) zile de la momentul la care Cumpărătorul constată defectul reclamat, însă în niciun caz după expirarea termenului de valabilitate aplicabil pentru produs sau după un an de la data livrării produsului către Cumpărător, oricare dată survine mai devreme. În cazul în care Cumpărătorul nu semnaleză PPG neconformitatea conform cerințelor din prezenta fișă, dreptul Cumpărătorului de recuperare conform prezentei garanții se va prescrie.

LIMITARE A RĂSPUNDERII

PPG NU VA RĂSPUNDE ÎN NICIUN CAZ ÎN BAZA NICIUNUI SISTEM DE RECUPERARE (FIE BAZAT PE NEGLIJENȚA DE ORICE NATURĂ, RĂSPUNDEREA OBIECTIVĂ SAU RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ) PENTRU DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALA SAU DE CONSECINȚĂ SUB NICIO FORMĂ REFERITOARE LA, REIEȘIND SAU REZULTÂND DIN ORICE UTILIZARE A PRODUSULUI. Informațiile din prezenta fișă au exclusiv caracter orientativ și se bazează pe teste de laborator despre care PPG consideră că prezintă siguranță. PPG poate modifica informațiile din prezenta fișă în orice moment drept consecință a experienței practice și dezvoltării continue a produselor. Toate recomandările sau sugestiile referitoare la utilizarea produsului PPG, fie incluse în documentația tehnică, fie oferite drept răspuns la o anumită solicitare de informații sau oferite în alt mod se bazează pe date fiabile conform cunoștințelor de care dispune PPG. Produsul și informațiile aferente sunt create pentru utilizatorii care dispun de cunoștințele absolut necesare și abilitățile industriale relevante și este responsabilitatea consumatorului final să determine caracterul adecvat al produsului pentru propria utilizare specifică și se va considera că s-a procedat la acest demers de către Cumpărător, din proprie inițiativă și pe riscul său. PPG nu are control nici asupra calității, nici asupra stării substratului, nici asupra numeroșilor factori care afectează utilizarea și aplicarea produsului. Prin urmare PPG nu recunoaște niciun fel de răspundere ce rezultă din orice prejudiciu, vătămare corporală sau daună de consecință a unei astfel de utilizări sau a conținutului prezentelor informații (cu excepția cazului în care există acorduri scrise ce stipulează contrariul). Abaterile cu privire la mediul de aplicare, modificările în legătură cu procedurile de utilizare sau extrapolarea datelor pot duce la rezultate nesatisfăcătoare. Prezenta fișă de date înlocuiește toate versiunile anterioare și este responsabilitatea Cumpărătorului să se asigure că prezentele informații sunt actuale înainte de a utiliza produsul. Fișe actualizate pentru toate produsele PPG Protective & Marine Coatings sunt disponibile pe www.ppgpmc.com. Textul în limba engleză din prezenta fișă va prevala asupra oricărei traduceri a acestuia.

SIGMAPRIME® 200 LT SERIES

În funcție de țara în care se aplică, sunt disponibile următoarele versiuni:

Article code	Culoare	Referinta
204702	SIGMAPRIME 200 LT: yellow/green	4009002200 (202390 base, 215871 hardener)
211283	SIGMAPRIME 200 LT: grey	9515052200 (211282 base, 215871 hardener)
244824	SIGMAPRIME 200 LT K: grey	9515052150 (243529 base, 242356 hardener)
244827	SIGMAPRIME 200 LT K: redbrown	2008002150 (243540 base, 242356 hardener)
330750	SIGMAPRIME 200 LT K: alu light	9000002150 (330748 base, 242356 hardener)
330753	SIGMAPRIME 200 LT K: alu yellow	9300002150 (330751 base, 242356 hardener)

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.