

REVELAL BALCON



Définition

Peinture décorative satinée à base de résines acryliques en phase aqueuse.

Destination

- Extérieur.
- Décoration et protection des sols tels que balcons, loggias, coursives...
- Sur supports bruts, neufs ou anciens à base de liants hydrauliques.
- Sur supports anciennement peints adhérents et compatibles.

Propriétés

- Excellente durabilité.
- Finition lisse.
- Facilement nettoyable.
- Bon garnissant.

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/L ■ Ce produit contient au maximum 40 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environmentale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Peinture fluide.

Aspect du feuil sec

Satiné, lisse tendu.

Brillant spéculaire

20 % à 60° d'angle.

Teintes

En stock : blanc. En machine à teinter : toutes teintes du nuancier CHROMATIC®.

Masse volumique

(mesurée) : kg/dm³

- 1,28 ± 0,05.

Extrait Sec

En poids : 54 ± 2 % (en blanc).

En volume : 41 ± 2 % (en blanc).

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Hors poussière : 1 h.
- Recouvrable : 24 h.

Rendement

- 5 à 7 m²/L selon la nature, la porosité et le relief des fonds.

Conditionnement

1 L - 5 L

Conservation

24 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri de l'humidité, de la chaleur et du gel.

REVETAL BALCON

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bétons bruts et enduits à base de liants hydrauliques neufs conformes au NF DTU 59.3	<ul style="list-style-type: none"> ■ Égrenage/ Brossage/ Dépoussiérage ■ Lavage machine sous pression. ■ Séchage complet 	IMPRIDERME 1 couche à 0,150 L/m ² ou REVETAL BALCON dilué à 10 % 1 couche à 0,180 L/m ²	REVETAL BALCON 1 couche à 0,150 L/m ²
Bétons bruts et enduits à base de liants hydrauliques poreux ou pulvérulents conformes au NF DTU 59.3		IMPRIDERME 1 couche à 0,150 L/m ²	REVETAL BALCON 2 couches pures à 0,150 L/m ²
Bétons et enduits hydrauliques recouverts d'anciennes peintures compatibles (ne pas appliquer sur SEL et peintures incompatibles)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lavage ■ Grattage ■ Séchage complet 	REVETAL BALCON dilué à 10 % 1 couche à 0,180 L/m ²	REVETAL BALCON 1 couche à 0,150 L/m ²

Précautions d'emploi :

- Conditions climatiques d'application conformes à la norme NF P 74-203 (DTU 59.3).
- Ne pas appliquer en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni sur des subjectiles surchauffés, ni non plus de façon générale dans des conditions activant anormalement le séchage (vent, soleil, etc.).
- Température ambiante comprise entre + 8 °C et + 30 °C. Humidité ambiante inférieure à 70 % HR.
- Température du subjectile comprise entre + 5 °C et + 25 °C. Humidité relative du support inférieure à 4 % HR.
- Sur les anciens fonds incompatibles et anciens SEL (notamment polyuréthane) un décapage est nécessaire. Il y a possibilité de rendre REVETAL BALCON antidérapant par l'adjonction de sable MN30 (3% environ).

REVETAL BALCON

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm.

Dilution

Prêt à l'emploi selon processus.

Nettoyage du matériel

À l'eau.

Caractéristiques réglementaires

Classification

NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2

Hygiène et sécurité

Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.