

SOMMUM MAT

Peinture acrylique additivée siloxane, d'aspect mat, poché fin



Définition	Peinture mate pour la décoration des murs et plafonds, en phase aqueuse additivée siloxane.
Domaines d'emploi	- Intérieur. - Pièces sèches. - Murs et plafonds. - Travaux neufs, travaux d'entretien. - État de finition A.
Points forts	- Application possible en monocouche. - Haut pouvoir opacifiant. - Minimise les risques de reprise. - Grande blancheur, stable dans le temps. - Taux de COV < 2 g/L.
Caractéristiques	- Haut pouvoir opacifiant. - Garnissant élevé - Application possible en monocouche.
Caractéristiques Techniques	Aspect du film sec : - Mat poché arrondi. Nuances : - Blanc et teintes pastel du nuancier Chromatic®. Masse volumique à 20 °C : 1,44 ± 0,05 g/cm 3. Extrait sec pondéral : 55 % (± 2%). Extrait sec volumique : 37 % (± 2%). Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative : - Sec au toucher : 3 heures Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative : 6 heures (peut varier selon la température et l'humidité). Rendement moyen : - Monocouche : 6 à 8 m²/L - Bicouche : 8 à 12 m²/L Conditionnement : 5 litres, 15 litres. Conservation : 24 mois en emballage hermétique d'origine. - Stocker à l'abri du gel. - Utiliser rapidement après ouverture Brillant spéculaire : < 1 % sous 85° d'angle. Résistance à l'abrasion humide : - Norme NF EN 13 300 : classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm, après 200 cycles). Point éclair : - Néant.

SOMMUM MAT

Mise en œuvre	Processus : Imprimer le support à l’aide d’une couche d’HYDROPRIM, ou d’ALKYNÉO PRIM ou de NÉOPRIM et recouvrir d’1 à 2 couches de SOMMUM MAT
Type de supports et preparation	Type de support : - Plâtre et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes, toile de verre Préparation des supports : - Les supports devront être réceptionnés et préparés suivant les prescriptions de la norme NF DTU 59.1. - Additif anti-flash rust pour une action antirouille sur les têtes de vis des plaques de plâtre.
Application	Matériel d’application : - Brosse, rouleau microfibre 14 mm (application monocouche), rouleau polyamide texturé 12 mm (application 2 couches), pistolet Dilution : - Brosse, rouleau, pistolet : prêt à l’emploi. Nettoyage du matériel : - Eau. Précautions d’emploi : - Ne pas appliquer par une température inférieure à 8 °C et une humidité relative > à 70%.
Classification	Classification AFNOR : - NF T 36-005 - Famille I Classe 7b2 Catégorie / Valeur COV : - Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). - Ce produit contient maximum 2 g/L COV. - Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants. Emissions dans l’air intérieur : - Classe A+.

Date d’édition : 30/01/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l’évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition.