

# VERNIS LUSTRA MARIN

Dernière mise à jour :  
27/02/2024



## Définition

Vernis brillant aux résines alkydes en solution.

## Destination

- Intérieur/Extérieur : neuf/entretien.
- Protection et décoration des ouvrages en bois (lambris de menuiseries, rampes d'escalier, poutres...).

## Propriétés

- Bon pouvoir garnissant.
- Excellente résistance aux intempéries.
- Adapté aux milieux marins et montagneux.
- Conserve au bois l'aspect de sa structure naturelle.

## Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e) : 400 g/L</li> <li>■ Ce produit contient au maximum 400 g/L de COV</li> <li>■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte des diluants éventuels</li> </ul>
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ VERNIS LUSTRA MARIN est éligible aux certifications : LEED®, HQE™, BREEAM®</li> <li>■ Consulter la FDES sur : <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a></li> <li>■ Déclaration environnementale consultable sur : <a href="http://www.declaration.environmentale.gouv.fr">www.declaration.environmentale.gouv.fr</a></li> </ul>
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a>

## Caractéristiques générales

<p><b>Aspect en pot</b></p> <p>Fluide.</p>	<p><b>Extrait Sec</b></p> <p>En poids (norme EUR PL 005) : 59 % (Transparent).</p> <p>En volume (théorique) : 51 % (Transparent).</p>	<p><b>Conditionnement</b></p> <p>1 L - 5 L</p>
<p><b>Aspect du feuil sec</b></p> <p>Brillant transparent.</p>	<p><b>Temps de séchage</b></p> <p>(à 23 °C - 50 % HR)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hors-poussière : 4 h.</li> <li>■ Sec : 8 h.</li> <li>■ Recouvrable : 24 h.</li> </ul>	<p><b>Conservation</b></p> <p>18 mois en bidon d'origine non entamé.</p>
<p><b>Brillant spéculaire</b></p> <p>&gt; 85 % sous 60°.</p>	<p><b>Rendement</b></p> <p>11 à 16 m<sup>2</sup>/L environ.</p>	<p><b>Point éclair</b></p> <p>39 °C.</p>
<p><b>Teintes</b></p> <p>Transparent.</p>		
<p><b>Masse volumique</b></p> <p>(Transparent : kg/dm<sup>3</sup>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0,94 ± 0,05 (norme EUR PL 004).</li> </ul>		

# VERNIS LUSTRA MARIN

Dernière mise à jour :  
27/02/2024

## MISE EN ŒUVRE

### Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bois neufs*	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ponçage</li> <li>■ Époussetage</li> <li>■ Dégraissage</li> <li>■ Gratter puis isoler les nœuds et poches de résines des bois résineux à l'aide d'un produit adapté</li> </ul>	1 couche de VERNIS LUSTRA MARIN dilué à 5% avec du White-spirit	2 couches de VERNIS LUSTRA MARIN
Boiseries lasurées ou vernis en bon état	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nettoyage</li> <li>■ Brossage</li> <li>■ Ponçage</li> <li>■ Époussetage</li> </ul>		1 couche de VERNIS LUSTRA MARIN
Boiseries lasurées ou vernis dégradés	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Décapage</li> <li>■ Lessivage</li> <li>■ Rinçage si nécessaire</li> <li>■ Séchage</li> <li>■ Ponçage</li> <li>■ Époussetage</li> <li>■ Dégraissage selon bois*</li> </ul>		2 couches de VERNIS LUSTRA MARIN

\*Pour les bois neufs, type Tropicaux et Résineux, réaliser au préalable un dégraissage au Xylène lors des travaux préparatoires.

\*Pour les bois neufs, type Iroko, réaliser au préalable un dégraissage au diluant Epoxy n°1Bis lors des travaux préparatoires.

#### Supports :

- Bois bruts et matériaux dérivés du bois conformes à la norme NF DTU 59.1, neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciens vernis ou lasures d'imprégnation en bon état.
- Une reconnaissance et un essai préalables sont nécessaires pour déterminer la nature des préparations.

#### Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Ne pas appliquer en présence d'exsudations des huiles antisiccatives, résines ou essences, de fendillements et déformations du bois, de défauts d'assemblage, de dégradations ou d'humidité.
- Appliquer une couche supplémentaire sur les surfaces horizontales ou très exposées.
- Sur bois décoloré, appliquer au préalable, une couche de LISWOOD MAT pour le teinter à nouveau, avant de traiter avec le VERNIS LUSTRA MARIN.

# VERNIS LUSTRA MARIN

Dernière mise à jour :  
27/02/2024

## Application

### Matériel d'application

Brosse, rouleau microfibres polyester 6 mm, pistolet.

### Dilution

De 0 à 5 % de White-spirit.

### Nettoyage du matériel

Aux solvants, White-spirit en particulier.

## Caractéristiques réglementaires

### Classification

NF T 36-005 : Famille I - Classe 4a

### Hygiène et sécurité

- Inflammable.
- Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.