

SIGMACOVER™ 435

环氧漆 435

简介

双组份聚酰胺固化环氧云母氧化铁厚浆漆

主要性能

- 常规用途的环氧中间漆或环氧面漆，用于内陆大气环境和海洋大气环境中的钢结构和混凝土结构的防护涂层体系。
- 易于施工，无论是无气喷涂还是刷涂都适宜。
- 固化温度最低可至摄氏-10°C (华氏14°F)。
- 即使在最大相对湿度达到95%的环境下施工与固化，也不影响涂层的性能质量。
- 可覆涂在大多数的旧涂层上面，如醇酸漆、氯化橡胶漆、环氧漆，只需要旧涂层坚实且附着牢固，就能确保良好的层间附着力。
- 即使经受长时间的室外暴晒老化，涂层也还能用双组份涂料和传统单组份醇酸漆进行后道覆涂。
- 耐水性能出色，也能抗耐溅落于表面的多种弱腐蚀性化学品。
- 长久的使用寿命。
- 漆膜坚韧，并具有持久的柔韧性。

颜色与光泽

- 浅灰色 (9553-05)、深灰色 (9558-05)、绿色 (9441-05)、铝色 (9590-05)
- 蛋壳光。

基本数据 摄氏20°C (华氏68°F)

| 混合后参数 | |
|-----------------|--|
| 组份数 | 双组份 |
| 密度 | 1.4 千克/升 (11.7 磅/美制 加仑)。 |
| 体积固含量 | 63 ± 2%。 |
| VOC (出厂值) | 欧盟标准Directive 2010/75/EU, SED: 最大值 241.0 克/千克。 英国标准UK PG 6/23(92) 附录 3: 最大值 344.0 克/升 (约 2.9 磅/美制 加仑)。 中国国标 GB 30981-2020 (检测值) 280.0 克/升 (约 2.3 磅/加仑) |
| 耐热温度 (持续性的工作温度) | 至摄氏 200°C (华氏 390°F)。 |
| 推荐干膜厚度 | 75 - 150 微米 (3.0 - 6.0 密耳) 依据涂层体系的要求而定。 |
| 理论涂布率 | 6.3 米²/升 用于 100 微米 (253 英尺²/美制 加仑 用于 4.0 密耳)。 |
| 指触干 | 2 小时。 |
| 覆涂间隔 | 最短时间: 3 小时。 最长时间 : 无限制。 |
| 完全固化时间 | 4 天。 |
| 储藏有效期 | 基料: 至少 24 月，应储存于干燥和阴凉环境。 固化剂: 至少 24 月，应储存于干燥和阴凉环境。 |

备注:

- 敬请参阅补充数据表 - 理论涂布率与干膜厚度对照关系表。
- 敬请参阅补充参数 - 覆涂间隔时间表。
- 敬请参阅补充参数表 - 涂层固化时间表。



SIGMACOVER™ 435

环氧漆 435

推荐底材状况与温度

底材状况

- 裸钢：喷射清理达到国际标准ISO-8501-1的Sa2½ 级，表面粗糙度满足40-70 微米 (1.6 – 2.8 密耳)。
- 涂有已经确定为兼容无机硅酸锌车间底漆的预处理钢板：扫砂处理至SPSS标准的Ss级，或者动力工具打磨处理至SSPC标准的SP3级(即日本SPSS标准的Pt3级)。
- 前期涂层必须坚实牢固，表面洁净干燥，已除尽所有污染物。

底材温度

- 在涂装施工和涂层固化过程中可允许接受环境温度低至摄氏-10°C (华氏14°F)；只要确定底材表面干燥并无结冰。
- 在涂装施工和涂层固化过程中必须确保底材温度至少高于露点温度摄氏 3°C (华氏5°F) 以上

使用说明

混合体积比：基料 : 固化剂 = 82 : 18

- 请确保基料和固化剂组份在混合后的漆料温度控制在摄氏10°C (华氏50°F)以上，不然则可能需要额外添加稀释剂将漆料粘度调整到适宜现场施工的粘稠状态。
- 稀释剂应在两个组份混合后再添加。
- 过多添加稀释剂通常会导致湿膜的抗流挂性能降低。

熟化时间

无需

混合后使用时间

5 小时 于 摄氏20°C (华氏68°F)

备注: 敬请参阅补充参数 - 混合后适用时间。

有气喷涂

推荐稀释剂

稀释剂 91-92。

稀释剂用量

10 - 15%，依据所需的漆膜厚度和施工条件而定。

喷嘴孔径

2.0 – 3.0 毫米 (约 0.079 – 0.110 英寸)。

喷嘴压力

0.3 - 0.4 兆帕(约 3 - 4 大气压; 44 - 58 磅/英寸²)。



SIGMACOVER™ 435

环氧漆 435

无气喷涂 (单组份喷涂泵)

推荐稀释剂

稀释剂 91-92。

稀释剂用量

5 - 10%, 依据所需的漆膜厚度和施工条件而定

喷嘴孔径

约 0.48 – 0.58 毫米 (0.019 – 0.023 英寸)。

喷嘴压力

15.0 兆帕 (约 150 大气压; 2176 磅/英寸²)

刷涂/辊涂

推荐稀释剂

稀释剂 91-92。

稀释剂用量

0 - 5%

清洗溶剂

稀释剂 90-53。

补充参数

| 漆膜厚度和涂布率 | |
|-----------------|--|
| 干膜厚度 | 理论涂布率 |
| 75 微米 (3.0 密耳) | 8.4 米 ² /升 (337 英尺 ² /美制 加仑) |
| 100 微米 (4.0 密耳) | 6.3 米 ² /升 (253 英尺 ² /美制 加仑) |
| 150 微米 (6.0 密耳) | 4.2 米 ² /升 (168 英尺 ² /美制 加仑) |

备注: 刷涂施工时的最大干膜厚度: 75 微米 (3.0 密耳)。

SIGMACOVER™ 435

环氧漆 435

干膜厚度为150 微米 (6.0 密耳)涂层的覆涂间隔时间

| 覆涂用的后道涂层 | 涂装间隔时间 | 摄氏-5°C (华氏23°F) | 摄氏5°C (华氏41°F) | 摄氏10°C (华氏50°F) | 摄氏20°C (华氏68°F) | 摄氏30°C (华氏86°F) | 摄氏40°C (华氏104°F) |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| PPG VIKOTE 46, SIGMADUR 550, SIGMADUR 520, SIGMARINE 40 | 最短覆涂间隔时间 最长覆涂间隔时间 | 3 天 无限制 | 24 小时 无限制 | 16 小时 无限制 | 8 小时 无限制 | 5 小时 无限制 | 3 小时 无限制 |
| SIGMACOVER 435, SIGMACOVER 456 | 最短覆涂间隔时间 最长覆涂间隔时间 | 36 小时 无限制 | 10 小时 无限制 | 4 小时 无限制 | 3 小时 无限制 | 2 小时 无限制 | 2 小时 无限制 |

备注:

- 表面应洁净干燥，已除尽所有粉化层和其它污染物。
- 环氧漆435涂层后续不可以用焦油环氧漆进行覆涂

干膜厚度为150微米 (6.0密耳) 涂层的固化时间表

| 底材温度 | 干硬 | 完全固化 |
|------------------|---------------|-------|
| 摄氏-10°C (华氏14°F) | 24 小时 - 48 小时 | 20 天 |
| 摄氏-5°C (华氏23°F) | 24 小时 - 30 小时 | 14 天 |
| 摄氏0°C (华氏32°F) | 18 小时 - 24 小时 | 10 天 |
| 摄氏5°C (华氏41°F) | 18 小时 | 8 天 |
| 摄氏10°C (华氏50°F) | 12 小时 | 6 天 |
| 摄氏15°C (华氏59°F) | 8 小时 | 5 天 |
| 摄氏20°C (华氏68°F) | 6 小时 | 4 天 |
| 摄氏30°C (华氏86°F) | 4 小时 | 3 天 |
| 摄氏40°C (华氏104°F) | 3 小时 | 48 小时 |

备注:

- 在涂装施工和涂层固化期间必须保持充分和连续的通风。
- 在某些特定情况下，只要确认基底表面洁净干燥，无结冰和其它任何污染物，那么可涂装环氧漆 435 的最低基材温度为摄氏-15°C (华氏5°F)。在此极端低温环境下施工,必须特别注意，竭力避免一次成膜过厚，否则很容易导致涂层出现细裂纹/甚至龟裂或至少溶剂也会滞留于漆膜内。除此以外，低温施工时势必要额外地添加稀释剂，用以将漆料粘度调降至适合涂装的粘度，但这通常也会降低湿膜的抗流挂性能，并造成溶剂滞留。只有当环境温度回升到最低的适宜固化温度后，涂层才能继续正常固化，达到完全固化状态并获得完整的产品设计性能。

混合后适用时间 (在适宜施工的粘度状态)

| 混合后漆料温度 | 混合后使用时间 |
|------------------|---------|
| 摄氏10°C (华氏50°F) | 12 小时 |
| 摄氏20°C (华氏68°F) | 5 小时 |
| 摄氏30°C (华氏86°F) | 4 小时 |
| 摄氏40°C (华氏104°F) | 2 小时 |

SIGMACOVER™ 435

环氧漆 435

安全防范

- 敬请参阅 (MSDS) 材料安全数据说明书和产品包装标识，全面了解其告示的有关安全注意事项和防范措施。
- 这是溶剂型涂料，必须避免吸入漆雾和溶剂；另外，皮肤和眼睛不宜接触未干的油漆。

全球适用

尽管庞贝捷涂料公司 (PPG Protective and Marine Coatings) 始终恪守为世界各地的用户提供完全一致产品的原则，但是有时也会需要遵循某些地方/国家法规/符合环境而对特定的产品作出细微调整。如属于下列情况，敬请换用为针对性替代版本的产品说明书。

参考信息

- 产品数据说明

敬请参阅 信息表

1411。

质量担保

庞贝捷涂料PPG 保证 (1) 拥有该产品的品名所有权, (2) 产品质量符合该产品生产日期间所执行的相关技术质量规范, (3) 所供产品不存在第三方针对美国专利权的侵权行为的合法索赔。以上保证内容只限于庞贝捷涂料PPG 所作出的担保和其它依据现行法律、法规须对事务处理和商行为所作出明定或暗示的保证；包括不遵循限制条件的滥用情况，任何针对特殊诉求或用途的其它保证，不属此列范围，庞贝捷涂料将免于索赔责任。如需依据此份保函申请索赔，购买者必须在发现质量问题起(5)天时间内，同时须确认日期在该产品的有效储存期里或者自该产品交付给购买者之日起(1)年时间之内，以书面形式通告庞贝捷涂料PPG。

如果购买者未能按照以上要求通告所出现的缺陷问题，将有碍于其依据本保函从庞贝捷涂料获取赔偿！

责任限度

在各种情况下，对于因使用本产品所产生或导致间接的、特殊的、意外的或连锁的任何形式的相关损失，庞贝捷涂料PPG 都应免于追究诉讼责任（无论针对任何疏漏、严格赔偿责任或侵权行为）。

本产品说明书上所涵盖的信息，源自于我们确信为实验室的可靠试验，但仅限用作参考指导。随着使用经验的累积和产品后续研发的深入，庞贝捷涂料PPG 可能随时会对以上信息内容进行修正。

所有有关本使用产品的推荐或建议，不论是技术文件，还是对某项咨询的回复，或其它方式，我们都已做到竭尽所知，数据信息可靠。我们的产品和相关信息是专为那些具备了必要知识和实用技能的工业用户而提供的，作为产品的终端用户有责任确定本产品是否适合其具体用途。因此，确信购买者已照此履行了评估，应可全权处理并承担相应的风险。

现场的底材质量和状态以及其它影响产品用途和施工的因素众多，并非我们庞贝捷涂料PPG 所能控制。因此，对于任何因使用本产品说明书中的信息而造成的损失、伤害和破坏，庞贝捷涂料PPG 都将不会承担责任（除非另有书面协议有所规定可以例外）。施工环境不同、改变涂装工艺或臆想推测所给参考数据，都有可能会导致无法达到预期的涂装质量。

本产品说明书将取代前期的旧版说明书，购买者有责任在使用本产品前须确认其手头所用产品说明书为此最新版本。当前最新版本的产品说明书公布于庞贝捷涂料公司 PPG Protective & Marine Coatings 的官方网页：www.ppgpmc.com。如果出现产品说明书中文版和英语原版存在表述差异时，应以英文原版为准。

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.

