

PPG SIGMAGLIDE® 790

DESCRIPTION

Couche de liaison bi-composant à base de silicone pour système de protection anti-salissure

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Revêtement améliorant l'adhérence de SIGMAGLIDE Finish, applicable en finition sur des systèmes de peintures spécifiques
- Pour les travaux de construction neuves ou de maintenance

COULEUR ET NIVEAU DE BRILLANCE

- Gris moyen
- Semi-brillant

DONNÉES DE BASE À 20°C (68°F)

Informations sur le mélange	
Nombre de composants	Deux
Masse volumique	1.0 kg/l (8.3 lb/US gal)
Extrait sec en volume	79 ± 2%
COV (fournis)	Directive 2010/75/EU, SED: max. 180,0 g/kg max. 184,0 g/l (approx. 1,5 lb/US gal) Chine GB 38469-2019 (testé) 213,0 g/l (approx. 1,8 lb/gal)
Épaisseur recommandée du film sec	150 µm (6,0 mils)
Rendement théorique	5,3 m ² /l pour 150 µm (211 ft ² /US gal pour 6,0 mils)
Sec au toucher	30 minutes
Délai de recouvrement	Minimum: 6 heures
Stabilité au stockage	Base : minimum 36 mois si stockée dans un endroit frais et sec Durcisseur: minimum 36 mois si stocké dans un endroit frais et sec

Note:

- Voir DONNEES COMPLEMENTAIRES - Délais de recouvrement

ETAT ET TEMPÉRATURE DU SUPPORT RECOMMANDÉS

Préparation de surface

- La couche précédente (en particulier pour les époxy) doit être sèche et exempte de toute pollution et être dans le délai de recouvrement

PPG SIGMAGLIDE® 790

Température du support et conditions d'application

- La température du support pendant l'application et le séchage doit être supérieure à 5°C (41°F)
- La température du substrat pendant l'application et le séchage doit être au moins de 3°C (5°F) au-dessus du point de rosée
- L'humidité relative pendant l'application et la réticulation doit être comprise entre 40% and 85%

SYSTEME

- Afin d'obtenir des performances optimales du système SIGMAGLIDE, les différents produits SIGMAGLIDE doivent être appliqués en respectant strictement l'épaisseur minimale de film sec spécifiée ainsi que la procédure générale de travail SIGMAGLIDE de PPG Protective & Marine Coatings.
- Veuillez consulter PPG Protective & Marine Coatings pour les détails de la procédure d'application, qui a été préparée au mieux de nos connaissances et conformément aux meilleures pratiques d'application mondiales afin de garantir une exécution et des résultats d'application optimaux.

MODE D'EMPLOI

Ratio de mélange par volume: base à durcisseur 95:5

- Ouvrir le bidon juste avant l'emploi
- Avant emploi, bien mélanger la base pendant 5 minutes
- Ajouter le durcisseur dans la base, bien remuer au moins pendant 5 minutes
- Ne pas diluer
- L'équipement doit être soigneusement nettoyé avant utilisation ou réutilisation avec d'autres matériaux afin d'éviter toute contamination
- Veiller à ne pas contaminer les zones adjacentes avec l'overspray du SIGMAGLIDE 790

Durée pratique d'utilisation du mélange

4 heures à 20°C (68°F)

Note:

- Voir INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - Durée pratique d'utilisation du mélange

PPG SIGMAGLIDE® 790

Pistolet airless

Diluant recommandé

Ne pas diluer

Angle de la buse

35° – 60°, selon le diamètre de la buse

Diamètre de la buse

Env. 0,43 – 0,53 mm (0,017 – 0,021 pouce)

Pression à la buse

13,0 - 19,0 MPa (env. 130 - 190 bar; 1886 - 2756 p.s.i.)

Brosse/rouleau

- Seulement pour petites surfaces (retouches et réparations)

SOLVANT DE NETTOYAGE

- THINNER 90-53 ou THINNER 90-83
- Le solvant de nettoyage utilisé ne doit pas contaminer les autres peintures

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Intervalle de recouvrement pour SIGMAPRIME 700 pour une DFT jusqu'à 150 µm (6,0 mils)

Recouvrable par...	Délai	20°C (68°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)
Avec SIGMAGLIDE 790	Minimum	12 heures	8 heures	5 heures
	Maximum	3 jours	3 jours	48 heures

Notes:

- Voir la fiche technique SIGMAPRIME® 700 pour plus de détails.
- Aux températures entre 5°C (41°F) et 20°C (68°F) il est recommandé de spécifier le SIGMAPRIME 700 LT. Pour des températures supérieures à 20°C (68°F) le SIGMAPRIME 700 est recommandé

PPG SIGMAGLIDE® 790

Intervalle de recouvrement pour SIGMAPRIME 700 LT pour une DFT jusqu'à 150 µm (6,0 mils)

Recouvrable par...	Délai	5°C (41°F)	10°C (50°F)	20°C (68°F)
Avec SIGMAGLIDE 790	Minimum	24 heures	16 heures	8 heures
	Maximum	5 jours	4 jours	3 jours

Note:

- Voir la fiche technique SIGMAPRIME® 700 LT pour plus d'information

Intervalle de recouvrement pour SIGMAGLIDE 790 pour une DFT jusqu'à 150 µm (6,0 mils)

Recouvrable par...	Délai	5°C (41°F)	10°C (50°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)
Lui-même	Minimum	45 minutes	30 minutes	15 minutes	10 minutes	10 minutes
	Maximum	20 jours	14 jours	5 jours	3 jours	48 heures
SIGMAGLIDE 1290 ou SIGMAGLIDE 2390	Minimum	24 heures	20 heures	16 heures	12 heures	8 heures
	Maximum	20 jours	14 jours	5 jours	3 jours	48 heures

Délais de recouvrement du SIGMASHIELD 880 (noir marin) pour une épaisseur sèche jusqu'à 300 µm (12,0 mils)

Recouvrable par...	Délai	5°C (41°F)	10°C (50°F)	15°C (59°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)
Avec SIGMAGLIDE 790	Minimum	24 heures	20 heures	16 heures	10 heures	6 heures	4 heures
	Maximum	11 jours	10 jours	9 jours	8 jours	7 jours	6 jours

Note:

- Utiliser uniquement SIGMASHIELD 880 en couleur noir marin comme sous-couche du SIGMAGLIDE 790

Durée pratique d'utilisation (viscosité d'application)

Température du mélange	Durée pratique d'utilisation du mélange
10°C (50°F)	6 heures
20°C (68°F)	4 heures
30°C (86°F)	2 heures

PPG SIGMAGLIDE® 790

SECURITE

- Lire toutes les informations sur l'étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation
- Comme pour toute peinture à base de solvant, éviter l'inhalation du brouillard de pulvérisation ou des vapeurs et tout contact entre la peinture humide et les yeux ou la peau

DISPONIBILITÉ MONDIALE

PPG Protective & Marine Coatings a pour objectif de fournir le même produit dans le monde entier. Cependant, de légères modifications du produit sont parfois nécessaires pour respecter les règles nationales ou locales. Dans ce cas, une autre fiche technique du produit sera utilisée.

REFERENCES

- Information sheet | Explanation of product data sheets

GARANTIE

PPG garantit (i) son droit sur le produit, (ii) que la qualité du produit est conforme aux spécifications de PPG pour un produit de ce type en vigueur au moment de la fabrication et (iii) que le produit livré sera libre du droit légitime de toute tierce partie en matière de violation de tout brevet américain relatif au produit. IL S'AGIT DES SEULES GARANTIES CONSENTIES PAR PPG ET PPG REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, CONFORMÉMENT À LA LOI OU DÉRIVANT DE LA LOI, CONCERNANT LA COMMERCIALISATION OU L'USAGE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE AUTRE GARANTIE D'ADAPTATION À UN OBJECTIF OU USAGE PARTICULIER. Toute réclamation relative à cette garantie doit être notifiée par écrit par l'Acheteur à PPG dans les cinq (5) jours suivant la découverte par l'Acheteur du défaut signalé, mais en aucun cas après l'expiration de la durée de conservation applicable du produit ou un an après la date de livraison du produit à l'Acheteur, selon ce qui arrive en premier. Toute absence de communication d'une telle non-conformité par l'Acheteur à PPG, selon les termes mentionnés ci-dessus, empêchera l'Acheteur de bénéficier de cette garantie.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITE

EN AUCUN CAS PPG NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE, EN VERTU D'UNE QUELCONQUE THÉORIE DE RÉPARATION (SOIT PAR NÉGLIGENCE, SOIT PAR RESPONSABILITÉ INCONDITIONNELLE OU RESPONSABILITÉ CIVILE) DE TOUS DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS LIÉS À, PROVENANT OU DÉCOULANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT. Les renseignements figurant sur la présente fiche ne sont donnés qu'à titre indicatif et sont basés sur des essais en laboratoire considérés comme fiables par PPG. PPG peut modifier à tout moment les renseignements contenus dans cette fiche à la suite d'une expérience pratique et de l'évolution continue du produit. Toutes les recommandations ou suggestions relatives à l'utilisation du produit PPG, que ce soit dans la documentation technique ou en réponse à une demande spécifique ou autre, sont basées sur des données qui sont, à la connaissance de PPG, fiables. Les produits et les renseignements y afférents sont conçus pour des utilisateurs ayant les connaissances et compétences industrielles requises et il appartient à l'utilisateur final de déterminer si le produit est adapté à l'application visée, et l'Acheteur sera considéré comme seul juge et responsable à ce propos. PPG n'exerce aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support, ni sur les différents facteurs qui influencent l'usage et l'application du produit. Par conséquent, PPG réfute toute responsabilité en cas de perte, blessure ou dommage résultant d'une telle utilisation ou du contenu de cette fiche technique (sauf accords écrits contraires). Des variations dans les conditions d'application, des changements dans les procédures d'utilisation ou l'extrapolation de données peuvent entraîner des résultats non satisfaisants. Cette fiche remplace toutes les versions précédentes et il appartient à l'Acheteur de s'assurer que ces renseignements sont d'actualité avant d'utiliser le produit. Les fiches en vigueur pour tous les produits PPG Protective & Marine Coatings sont disponibles sur www.ppgpmc.com. Le texte anglais de la présente fiche prévaut sur toute traduction.