

Technische Fiche

Sigmulto Stucco

4476BE



Omschrijving Decoratieve pleister voor binnen op basis van kunstharsdispersie waarmee een stucco- of een marmereffect gecreëerd kan worden.

Gebruiksdoel Het decoratief afwerken van wanden in hotels, galleries, theaters, showrooms, kantoren, woningen en andere representatieve ruimten. Toepasbaar op vlak en glad gepleisterde minerale ondergronden

Voornaamste kenmerken

- Twee verschillende decoratieve eindaspecten te realiseren met éénzelfde product, nl. stucco- en marmer-effect
- Snel, makkelijk en economisch verwerkbaar product
- Grote tijdwinst: stucco effect realiseerbaar in slechts 2 bewerkingen
- Lange open tijd
- Eén basis, op te kleuren via de mengmachine of met universele pigmenten.
- Niet verzeepbaar

Kleur en glans

- Vrijwel alle kleuren. De uiteindelijke kleur kan afwijken van het kleurstaal. Met name bij donkere en felle kleuren is de kleurindruk lichter. Kleurstalen moeten derhalve gezien worden als een indicatie van het eindresultaat.

Geadviseerd wordt om een proefvlak te zetten ter beoordeling van de kleur en het effect (tekening). We adviseren geen materiaal van verschillende partijnummers voor eenzelfde wandvlak te gebruiken.

- Stucco effect: decoratief mat
- Marmer effect: mat/glanzend

Basisgegevens

- Dichtheid: ca. 1,7 g/cm³
- Vaste stof: ca. 45 vol. %
- Overschilderbaar na ca. 3 uur voor Stucco-techniek
- Overschilderbaar na ca. 6uur voor Marmer techniek
- Doorgedroogd na 24 uur

De basisgegevens zijn bepaald bij 20°C, 55% R.V.
Deze gegevens gelden voor wit en voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.

Rendement

Stucco effect	1e laag: 120 tot maximaal 150 ml/m ²	2e laag: 30-60 ml/m ²
Marmer effect	1e laag: 180 tot maximaal 210 ml/m ²	2e laag: 30-60 ml/m ²

Om barstvorming van Sigmulto Stucco te voorkomen, moeten ophopingen van materiaal en hoge laagdikten worden vermeden.

Systemen

Stucco-effect
Eén laag Sigmulto Stucco (120 tot max. 150 ml/m²) aanbrengen met een inox plekspaan met afgeronde hoeken, waarbij met willekeurige bewegingen een kleine of grote tekening wordt aangebracht. Na droging met een inox plekspaan de eerst laag uitplamuren met Sigmulto Stucco d.m.v. korte, onregelmatige bewegingen waarbij het product "geschraapt" wordt (max. 30-60ml/m²).
Optioneel kan dit effect na droging lichtjes gepolierd worden met staalwol nr.000.

Opmerking

Voor beide technieken dient men grotere verfophoping te vermijden daar dit tot barstvorming kan leiden. Op sterk gesloten ondergronden en bij hoge verbruiken doet deze barstvorming zich sneller voor.

Sigmulto Stucco



Ondergrond- condities	<p><u>Onbehandelde ondergronden</u> Afgebonden, droog en gereinigd tot een gezonde ondergrond. Sterk en/of onregelmatig zuigende ondergrond voorstrijken met Sigmax Universal (zie technische fiche 8205).</p> <p><u>Oude verflagen op basis van kunstharstdispersie</u> Goed hechtend, gaaf en gereinigd</p> <p><u>Oude verflagen op basis van alkydhars</u> Goed hechtend, gaaf en gereinigd. Glanzende lagen mat schuren.</p> <p><u>Belangrijk!</u> Na de voorbereiding moet het te behandelen oppervlak perfect vlak zijn (zonder oneffenheden, krassen, ...) en een uniforme zuigkracht bezitten. Resterende oneffenheden worden door de toegepaste stucco en marmer techniek geaccentueerd.</p>
Verwerkings- condities	Niet verwerken beneden 8°C
Instructies voor gebruik	<p><u>Procedure kleurmengmachine</u> Alvorens het product op te kleuren, dient men de emmer gedurende 2 minuten te schudden. Voeg vervolgens de pasta's toe en plaats opnieuw het product in de schudder gedurende 5 minuten.</p> <p><u>Toepassing</u> Voor gebruik het product goed oproeren.</p> <p><u>Gereedschap</u> Stucco-effect: inox plekspaan met afgeronde hoeken. Voor de einlaag is het aan te raden een inox plekspaan klein formaat te gebruiken.</p> <p><u>Verdunning</u> Sigmulto Stucco is gebruiksklaar.</p> <p><u>Reiniging gereedschap</u> Direct na gebruik reinigen met leidingwater</p>
Veiligheids- maatregelen	Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad
Aanvullende gegevens	Sigmulto Stucco weerstaat niet aan water. Bijgevolg niet aanbrengen op oppervlakken die onderhevig zijn aan vochtbelasting. Als de verffilm op een gesloten ondergrond vochtig wordt, zal de hechting verloren kunnen gaan (bvb. bij muurwerk dat eerder met een alkydharsmuurverf is geschilderd in badkamers en keukens).
Houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats, tussen 5°C en 30°C, tenminste 12 maanden houdbaar. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Technische Fiche
Sigmulto Stucco

4476BE



EMG

10100DN4476

PPG Coatings Belgium bv/srl, Corda Campus 5.B3, Kempische Steenweg 297, bus 7, 3500 Hasselt. Telefoon Technical Support Services 011/27 87 32, e-mail: info@sigma.be, website : www.sigma.be De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgave. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.