

HYDROVELOURS

Peinture veloutée, poché fin, en phase aqueuse



Définition	• Peinture veloutée, poché fin, en phase aqueuse, pour la décoration des murs, plafonds et boiseries.
Domaines d'emploi	• Intérieur. • Murs, plafonds et boiseries. • Travaux neufs et d'entretien. • Pièces sèches et humides.
Points forts	• Applicable sur toile de verre : absence de tack. • Excellente opacité. • Grand confort d'application. • Lessivable. • Taux de COV < 1 g/L.
Caractéristiques	• Structure garnissante. • Séchage rapide.
Caractéristiques Techniques	Aspect du film sec : • Velouté poché fin. Nuances : • Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®. Masse volumique à 20 °C : • 1,32 ± 0,05 kg/dm³ Extrait sec pondéral : • 57 % ± 2 % Extrait sec volumique : • 46 % ± 2 % Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative : • Sec au toucher : 1 h. Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative : • Recouvrable : 6 h (peut varier selon la température et l'humidité). Rendement moyen : • Supports lisses : 8 à 11 m²/L • Toiles de verre : 7 à 9 m²/L Conditionnement : • 1 L - 5 L - 15 L Conservation : • 12 mois en emballage hermétique d'origine. Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Hygiène & Sécurité : • Fiche de données de sécurité disponible sur www.peintures-gauthier.com Brillant spéculaire : • 8 % sous 60° (20 % sous 85°) Résistance à l'abrasion humide : • Norme NF EN 13300 : Classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm après 200 cycles).

HYDROVELOURS

Mise en œuvre	Processus : En travaux neufs : • Sur plâtre, béton et dérivés (peu poreux) : 1 couche d'HYDROPRIM suivie de 2 couches de finition HYDROVELOURS. En travaux d'entretien sur anciennes peintures en bon état ou après avoir éliminer les parties non-adhérentes : • Une couche d'HYDROPRIM en plein ou un pochoffage sur les parties mises à nues, suivie de 1 à 2 couches de finition HYDROVELOURS.
Type de supports et preparation	Type de support : • Plâtre et dérivés. • Béton et dérivés. • Boiseries. • Anciennes peintures adhérentes. • Toile de verre. Préparation des supports : • Les supports devront être secs, sains, acceptés et préparés conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 59.1.
Application	Matériel d'application : • Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet. Dilution : • Prêt à l'emploi. Nettoyage du matériel : • Eau. Précautions d'emploi : • Conditions d'applications conformes à la norme NF DTU 59.1. • Ne pas appliquer par une température inférieure à 8 °C et une humidité relative supérieure à 70 %.
Classification	Classification AFNOR : • NF T 36-005 - Famille I - Classe 7a2/4a Catégorie / Valeur COV : • Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). • Ce produit contient au maximum 1 g/L de COV. • Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants. Emissions dans l'air intérieur : • Classe A+

Date d'édition : 03/10/2024 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.