GAUPRIM

Impression pochée en phase aqueuse, économique et performante



Définition

- Impression régulatrice et sous-couche d'accrochage.

Domaines d'emploi

- Intérieur.
- Murs et plafonds.

Points forts

- Facile d'application.
- Uniformise les fonds.
- Sous-couche d'accrochage.

Caractéristiques

- Impression opacifiante.
- Tous supports usuels de maçonnerie intérieure.

Caractéristiques Techniques

Aspect du film sec :

- Mat.

Nuances :

- Blanc.

Masse volumique à 20 °C :

- 1,39 ± 0,05 g/cm³.

Extrait sec pondéral :

- 36 % (± 2 %).

Extrait sec volumique :

- 1,39 ± 0,05 g/cm3.

Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :

- Sec : 1 h.

Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :

- Recouvrable : 16 h.

Rendement moyen :

- 8 à 10 m²/L suivant dilution et porosité des fonds.

Conditionnement :

- 3 L - 10 L

Conservation :

- 24 mois en emballage hermétique d'origine. Stocker à l'abri du gel.

Hygiène & Sécurité :

- Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur www.peintures-gauthier.com

Brillant spéculaire :

- < 8 % sous 85° d'angle.

Point éclair :

- Néant.

Date d'édition : 09/11/2023 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

GAUPRIM

Type de supports et preparation

Type de support :

- Murs et plafonds.

Préparation des supports :

- Sur tous fonds neufs mécaniquement solides (béton, enduit de ciment, plâtre projeté, plâtre et dérivés), convenablement égrainés, dépoussiérés ou poncés, ou sur anciens fonds lessivés.
- Conforme à la norme NF DTU 59-1.

Application

Matériel d'application :

- Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet haute pression sans air, pistolet traditionnel.

Dilution :

- Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel :

- Eau.

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Ne pas appliquer par une température inférieure à 8 °C et une humidité relative supérieure à 70 %.
- Ne pas utiliser pour fixer des badigeons ou des fonds farinants.

Classification

Classification AFNOR :

- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2/4a.

Catégorie / Valeur COV :

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/L (2010).
- Ce produit contient maximum 1 g/L de COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emissions dans l'air intérieur :

- Classe A +.

Date d'édition : 09/11/2023 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com