

# PPG SIGMALINE™ 855 REPAIR

## DESCRIZIONE

Rivestimento poliuretano bicomponente a base solvente, per riparazione, pennellabile

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Prodotto per ripristini di SIGMALINE 855
- Rapida essiccazione
- Facilita le riparazioni in campo
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Buona resistenza all'abrasione e all'impatto
- Buona resistenza all'acqua

## COLORI E BRILLANTEZZA

- Blu, grigio, rosso bruno
- Brillante

## DATI PRINCIPALI A 20°C (68°F)

Dati del prodotto miscelato	
Numero dei componenti	Due
Massa volumica	1,7 kg/l (14,2 lb/US gal)
Residuo secco in volume	93 ± 2%
VOC (in fornitura)	Directive 2010/75/EU, SED: max. 38,0 g/kg max. 53,0 g/l (circa 0,4 lb/gal)
Spessore film secco consigliato	500 µm (20,0 mils) per strato
Resa teorica	1,9 m <sup>2</sup> /l per 500 µm (75 ft <sup>2</sup> /US gal per 20,0 mils)
Secco al tatto	3 ore
Essiccazione completa dopo	5 giorni
Durata a magazzino	Base: almeno 12 mesi se immagazzinata in ambienti freschi e asciutti Reagente: almeno 6 mesi se immagazzinato in ambienti freschi e asciutti

Note:

- Vedere DATI ADDIZIONALI - Tempi di essiccazione

# PPG SIGMALINE™ 855 REPAIR

## CONDIZIONI DEL SUPPORTO E TEMPERATURE CONSIGLIATI

### Condizioni del supporto

- Acciaio; sabbatura al grado ISO-Sa2½,
  - SIGMALINE 855; dopo un tempo di reticolazione di 16 ore è richiesto un appropriato pretrattamento/irruvidimento
- 

### Temperatura del supporto

- La temperatura del supporto durante l'applicazione e durante la reticolazione dovrebbe essere superiore a 15°C (59°F)
  - La temperatura del substrato durante l'applicazione e l'essiccazione dovrebbe essere almeno di 3°C (5°F) sopra il punto di rugiada
- 

## ISTRUZIONI PER L'USO

### Rapporto di miscelazione in Volume - Base : Reagente = 2,70:1

- Applicazione a pennello
  - Non dovrebbe essere aggiunto diluente
- 

### Tempo di induzione

0 minuto

Note:

- Non è necessario rispettare alcun tempo di induzione
- 

### Vita utile del prodotto miscelato

50 minuti a 20°C (68°F)

Note:

- Vedere DATI ADDIZIONALI - Vita utile del prodotto miscelato
- 

### Solvente di pulizia

- THINNER 90-53
-

# PPG SIGMALINE™ 855 REPAIR

## DATI AGGIUNTIVI

Tempo di reticolazione per spessore secco fino a 500 µm (20,0 mils)		
Temperatura del supporto	Secco al tatto	Essiccazione completa
20°C (68°F)	2 - 3 ore	5 giorni
30°C (86°F)	1 - 2 ore	3 giorni
40°C (104°F)	40 minuti	24 ore

Vita utile del prodotto miscelato (alla viscosità di applicazione)	
Temperatura del prodotto miscelato	Vita utile del prodotto miscelato
20°C (68°F)	50 minuti
30°C (86°F)	40 minuti
40°C (104°F)	30 minuti

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Indumenti protettivi e maschere per applicazioni a spruzzo dovrebbero essere utilizzati onde evitare dermatiti o rischio di intossicazione
- In caso di insorgenza di qualche sintomo, chiedere immediatamente un consiglio medico
- Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza e all'etichetta del prodotto per verificare i completi requisiti di sicurezza e precauzione
- Per mantenere una buona visibilità in spazi ristretti, è necessario assicurare una buona ventilazione
- Pur essendo una pittura senza solvente, l'operatore deve prestare attenzione al fine di evitare l'inalazione dei vapori nonché il contatto tra il prodotto non asciutto e la pelle esposta o gli occhi

## DISPONIBILITÀ SU SCALA MONDIALE

L'obiettivo di PPG Protective & Marine Coatings è quello di fornire lo stesso prodotto su base mondiale. Tuttavia, a volte sono necessarie leggere modifiche del prodotto per essere in conformità con circostanze/regolamenti locali o nazionali. In tali circostanze, viene utilizzata una scheda tecnica del prodotto alternativa.

## RIFERIMENTI

- Information sheet | Explanation of product data sheets

# PPG SIGMALINE™ 855 REPAIR

## GARANZIA

PPG garantisce (i) il suo nome al prodotto, (ii) che la qualità del prodotto è conforme alle specifiche PPG per tale prodotto in vigore al momento della produzione e (iii) che il prodotto deve essere consegnato senza alcuna legittima pretesa di terzi per violazione di qualsiasi brevetto statunitense che copre il prodotto. QUESTE SONO LE UNICHE GARANZIE OFFERTE DA PPG; TUTTE LE ALTRE GARANZIE ESPLICITE O IMPLICITE, IN CONFORMITÀ CON LA LEGISLAZIONE O IN ALTRA MANIERA DERIVANTI DA ESSA, DA CORSI ED USI COMMERCIALI, INCLUSA, SENZA LIMITAZIONE, QUALSIASI ALTRA GARANZIA DI IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO O UTILIZZO, SONO NEGATE DA PPG. Qualsiasi domanda di indennizzo sotto tale garanzia deve essere effettuata sotto forma scritta entro cinque (5) giorni dalla scoperta da parte dell'Acquirente del difetto denunciato, ma in alcun caso non oltre la scadenza del periodo di validità del prodotto, o un anno dalla data di consegna del prodotto all'Acquirente, in base all'evento che si verifica per primo. L'incapacità dell'Acquirente nel notificare a PPG tale non conformità come richiesto nella presente, escluderà l'Acquirente dal recupero sotto tale garanzia.

## LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

PPG NON SARÀ IN ALCUN CASO RESPONSABILE PER ALCUN RIMEDIO (SIA CHE SI TRATTI DI NEGLIGENZA DI QUALSIASI TIPO, RESPONSABILITÀ IN SENSO STRETTO O ILLECITO) PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE IN QUALSIASI MODO COLLEGATO A, DERIVANTE DA O CAUSATO DA QUALSIASI UTILIZZO DEL PRODOTTO. Le informazioni contenute in questa scheda sono puramente indicative e sono basate su test di laboratorio che PPG ritiene essere affidabili. PPG può modificare le informazioni contenute nel presente documento in qualsiasi momento, a causa di esperienza pratica e di continui sviluppi del prodotto. Tutte le raccomandazioni o consigli relativi all'utilizzo del prodotto PPG, sia che si tratti di documentazione tecnica o in risposta ad una specifica richiesta, o in altra circostanza, sono basati su dati che, alla luce di quanto a conoscenza di PPG, sono considerati affidabili. Il prodotto e le relative informazioni sono concepite per utenti con un'adeguata conoscenza e capacità industriali nel settore ed è responsabilità dell'utente finale determinare l'idoneità del prodotto per il suo particolare utilizzo e sarebbe necessario che anche l'Acquirente facesse ciò, a sua esclusiva discrezione e rischio. PPG non ha alcun controllo né sulla qualità né sulla condizione del substrato, o sui diversi fattori che influiscono sull'utilizzo e l'applicazione del prodotto. Pertanto, PPG non accetta alcuna responsabilità derivante da qualsiasi perdita, lesione o danno causati da tale utilizzo o dai contenuti di tali informazioni (a meno che non vi siano accordi scritti che affermino diversamente). Variazioni nell'ambiente di applicazione, modifiche delle procedure di utilizzo o estrapolazione dei dati potrebbero causare risultati insoddisfacenti. La presente scheda sostituisce tutte le precedenti versioni e sarà responsabilità dell'Acquirente assicurarsi che tali informazioni siano aggiornate prima di utilizzare il prodotto. Le attuali schede di tutti i prodotti PPG Protective & Marine Coating sono presenti su [www.ppgmc.com](http://www.ppgmc.com). Il testo inglese di questa scheda deve prevalere su qualsiasi altra traduzione al riguardo.

