

Kenmerkenblad ProGold PE Diepvuller



Omschrijving	Tweecomponenten mesplamuur op basis van polyesterhars.
Gebruiksdoel	Voor het uitvlakken van scheuren, deuken, krassen en beschadigingen in metaal en polyester.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Kan in één bewerking in een zeer dikke laag worden aangebracht.• Zeer snelle uitharding.• Zeer dichte structuur.• Krimpt vrijwel niet tijdens de uitharding.• Zeer gemakkelijk schuurbaar.• Goed overschilderbaar.
Kleuren en glans	Basiscomponent: lichtgrijs. Verharder: rose. Gemengd: lichtgrijs.
Verpakking	Blik basis en tube met verharder, samen 2 kg. Blik basis en tube met verharder, samen 800 g.
Basisgegevens	Dichtheid : ca. 2,0 kg/dm ³ Vlampunt : 34°C Droogtijden bepaald bij 20°C en 65% R.V Schuurbaar na : ca. 15 minuten Overschilderbaar na : ca. 14 uur Uitgehard na : ca. 24 uur
Houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats tot max. 12 maanden. De geopende tube verharder is 3 maanden houdbaar bij gebruik van het rode afsluitdopje.
Ondergrond- condities	Ondergronden dienen schoon, droog en stofvrij te zijn. Metalen en polyester goed schuren, zodat roest en/of eventuele verontreinigingen verwijderd worden. Ondergrond daarna ontvetten en van losse deeltjes ontdoen met een schone doek en ProGold Allesreiniger. Na gebruik van ProGold Allesreiniger altijd nawassen met leidingwater.
Verwerkings- condities	Tijdens applicatie en uitharding dient de ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen +5°C en +25°C te zijn.

Kenmerkenblad ProGold PE Diepvuller



Instructies voor gebruik

Mengverhouding

Aan de basiscomponent 2 à 3% verharder toevoegen.

Menginstructie

Meng beide componenten met een plamuurmes tot een egale kleur wordt verkregen.

Verwerkingstijd

4-6 minuten bij 20°C

Gereedschap

Plamuurmes.

Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van ProGold PE Diepvuller.