

Technische Fiche

Sigma Varnish Matt

7800BE



Omschrijving	Matte kras- en slijtvaste watergedragen vernis voor binnen op basis van polyurethaan-acrylaatdispersie.
Gebruiksdoel	Het vernissen van betimmeringen, lambriseringen, trapleuningen en deuren.
Voornaamste kenmerken	• Krasvast en zeer goed slijtvast • Kleurloos, niet vergelend. • Blijft ook mooi mat bij een lage kijkhoek • Gemakkelijk te reinigen • Na voldoende droging (7 dagen) bestand tegen courante huishoudelijke schoonmaakmiddelen, spatten van water, koffie, thee, wijn, alcohol 40% • Soepel te verwerken • Snelle droging • Reukarm • Egaal aanzien
Kleur en glans	Raadpleeg onze dienst Technical Support voor kleuren • Mat
Basisgegevens	• Dichtheid: ca. 1,03 g/cm³ • Vaste stof: ca. 28 vol. % • Aanbevolen droge laagdikte : 25 µm (= ca. 90 µm nat) • Stofdroog na: ca. 45 minuten • Kleefvrij na: ca. 1 uur • Overstrijkbaar na: ca. 3 uur • Licht belastbaar na: ca. 16 uur • Volledig belastbaar na: 14 dagen • Vlampunt: niet van toepassing De basisgegevens zijn bepaald bij 23°C, 50% R.V. Deze gegevens gelden voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.
Rendement	<u>Theoretisch</u> 11 m²/liter voor een droge laagdikte van 25 µm <u>Praktisch</u> Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.
Systemen	<u>Nieuw of kaal hout</u> 3 lagen Sigma Varnish Matt <u>Bestaande intacte vernislagen</u> 1 à 2 lagen Sigma varnish Matt

Technische Fiche

Sigma Varnish Matt

7800BE



Ondergrond- condities

De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van was en vet.

Opmerking

Teneinde met watergedragen verfproducten een goed resultaat te verkrijgen is een grondige voorbehandeling noodzakelijk. Met name het goed ontvetten, reinigen en grondig opruwen en schuren van bestaande verflagen dient nauwgezet uitgevoerd te worden.

Verwerkings- condities

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging tussen 7°C en 25°C.
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
Goede ventilatie tijdens applicatie en droging.

Instructies voor gebruik

Rol/borstel

Progold Platte borstel 7750 Exclusive

Het beste resultaat wordt bekomen met Progold Nylon vacht rol 8mm, 18cm breedte (bv ProGold 150410)

Verdunning: geen, is gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap

Leidingwater.

Gelijkmatig in banen of vakken over de vloer verdelen. Verschillen in laagdikte vermijden.

Het is belangrijk een watergedragen lak vol op te zetten. Een volle laag geeft een betere benetting, vloeit optimaal uit en droogt minder snel aan, zodat er meer tijd is voor het uitrollen en het maken van nat-in-nat aansluitingen.

Veiligheids- maatregelen

Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad

Aanvullende gegevens

Bepaalde tropische loofhoutsoorten bevatten inhoudsstoffen die bij een afwerking met Sigma Varnish Matt tot problemen kunnen leiden.

Afzelia bijvoorbeeld bevat inhoudsstoffen die de droging van Sigma Varnish Matt nadelig beïnvloedt. Een ander voorbeeld is merbau. Deze houtsoort bevat in water oplosbare inhoudsstoffen die door de natte laklaag migreren en aan het oppervlak zichtbaar worden.

Bij het vernissen van dergelijke tropische houtsoorten wordt geadviseerd contact op te nemen met Sigma Coatings.

Houdbaarheid

In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 12 maanden houdbaar.

EMG

10100DN7800BE