

Brander Stucco Gloss

OMSCHRIJVING	Decoratieve pleister met een klassiek marmer stucco-effect voor binnen op basis van kunstharsdispersie.															
GEbruIKSDOEL	Het decoratief afwerken van wanden in hotels, winkels, theaters, showrooms, kantoren, restaurants, woningen en andere representatieve ruimten. Toe te passen op alle vlak en glad geëgaliseerde minerale ondergronden.															
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">• Schitterend traditioneel stucco-effect.• Snel, makkelijk en economisch te verwerken.• Grote tijdwinst: stucco-effect realiseerbaar in slechts twee bewerkingen.• Lange open tijd.• Geurarm.															
KLEUREN EN GLANS	<p>Vrijwel alle kleuren.</p> <p>De kleur van het product kan afwijken van de kleurstaal. Met name bij donkere en felle kleuren is de kleurindruk lichter. De kleurstaal moeten derhalve gezien worden als een indicatie van het resultaat. Ook kan door de 'persoonlijke hand' van de applicateur het effect (tekening) enigszins afwijken van de referentiestaal. Geadviseerd wordt om een proefvlak op te zetten ter beoordeling van de kleur en het effect (tekening).</p> <p>Geadviseerd wordt geen materiaal van verschillende partijnummers op eenzelfde wandvlak toe te passen.</p> <p>Glanzend.</p>															
VERPAKKING	Plastic emmer van 2,5 liter.															
BASISGEGEVENS	<table><tr><td>Dichtheid</td><td>:</td><td>ca. 1,7 kg/dm³</td></tr><tr><td>Percentage vaste stof</td><td>:</td><td>ca. 70,4 gew.%</td></tr><tr><td>Vlampunt</td><td>:</td><td>niet van toepassing</td></tr></table> <p>Droogtijd bepaald bij 23°C en 50% R.V.</p> <table><tr><td>2^e laag aanbrengen na</td><td>:</td><td>3 uur</td></tr><tr><td>Doorgedroogd na</td><td>:</td><td>24 uur</td></tr></table>	Dichtheid	:	ca. 1,7 kg/dm ³	Percentage vaste stof	:	ca. 70,4 gew.%	Vlampunt	:	niet van toepassing	2 ^e laag aanbrengen na	:	3 uur	Doorgedroogd na	:	24 uur
Dichtheid	:	ca. 1,7 kg/dm ³														
Percentage vaste stof	:	ca. 70,4 gew.%														
Vlampunt	:	niet van toepassing														
2 ^e laag aanbrengen na	:	3 uur														
Doorgedroogd na	:	24 uur														
RENDEMENT	Van het complete Brander Stucco Gloss systeem: 5-7 m ² /liter.															
	<p>Opmerking Om barstvorming van Brander Stucco Gloss te voorkomen, moeten ophopingen van materiaal en hoge laagdikten worden vermeden.</p>															

Brander Stucco Gloss

ONDERGROND- CONDITIES

Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog.
 Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 4%.
 Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%.
 Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.
 Zie ook Brander Informatieblad 1391.

VERWERKINGS- CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 8°C en 30°C.
 Relatieve vochtigheid maximaal 80%.
 Zorg voor optimale ventilatie na verwerking.

SYSTEMEN

Voorbehandeling

Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.

Reparatie en egalisatie

Waar nodig de ondergrond repareren en egaliseren met een geschikt kalkvrij reparatie- en egalisatiemiddel. Zie hiervoor Brander systeembladen 4933 en 4946. In onderstaande tabel is de aanbevolen glad- en vlakheid aangegeven.

Ondergrond:	Aanbevolen resultaat:
minerale ondergrond	Groep 1*
gipsplaten	Niveau B**

* Zie tabel oppervlaktebeoordelingscriteria "stukadoorwerk binnen" van Technisch Bureau Afbouw.

** Zie tabel 'Afwerkingsniveaus van in het werk af te werken gipskarton- en gipsvezelplaten op systeemwanden en -plafonds' van Technisch Bureau Afbouw.

Voorstrijken

niet zuigende ondergrond	niet voorstrijken
licht zuigende ondergrond	Brander Haftgrund, 1:4 verdund
matig zuigende ondergrond	Brander Haftgrund, 1:4 verdund
sterk zuigende ondergrond	Brander Haftgrund, onverdund
licht tot matig zuigende ondergrond die licht poedert	Brander Haftgrund, 1:4 verdund

Brander Stucco Gloss

SYSTEMEN

Afwerking

- Brander Stucco Gloss aanbrengen met de grote stuccospaan. De laag zodanig opbrengen dat een licht reliëf (spaanslagen) ontstaat. Dit reliëf is decoratief en zal in het eindresultaat zichtbaar blijven.
- Na droging met de kleine stuccospaan, vleksgewijs en los van elkaar een 'schraaplaag' Brander Stucco Gloss aanbrengen.
Na aandroging de tussenruimten met dezelfde spaan vleksgewijs voorzien van een 'schraaplaag' Brander Stucco Gloss. Hierbij dienen de eerder aangebrachte Brander Stucco-vlekken overlapt te worden.
De schraapbewegingen zodanig uitvoeren, dat de randen van het reliëf gepolijst worden.
- Nadat de laag is aangedroogd is, kan naar wens nogmaals met de spaan gepolijst worden. Door dit polijsten zal alles wat met de spaan geraakt wordt opglanzen en met name dus het reliëf. Ook de kleurnuances zullen hierdoor diepte gaan krijgen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Gereedschap

Grote stuccospaan (roestvast stalen spaan met afgeronde hoeken) voor het opzetten van de eerste laag.

Kleine stuccospaan (roestvast stalen spaan met afgeronde hoeken) voor de eindlaag.

Verdunning

Geen, product is gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met leidingwater.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van Brander Stucco Gloss.

AANVULLENDE GEGEVENS

Belastbaarheid

Het Brander Stucco Gloss systeem is alleen toe te passen in droge ruimten.

Informatie over muurverfeigenschappen

Zie voor uitgebreide Informatie over de muurverfeigenschappen schrobklasse, reinigbaarheid, opglanzen en schrijfeffect Sigma Informatieblad 1337 'Gedrag en eigenschappen muurverven'.

HOUDBAARHEID

Ten minste 2 jaar in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.

REFERENTIES

Informatieblad	nummer
Toelichting op de Brander kenmerkenbladen	1390
Bepalingen t.a.v. de uitvoering van stuc- en schilderwerk	1392

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwproducten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.brander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwproducten is een merk van PPG.