

GAUVELOURS

Peinture veloutée acrylique en phase aqueuse



Définition	Peinture d’aspect veloutée-mate à base de copolymères acryliques.
Domaines d’emploi	- Intérieur. - Murs et plafonds. - Pièces sèches. - Travaux neufs ou d’entretien.
Points forts	Facile d’application. Bonne opacité. Adhérence élevée.
Caractéristiques	Aspect mat velours. Séchage rapide. Bon enrobage de la toile de verre.
Caractéristiques Techniques	Aspect du film sec : - Velouté mat, poché léger Nuances : - Blanc et teintes pastel du nuancier Chromatic®. Masse volumique à 20 °C : 1,60 ± 0,05 g/cm3 Extrait sec volumique : 42% (± 2) Temps de séchage à 23 °C et 50% d’humidité relative : - Sec : 1 heure. Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d’humidité relative : - Recouvrable : 6 heures (peut varier selon la température et l’humidité) Rendement moyen : 8 à 10 m2/litre. Conditionnement : 3 litres, 10 litres Conservation : 24 mois en emballage hermétique d’origine. - Stocker à l’abri du gel. Brillant spéculaire : 3 % sous 60° d’angle. (12% sous 85°) Résistance à l’abrasion humide : - Norme NF EN 13300 : classe 2 (perte d’épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm après 200 cycles)

GAUVELOURS

Mise en œuvre	Processus : Imprimer les supports à l'aide d'une couche de GAUPRIM ou d'ALKYNÉO PRIM ou de NEOPRIM et recouvrir de 2 couches de GAUVELOURS.
Type de supports et preparation	Type de support : • Plâtre et dérivés. • Béton et dérivés. • Anciennes peintures adhérentes. • Toile de verre. Préparation des supports : • Les supports devront être réceptionnés et préparés suivant les prescriptions de la norme NF DTU 59-1
Application	Matériel d'application : • Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet Dilution : • Prêt à l'emploi Nettoyage du matériel : • Eau. Précautions d'emploi : Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une humidité relative > à 70%
Classification	Classification AFNOR : • NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2. Catégorie / Valeur COV : • Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010) • Ce produit contient maximum 30 g/l COV. • Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants. Emissions dans l'air intérieur : • Classe A+.