

Enduit de rebouchage séchage rapide Intérieur



DÉFINITION

- Enduit de rebouchage en poudre à prise rapide 30 minutes

DESTINATION

- Tous travaux en intérieur
- Sur plâtre, béton, enduit ciment, agglos, béton cellulaire, terre cuite, briques, anciennes peintures, carrelages

PROPRIÉTÉ

- Temps de séchage réduit
- Adhérence exceptionnelle
- Mise en peinture rapide
- Applicable en toutes épaisseurs
- Sans retrait après séchage

MODE D'EMPLOI

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas appliquer en extérieur
- Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir
- La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C
- Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les conseils de prudence.

PRÉPARATION DES SUPPORTS :

- Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage
- Ouvrir, biseauter et dépoussiérer correctement les fissures
- Lessiver et rincer les anciens supports (carrelage, peintures...)

APPLICATION :

- L'application se fait au couteau à enduire, à la lame à enduire ou à la lisseuse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION ET ASPECT :

Enduit en poudre à base de plâtre, ciments spéciaux, carbonate de calcium, résine, fibres de cellulose et divers adjuvants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Granulométrie : très fine. Temps de prise : 30 à 40 min.
- Epaisseur d'application : toutes épaisseurs
- Temps de durcissement : de 1 à 2 h. Redoublement : 3 h (dépend des conditions d'application)
- Adhérence conforme à la norme NFT 30 608. pH : neutre

CONSOMMATION :

Environ 1 kg/m²/mm d'épaisseur

TAUX DE GÂCHAGE :

Environ 6 L d'eau par sac de 15 kg, 2 litres d'eau par sac de 5 kg
0,4 litre d'eau pour 1 kg

TEMPS DE SÉCHAGE :

- Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application
- Il sèche très rapidement, un redoublement est possible environ 3 h après l'application de la première passe dans des conditions normales

CONSERVATION ET STOCKAGE :

6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité

CLASSIFICATION :

AFNOR : Famille III - Classe 3

Conforme à la norme : NF T 30.005

LIEU DE FABRICATION :

France

CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Gencod	Référence
Sac de 5 kg	3479271068700	PROGOLD 094
Sac de 15 kg	3479271068694	PROGOLD 093