

lodní lak



- spomaľuje žltnutie dreva
- na všetky druhy dreva
- zachováva prirodzenú kresbu dreva
- interiér / exteriér

VLASTNOSTI

Primalex lodní lak je bezfarebný alkyduretánový lak určený k transparentným náterom drevených povrchov v interiéri a exteriéri. Obsahuje UV filter, ktorý spomaľuje žltnutie dreva.



CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Na drevený nábytok, obloženie, okenné rámy, dvere, lode (nad čiaru ponoru), stavebné konštrukcie a pod., ktoré sú vystavené ľahkému mechanickému a chemickému namáhaniu. Odoláva čistiacim prostriedkom, benzínu, naftu, liehu, rastlinným a živočíšnym tukom. Neodoláva rozpúšťadlám. Lak nie je určený na nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami a pitnou vodou a ani na nátery detského nábytku a hračiek.



PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch dreva musí byť suchý, čistý, hladký a zbavený nečistôt a prachu. Poškodené alebo nekvalitné nátery je potrebné odstrániť. Požadovaná vlhkosť dreva je max. 12%.

Nové drevené povrchy - musia byť dokonale do hladka vybrúsené a očistené od všetkých nečistôt. Prípadné živice odstrániť z povrchu vhodným rozpúšťadlom.

Pre vonkajšie viac namáhané povrchy a dlhšiu životnosť náteru použite na napustenie povrchu **Primalex Fungicídne napúšťadlo** na drevo podľa návodu.

Staré, popraskané a lúpajúce sa nátery - najlepšie je úplne odstrániť (obrušením, teplovzdušnou pištoľou alebo odstraňovačom starých náterov); následne treba podklad znovu obrúsiť do hladka, zbaviť zašedlých poškodených častí dreva a očistiť.

Natreté súdržné povrchy lakom alebo lazúrou, kedy sa pôvodné nátery nelúpu a nepraskajú - jemne prebrúsiť brúsnym papierom alebo hubkou, dôkladne očistiť od nečistôt, prachu, mastnoty (v exteriéri prípadných rias, plesní, machov).



PRÍPRAVA NÁTEROVEJ HMOTY

Pred použitím je potrebné náterovú hmotu v obale dôkladne premiešať. Nevmiešavať vzduch. Po otvorení originálnych obalov odporúčame obsah spotrebovať čo najskôr, nepoužitý lak udržiavajte v utesenom obale s čo najmenšou vrstvou vzduchu nad hladinou.

Riedenie

Lak je pripravený k okamžitému použitiu (bez riedenia). Pre prvú vrstvu neošetrených povrchov je možné aplikovať zriedený lak 20% riedidlom White Spirit.



APLIKÁCIA

Na správne pripravené povrchy nanášajte lak štetcom, valčekom alebo striekaním (s ohľadom na charakter a druh dreva), v 2-3 tenkých vrstvách, v prípade renovačných náterov 1-2 tenkých vrstvách neriedeným lakom v intervale 24 hodín medzi jednotlivými nátermi. Zaschnutý povrch je vhodný pred aplikáciou ďalšej vrstvy jemne prebrúsiť a očistiť. Aplikujte pri teplotách 5-25 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu do 80%. Nátery v exteriéri neaplikujte pokiaľ je pravdepodobnosť dažďa. Ostatné povrchy odporúčame pred začatím prác dokonale zakryť, aby sa zabránilo ich znečisteniu. Znečistené náradie alebo prípadné odkvapky umyte ihneď po skončení prác riedidlom White spirit (lakový benzín).



DOBA SCHNUTIA

Proti prachu (hodín)	2
Na dotyk (hodín)	6
Aplikácia ďalších vrstiev (hodín)	24

Doba schnutia pri teplote 20 °C. Vyššia hrúbka náteru, nižšia teplota a vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť dobu schnutia. Konečná tvrdosť a odolnosť je dosiahnutá približne po 4 týždňoch.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemová hmotnosť (g/cm³)	0,9
Obsah neprchavých látok - sušiny (hm. %)	48
Konečný vzhľad	Lesk / Pololesk

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Balenie	0,75l; 2,5l
Farebnosť	transparentná
Výdatnosť v jednej vrstve (m²/l)*	12 — 14
Základné zloženie	Jednozložková syntetická náterová hmot na báze alkyduretánu s prídavkom sušidiel, UV absorbéru a ďalších špeciálnych aditív v zmesi rozpúšťadiel.

* Výdatnosť výrazne závisí od spôsobu nanášania, kvalite a hladkosti povrchu.

**ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY**

Štetec - s jemnou prírodnou, umelou štetinou alebo ich kombináciu;

Valček - lakovací velúr;

Striekacie zariadenie - pre správnu formu aplikácie a dokonalý výsledok je potrebné zohľadniť vzájomnú väzbu základných faktorov (voľba striekacieho zariadenia, typ trysky, pracovný tlak, okolité a klimatické podmienky), tzn. optimálne nastavenie aplikačného zariadenia. V prípade potreby ďalších informácií je vhodná konzultácia s výrobcom.

**BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**

POZOR: Horľavá kvapalina a pary. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Uchovávať mimo dosahu detí.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte vdychovaniu pár.

PO VDÝCHNUTÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

Uchovávať uzamknuté.

Uchovávať na dobre vetranom mieste.

Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Nebezpečné prísady: Uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2% aromátov .

VOC:

IIA/i. Jednozložkové nátery. Limitné hodnoty EU: 500 g/l (2010.) Tento produkt obsahuje maximálne 500 g/l VOC.

Pololesk **UFI: E3CW-15C2-H00T-61XH**

Lesk **UFI: 40CW-H5NP-7009-HQCF**

Likvidácia obalov a odpadov:

Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky;

Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly.

Je zakázané likvidovať s domácim odpadom.

Zvyšky prípravku alebo kontaminované obaly odkladajte na miesto určené obcou na odkladanie nebezpečných odpadov, alebo odovzdajte osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi.

Dodržiavajte základné hygienické predpisy - nejedzte, nepite a nefajčite.

Zvyšky odstráneného výrobku likvidujte pod kódom odpadu N 17 09 03 - Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky.

Prípadné ďalšie podrobnejšie informácie je možné nájsť v Karte bezpečnostných údajov výrobku na www.primalex.sk.

**SKLADOVANIE**

SKLADOVAŤ PRI TEPLOTE 0°C až +25°C.

NEPOŽÍVATEĽNÉ!

Tento výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale zachováva úžitkové vlastnosti minimálne do dátumu uvedeného na obale.

**OSTATNÉ INFORMÁCIE**

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností tak, aby pri použití výrobku boli dosahované čo najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni. Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku alebo jeho nevhodným výberom nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto užívateľovi odporúčame naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne a remeselne správne vyskúšať, či sú vhodné na predpokladané použitie za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním novelizácie. Výrobca si vyhradzuje právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie: **7/2025**

NEBEZPEČENSTVO