

AMERCOAT 880

DESCRIÇÃO

Aditivo Glassflake

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Reforça propriedades mecânicas do filme
- Diminui a permeabilidade do filme
- Melhora a construção do filme

COR E BRILHO

- Pó branco

DADOS BÁSICOS A 20°C (68°F)

Dados do Produto Misturado	
Número de Componentes	Um
Estabilidade do produto	Mínimo de 60 meses quando estocado em ambiente fresco e seco

INSTRUÇÕES PARA USO

1. Adicionar lentamente o produto sob agitação mecânica para evitar aglomeração do glass flake.
2. Adicionar o AMERCOAT 880 aos produtos conforme prescrito na tabela abaixo.
3. Aplicação por airless irá requerer um bico 0.0035".
4. Atentar-se de que a adição do AMERCOAT 880 irá aumentar ligeiramente os tempos de secagem se comparados em mesma espessura com um produto sem o glass flake.

DADOS ADICIONAIS

Taxas de adição para produtos específicos	
Produto	
AMERLOCK 2/400	1 galão do aditivo para cada 2 galões de mistura; 1 embalagem de 3 galões de volume para 5 galões de mistura
AMERCOAT 385	1 galão do aditivo para cada 2 galões de mistura; 2 embalagens de 3 galões de volume para 10 galões de mistura
AMERCOAT 370	1 galão de aditivo para 5 galões de mistura
AMERCOAT 240	2 galões de aditivo para 5 galões de mistura
AMERCOAT 91	1/2 a 1 galão de aditivo por galão de mistura; 1 embalagem de 3 galões de volume para 5 galões de mistura

AMERCOAT 880

CONSIDERAÇÕES

- Produto para uso profissional. Não recomendado para uso doméstico.

DISPONIBILIDADE MUNDIAL

É o objetivo da PPG Protective & Marine Coatings sempre fornecer o mesmo produto em todo o mundo. No entanto, às vezes são necessárias ligeiras modificações do produto para cumprir com as regras / circunstâncias nacionais ou locais. | Em casos semelhantes, deve-se utilizar um boletim técnico alternativo.

REFERÊNCIAS

- Information sheet | Explanation of product data sheets

GARANTIA

PPG garante (i) que é titular do produto, (ii) que a qualidade do produto está em conformidade com as especificações da PPG para tal produto em vigor no momento da fabricação e (iii) que o produto será entregue livre de quaisquer reivindicações legítimas de terceiros por violação de quaisquer patentes nos EUA que cubram o produto. ESTAS SÃO AS ÚNICAS GARANTIAS DADAS PELA PPG, E A PPG REJEITA TODAS AS DEMAIS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, SOB ESTATUTO OU DECORRENTE DE OUTRA FORMA DA LEI, DE UMA NEGOCIAÇÃO EM CURSO OU USO COMERCIAL, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO QUALQUER OUTRA GARANTIA DE ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM OU USO. Qualquer reivindicação sob esta garantia deve ser feita pelo Comprador à PPG, por escrito, no prazo de cinco (5) dias após a descoberta pelo Comprador do alegado defeito, mas em nenhum caso após a expiração do prazo de validade aplicável do produto, ou de um ano a partir da data de entrega do produto ao Comprador, o que ocorrer primeiro. Se o comprador não notificar PPG de tais não-conformidades como aqui exigido, o Comprador não terá direito a qualquer recuperação sob esta garantia.

LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE

EM HIPÓTESE ALGUMA A PPG SERÁ RESPONSÁVEL, SOB QUALQUER TEORIA DE RECUPERAÇÃO (SEJA COM BASE EM QUALQUER TIPO DE NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO) POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU DANOS SUBSEQUENTES DE QUALQUER FORMA RELACIONADOS A, DECORRENTES OU RESULTANTES DE QUALQUER UTILIZAÇÃO DO PRODUTO. As informações contidas neste boletim destinam-se apenas para orientar, e baseiam-se em testes de laboratório que a PPG acredita serem confiáveis. A PPG pode modificar as informações aqui contidas a qualquer momento como resultado da experiência prática e do desenvolvimento contínuo de produtos. Todas as recomendações ou sugestões em relação à utilização do produto PPG, quer em documentos técnicos, quer em resposta a uma pergunta específica, ou de outra forma, são baseadas em dados que a PPG acredita serem fiáveis. O produto e as informações relacionadas são projetados para usuários que têm o conhecimento e as habilidades industriais necessários na indústria, e é de responsabilidade do usuário final determinar a adequação do produto para o seu próprio uso particular, e supõe-se que o Comprador o tenha feito, a seu próprio critério e risco. A PPG não tem controle sobre a qualidade ou condição do substrato, ou sobre os vários fatores que afetam o uso e a aplicação do produto. Por isso, a PPG não aceita qualquer responsabilidade decorrente de quaisquer perdas, lesões ou danos resultantes de tal uso ou o conteúdo destas informações (a menos que haja acordos escritos que estipulem o contrário). Variações no ambiente de aplicação, mudanças nos procedimentos de uso, ou extrapolação de dados podem causar resultados insatisfatórios. Este boletim substitui todas as versões anteriores e é de responsabilidade do Comprador verificar se estas informações são as mais atuais antes de utilizar o produto. Podem ser encontradas fichas atualizadas sobre todos os Produtos PPG Protective & Marine Coatings em www.ppgpmc.com. O texto em Inglês desta ficha prevalece sobre qualquer tradução.

DISPONIBILIDADE DE EMBALAGEM

AT880	Aditivo Glassflake
-------	--------------------

Nota:

- Disponível em embalagens de 1 galão de volume (3.62 lbs) e embalagem de 3 galões de volume (9.05 lbs)