

# L'AUTHENTIQUE

CLASSIFICATION AFNOR NFT 36005  
Famille 3 - Classe 2



## ENDUIT CELLULOSIQUE - EN POUDRE



“**SIM “L'AUTHENTIQUE”  
A ÉTÉ SPÉCIALEMENT  
ÉTUDIÉ POUR LA  
PRÉPARATION  
INTÉRIEURE DES  
SURFACES À PEINDRE.**”

### PARTICULARITÉS

- + EXCELLENTE ADHÉRENCE
- + DURCIT ET SÈCHE VITE
- + SE PONCE FACILEMENT
- + SUPPORTE CLOUS ET VIS
- + SE PEINT
- + NE CREUSE PAS
- + NE FISSURE PAS
- + NE JAUNIT PAS

### SURFACES IDÉALES D'ADHÉSION

- BOIS
- BRIQUES
- PLÂTRE
- CIMENT
- TOUTES SURFACES À PEINDRE  
(HORS SURFACES MÉTALLIQUES  
ET PLASTIQUES)

- REBOUCHE**  
crevasses, fissures.
- COLLE**  
rosaces, corniches, dalles en staff.
- SCELLE**  
collage et réparation faïence.



87 rue des Frères Amieux - ZAC Montplaisir - 44100 Nantes  
S.A.S au capital de 610 000 € - RCS 868 800 095 - NAF 2030Z

+33 (0)2 51 80 12 00  
commande@bemr.net

**B.E.M.R.**  
www.bemr.net

## ENDUIT CELLULOSIQUE - EN POWDRE

SIM "L'AUTHENTIQUE" est un enduit de rebouchage intérieur en poudre à base d'éther cellulosique. SIM "L'AUTHENTIQUE" ne creuse pas. Sa formulation spécifique permet d'obtenir des performances techniques de qualité.

### CARACTÉRISTIQUES

TEINTE	Blanc.
DILUTION	Eau.
GRANULOMÉTRIE	Fine, passe au tamis de 200µm.
INCOMPATIBILITÉ	Température < 5°C ou tout support gelé.
CONSERVATION	Excellente en emballage d'origine, à l'abri du gel et de l'humidité.



### PRÉPARATION

**1** Prévoir la quantité de SIM "L'AUTHENTIQUE" nécessaire pour une application d'une demi-heure maximum.

#### PRÉPARATION REBOUCHAGE

**2** 0.5L D'EAU  
pour  
1KG D'ENDUIT

#### PRÉPARATION ENDUISAGE

**2** 0.6L D'EAU  
pour  
1KG D'ENDUIT

**3** Rajouter lentement la poudre, tout en mélangeant, jusqu'à obtenir une pâte bien homogène.

### APPLICATION

Les supports devront être secs et sains préalablement préparés conformément à la norme NF P 74.201 (DTU 59.1)

**1** Nettoyer soigneusement les fissures, crevasses ou trous. Enlever toutes les parties qui peuvent encore se détacher.

**2** Appliquer votre préparation avec un **COUTEAU À MASTIC**, en appuyant fortement afin de remplir totalement la partie à boucher.

**3** Lisser soigneusement.

### CONDITIONNEMENT

BOITE DE 1KG  
SAC DE 5KG

SEAU DE 10KG  
SAC DE 20KG

### VOTRE DISTRIBUTEUR

