

GUITTEX FIXATEUR

Fixateur de fonds pour façades et sols

LES FAÇADES



DESTINATION

Façades. Pour fixer les pulvérulences des bétons et enduits de ciments anciens non peints, des mortiers de plâtre extérieurs, des anciens fonds de peinture en extérieur et des sols en intérieur.

QUALITÉS DOMINANTES

- Très bonne pénétration dans le support
- Prêt à l'emploi
- Convient sur mortier de plâtre « type parisien » en extérieur
- Convient sur petits éléments à base de pâte de verre ou de carreaux de céramique (7,5 x 7,5 cm)

TEINTES

Blanc cassé

Caractéristiques techniques

RENDEMENT	5 à 7 m ² /L (soit 200 à 250 g/m ²)
CONDITIONNEMENT	3 L - 15 L
DENSITÉ MOYENNE	1,32 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	43,6 % (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none">• Sec au toucher : 1 h• Recouvrable : 24 h

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse (sur petites surfaces et réchamps), rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	White-spirit (ou si le produit a séché au décapant)

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guiffet.com

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes NF DTU 59.1 et NF DTU 42.1.

N.B. Finition extérieur à déterminer selon l'état du support et l'aspect esthétique désiré.

- Sur d'anciens revêtements (RPE, RSE, anciennes peintures sensibles aux solvants) et sur d'anciens systèmes d'imperméabilité, utiliser GUIPRIM ou GUITECH et non pas GUITTEX FIXATEUR.
- Sur supports décapés : utiliser de préférence GUITECH.
- Avant toute mise en peinture de sols, il conviendra de vérifier l'absence d'humidité du support et son alcalinité (PH compris entre 8 et 12).
- En cas de contamination des fonds par algues ou lichens, il est impératif de procéder à un assainissement.
- GUITTEX FIXATEUR peut faire apparaître les défauts d'adhérence d'anciennes peintures ou revêtements. Dans ce cas, les éliminer partiellement ou totalement.
- Ne pas appliqué sur support gelé.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Enduits de liants hydrauliques bruts, sains, secs et propres Bétons bruts sains, secs et propres	<ul style="list-style-type: none"> • Égrenage • Brossage • Dépoussiérage • Lavage machine sous pression/ séchage • Assainir les fonds avant peinture si nécessaire • Séchage complet 	GUITTEX FIXATEUR	Films minces de classe D2 selon NF T 34-722 GUITAXANE
Anciens fonds de peinture légèrement pulvérulents après lavage Pâte de verre	<ul style="list-style-type: none"> • Lavage machine sous pression/ séchage • Assainir les fonds avant peinture si nécessaire • Séchage complet 		Revêtements d'imperméabilité de classe I1 à I4 GUITTEX L MONO MAT AE OU GUITTEX L STRUCTURÉ
Enduits au mortier de plâtre « type parisien »	<ul style="list-style-type: none"> • Égrenage • Brossage • Dépoussiérage 		Revêtements d'imperméabilité de classe I3 à I4 GUITTEX L MONO MAT AE, GUITTEX L STRUCTURÉ
Sols domestiques à liants hydrauliques bruts neufs			
Sols domestiques à liants hydrauliques bruts anciens	<ul style="list-style-type: none"> • Brossage • Nettoyage soigné • Dégraissage si nécessaire • Lavage • Séchage 		GUIOSOL P.U.
Sols domestiques à liants hydrauliques anciennement peint en mauvais état	<ul style="list-style-type: none"> • Élimination totale par décapage • Rinçage • Séchage 		

Observations

NOTA

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b1

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/L (2010). Ce produit contient maximum 500 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche technique.

GUITTEX FIXATEUR

Fixateur de fonds pour façades et sols

LES FAÇADES

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe C

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

POINT ÉCLAIR

43 °C

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

INFORMATION CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

16/08/2024

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92656 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.guittet.com



Guittet