

PPG SIGMACOVER™ 256

シグマカバー 256

説明

2液性 ハイビルド (厚膜型) ポリアミド硬化 リン酸亜鉛エポキシプライマー (再塗装可能)

特長

- 曝露環境における鋼板及びコンクリート構造物のための、多目的エポキシプライマー又は保護コーティングシステムのビルドコート
- 曝露環境および海洋用途に適しています。
- 長期曝露後においてもさまざまな2液性塗料等で上塗り可能
- 鉛及びクロム酸塩を含まない
- 工業又は海洋施設での防錆性に優れている
- 長期的な柔軟性と耐久性
- -10°C (14°F) まで硬化可能
- 鋼板、亜鉛めっき、及び塗装後長時間経過したエポキシ塗膜の付着性に優れている
- エアレススプレー及び刷毛での塗装が容易
- エポキシプライマー/上塗りとして使用可能 (乾燥した室内)

色相及び光沢

- クリーム (他色は受注生産)
- 低光沢

基本データ 20°C (68°F)

混合物のデータ	
構成	2液性
密度	1.4 kg/l (11.7 lb/US gal)
固形分 (容量)	63 ± 2%
VOC (供給時)	Directive 2010/75/EU, SED: 最大 245.0 g/kg UK PG 6/23(92) Appendix 3: 最大 338.0 g/l (約 2.8 lb/US gal)
推奨膜厚	75 - 150 µm (3.0 - 6.0 mils) 塗装仕様による
理論塗布量	6.3 m ² /l - 100 µm (253 ft ² /US gal - 4.0 mils)
指触乾燥	2 時間
塗装インターバル	最短: 3 時間 最長: 無制限
完全硬化	4 日
貯蔵安定期間	基剤: 24 ヶ月 (乾燥した冷暗所にて保管した場合) 硬化剤: 24 ヶ月 (乾燥した冷暗所にて保管した場合)

注意点:

PPG SIGMACOVER™ 256

シグマカバー 256

- 追加データ参照 - 塗布量及び膜厚
- 追加データ参照 - 塗装インターバル
- 追加データ参照 - 硬化時間

推奨素地調整 及び 被塗面温度

被塗面状態

- 鋼板; ブラスト処理 ISO-Sa2½、表面粗度 40 - 70 µm (1.6 - 2.8 mils)
- ショッププライマー鋼板; SPSS Pt3 / SSPC SP3で前処理
- 亜鉛めっき鋼板に対しては、均一で平らな外観になるまでスリープブラスト処理を行うこと (内部が乾燥し、曝露状態である場合でのみ)
- 塗装後長期経過した適合する塗膜は乾燥し異物の付着がなく清浄であること

被塗面温度及び塗装条件

- 塗装中及び硬化中の被塗面温度は-10°C (14°F) まで可能である; 被塗面が凍結なく乾燥していること
- 塗装中の被塗面温度は少なくとも露点より3°C (5°F)以上高いこと
- 塗装中及び硬化中の相対湿度は95%を超えないこと。

使用上の注意

混合比 (容量): 基剤 : 硬化剤 = 82:18 (4.56:1)

- 15°C (59°F) より高温な塗料が塗装に適しており、適合する塗料温度に満たない場合は粘度調整の為、さらにシンナーの添加が必要になる。
- 過剰なシンナーの添加は塗料のタルミ性の低下、乾燥の遅延を引き起こす
- シンナーは基剤と硬化剤の混合・攪拌後に添加すること。

可使時間

8 時間 (20°C (68°F))

注意点:

- 追加データ参照 - 可使時間

PPG SIGMACOVER™ 256

シグマカバー 256

エアスプレー塗装

希釈シンナー

THINNER 91-92

希釈率

10 - 15%、規定膜厚や塗装条件による

チップサイズ

1.5 - 3.0 mm (約 0.060 - 0.110 in)

2次圧

0.3 - 0.4 MPa (約 3 - 4 bar; 44 - 58 p.s.i.)

エアレススプレー塗装

希釈シンナー

THINNER 91-92

希釈率

5 - 10%、規定膜厚や塗装条件による

チップサイズ

約 0.48 mm (0.019 in)

2次圧

15.0 MPa (約 150 bar; 2176 p.s.i.)

刷毛/ローラー塗装

希釈シンナー

THINNER 91-92

希釈率

0 - 5%

洗浄用シンナー

- THINNER 90-53
-

PPG SIGMACOVER™ 256

シグマカバー 256

追加データ

塗布量及び膜厚	
DFT	理論塗布量
75 µm (3.0 mils)	8.4 m ² /l (337 ft ² /US gal)
100 µm (4.0 mils)	6.3 m ² /l (253 ft ² /US gal)
150 µm (6.0 mils)	4.2 m ² /l (168 ft ² /US gal)

膜厚100 µm (4.0 mils) での塗装インターバル							
重ね塗り塗料	インターバル	-5°C (23°F)	5°C (41°F)	10°C (50°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)
シグマカバー 256、 シグマカバー 435、 シグマカバー 456、 シグマカバー 410に対 する	最短	36 時間	10 時間	4 時間	3 時間	2 時間	2 時間
	最長	無制限	無制限	無制限	無制限	無制限	無制限
シグマデュール 520、 シグマデュール 550、 各種塩ゴム、ビニル、ア クリレート、アルキド 塗料に対する	最短	3 日	24 時間	16 時間	8 時間	5 時間	3 時間
	最長	無制限	無制限	無制限	無制限	無制限	無制限

注意点:

- この製品は表面にチョーキング及びその他異物の付着がなければ塗装インターバルが無制限であるが、それらが見受けられる場合は次塗装の密着性を確保するために洗浄及び目粗しすること
- コールタールエポキシ塗料で上塗りしないこと

PPG SIGMACOVER™ 256

シグマカバー 256

膜厚100 µm (4.0 mils) での硬化時間		
被塗面温度	ハンドリング可能	完全硬化
-10°C (14°F)	24 - 48 時間	20 日
-5°C (23°F)	24 - 30 時間	14 日
0°C (32°F)	18 - 24 時間	10 日
5°C (41°F)	18 時間	8 日
10°C (50°F)	12 時間	6 日
20°C (68°F)	6 時間	4 日
30°C (86°F)	4 時間	3 日
40°C (104°F)	3 時間	48 時間

注意点:

- 塗装中及び硬化中は適切な換気を維持すること

可使時間 (塗装可能粘度)	
混合塗料温度	可使時間
10°C (50°F)	16 時間
15°C (59°F)	10 時間
20°C (68°F)	8 時間
30°C (86°F)	5 時間
35°C (95°F)	4 時間

安全予防策

- 安全性と予防措置の要件については、安全データシートと製品ラベルを参照してください。
- 本製品は溶剤型塗料のため、スプレーミストや蒸気の吸引、塗料の皮膚、眼への接触に注意すること。

ワールドワイド対応

PPG Protective & Marine Coatings (PPGプロテクティブ&マリンコーティングス) は、常に世界中どこでも同じ製品を供給することを目標としています。しかしながら、地域や国内の法規/状況を順守するにあたって、製品の微調整が必要となる場合があります。その場合は、代替の製品データシートが使用されます。

参照

- Information sheet | Explanation of product data sheets

PPG SIGMACOVER™ 256

シグマカバー 256

保証

PPGは、(i) 製品の所有権、(ii) 製品の品質が、製造時点において PPGが定める製品仕様に基づいていること、ならびに (iii) 製品は第三者のいずれの米国特許権も侵害していないことを保証します。これは PPGによる唯一の保証であり、商品性、特定用途および目的への適合性、非侵害性、権原、または制定法あるいはそれ以外の法律、もしくは取引の過程、履行の過程、慣習法、または取引慣行により生じる保証をはじめとして、明示または黙示を問わず、あらゆる種類の保証も行わず、または明示的に責任を排除します。本保証に基づきいかなる請求も、購買者が当該欠陥や不具合を発見してから5日以内に PPGに対して書面にて行うものとし、また製品に適用される保管期間、あるいは購買者または購買者が指定する配達先に商品が届けられた日から起算して1年のいずれか早い方が過ぎていないことを前提とします。購買者が本規定に適合しないことを PPGに通知しなかった場合、購買者は本保証に基づく担保責任の追及をすることはできません。

賠償責任の制限

PPGは、いかなる場合も、製品の使用に関連または起因する、あるいは結果としての間接的、特別的、付随的、派生的な（過失、厳格責任、不法行為のいずれを原則とするかに関係なく）損害回復の理論に基づく一切の責任を負わないものとします。本書の情報はガイダンスのみを目的に作られたものであり、PPGが信頼に値すると考える臨床実験を基にしたものです。PPGは、実地経験および継続的な製品開発の結果として、いつでも本書記載の情報を修正することができます。PPG製品の使用に関連する推奨や示唆は、それらが技術文書内で用いられているかどうか、あるいは特定の問い合わせに対する回答に関わらず、PPGが知り得る限りにおいて信頼できるデータに基づくものとします。製品および関連する情報は、当該産業における必須知識および技能を有するユーザーを対象としており、製品が個々の特定利用に適しているかどうかの判断は、ユーザーの単独責任であり、購買者は独自の数量とリスク引受において行うものと見なされます。PPGは、基質の品質または状態、あるいは製品の使用や用途に影響を及ぼしうる数多くの要素については管轄外であり、(契約書に明記されている場合を除き)本情報の使用や内容に起因する損失、被害、損害の責任を一切負わないものとします。適用する環境の変化、使用手順の変更、データの補充に伴い、不十分な結果がもたらされる場合がありますが、本書は先行するあらゆるバージョンに優先し、製品の使用に先立って、本情報が現行のものであるかの確認は購買者の責任とします。すべての PPG Protective & Marine Coatings Products (PPG プロテクティブ&マリンコーティングス製品) の最新データシートは、www.ppgpmc.comにて閲覧可能です。また本書の英語版は他の翻訳版に優先するものとします。

