


IMPRIDERME

Dernière mise à jour :
27/02/2024



Définition

Impression fixante à base de résines acryliques en solution.

Destination

- Extérieur : supports neufs/façades en service.
- Impression des fonds de type béton et enduit de liant hydraulique avant mise en oeuvre des peintures et revêtements de façade.

Propriétés

- Excellente pénétration dans le support.
- Fixe une légère pulvérulence des fonds.
- Régule l'absorption des fonds.
- S'adapte aux supports particuliers de type béton cellulaire et pâte de verre.

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/L ■ Ce produit contient au maximum 500 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et diluants éventuels préconisés
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques générales

<p>Aspect en pot</p> <p>Liquide.</p>	<p>Extrait Sec</p> <p>En poids (norme EUR PL 005) : 65 ± 2 % (en blanc).</p> <p>En volume (théorique) : 44 ± 2 % (en blanc).</p>	<p>Conditionnement</p> <p>5 L - 15 L</p>
<p>Aspect du feuil sec</p> <p>Blanc écru.</p>	<p>Temps de séchage</p> <p>(à 23 °C - 50 % HR)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sec : 1 h. ■ Recouvrable : 24 h. 	<p>Conservation</p> <p>24 mois en emballage d'origine non entamé, à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Ne craint pas le gel.</p>
<p>Teintes</p> <p>Blanc écru.</p>	<p>Rendement</p> <p>5 à 7 m²/L variable selon la porosité des fonds.</p>	<p>Point éclair</p> <p>43 °C.</p>
<p>Masse volumique</p> <p>(mesurée) : kg/dm³</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1,32 ± 0,05 (norme NF EN ISO 2811-1). 		

IMPRIDERME

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bétons bruts et enduits à base de liants hydrauliques sains	<ul style="list-style-type: none"> ■ Égrenage ■ Brossage ■ Dépoussiérage ■ Lavage machine sous pression 	1 couche d'IMPRIDERME à 0,150 à 0,200 L/m ²	<u>Finition de Classe D2 (A0) :</u> Film décoratif PERLANE, PANCRYTEX TT, PANCRYTEX D2 AÉRO, PERLOXANE TT
Bétons bruts et enduits à base de liants hydrauliques poreux ou pulvérulents			<u>Finition de Classe D3 (A1) :</u> Masque le faïençage. GARNYTEX MAT AÉRO, GARNYTEX, PANCRYTEX D3, GARNOTEC MAT, GARNOXANE AÉRO, CRÉPITEX et CRÉPI INITEX
Anciens fonds de peinture légèrement pulvérulents après lavage Pâte de verre	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lavage machine sous pression ■ Séchage 		<u>Finition de Classe I1 à I4 (A2 à A5) :</u> Revêtement d'imperméabilité. Gamme GARNOTEC ou PANTIFILM OS
Enduits au mortier de plâtre « type parisien »	<ul style="list-style-type: none"> ■ Égrenage ■ Brossage ■ Dépoussiérage 		

Précautions d'emploi :

- Conditions climatiques d'application conformes aux normes NF DTU 59.1 ou NF DTU 42.1. Température ambiante et température du support supérieures à + 5 °C. Humidité relative ambiante inférieure à 80 %.
- Sur anciens fonds, attendre 24 heures minimum de séchage avant recouvrement par la finition.
- L'application d'IMPRIDERME sur anciens fonds peut être un révélateur des mauvaises cohésions et adhérences des produits de peinture existants. Procéder alors, avant toute autre application, aux préparations nécessaires.
- Ne pas appliquer sur ancien RPE ou revêtements sensibles aux solvants.

IMPRIDERME

Dernière mise à jour :
27/02/2024

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet.

Dilution

Prêt à l'emploi. Sur support particulier (YTONG SIPOREX), diluer IMPRIDERME avec 10 % de diluant n°15 ou au White-spirit.

Nettoyage du matériel

Aux solvants aromatiques ou au décapant TPLP si produit sec.

Caractéristiques réglementaires

Classification

NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b1

Hygiène et sécurité

- Inflammable.
- Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.