

PITT-TECH® | 90-374 SERIES

Acrílico

DESCRIPCIÓN

Esmalte brillante Directo a metal (DTM), es un producto de un componente, para uso en interiores y exteriores

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Esmalte acrílico base agua
- Fácil de aplicar con brocha, rodillo o aspersión convencional.
- Bajo olor, limpieza con agua y jabón.
- Excelente retención de brillo y resistencia a la intemperie
- Autoimprimante en la mayoría de las aplicaciones recomendadas
- Resistente a la corrosión temprana (Flash Rust)
- Película lavable y resistente al rayado

COLOR Y BRILLO

- Blanco, negro, colores de seguridad, variedad de colores a solicitud del cliente
- Acabado brillante.

Nota: Ciertos colores, especialmente rojo, naranja y amarillo pueden requerir capas adicionales para obtener el poder cubriente adecuado, especialmente si son aplicados sobre primarios con un contraste de color significativo.

DATOS BÁSICOS A 20 °C (68 °F)

Información del producto	
Número de componentes	Uno
Sólidos en volumen	37 ± 3%
VOC (suministrado)	max. 1.6 lb/US gal (aprox. 192 g/l)
Resistencia a la temperatura (continua)	Hasta 200°F (93°C)
Resistencia a la temperatura (intermitente)	Hasta 250°F (121°C)
Espesor de película seca recomendado	2.0 - 3.0 mils (50 - 75 µm) dependiendo del sistema.
Rendimiento teórico	297 ft ² /US gal para 2.0 mils (7.4 m ² /l para 50 µm)
Vida de almacenamiento	Al menos 36 meses almacenado en lugares frescos y secos.

Notas:

- Ver DATOS ADICIONALES - Intervalos de tiempo para repintar.
- Ver INFORMACIÓN ADICIONAL - Tiempo de curado.
- A altas temperaturas la película se decolora

PITT-TECH® | 90-374 SERIES

Acrílico

CONDICIONES Y TEMPERATURAS RECOMENDADAS PARA EL SUSTRATO

- El desempeño del recubrimiento es proporcional al grado de preparación de la superficie. Consulte las instrucciones de aplicación y curado para el uso de primarios e intermedios. Asegúrese de que los productos epóxicos estén libres de exudación de amina, (amine blush), antes de aplicar la capa de acabado. Las capas anteriores deberán estar totalmente secas y libres de contaminantes. Respete los tiempos mínimos y máximos para aplicar acabados sobre primarios específicos y capas intermedias. Los recubrimientos envejecidos se deben lijar antes de aplicar este producto, particularmente los epóxicos. Realice una prueba de adherencia cuando desconozca el recubrimiento sobre el que se requiere aplicar este producto.

Acero

- Elimine todo el óxido, suciedad, humedad, grasa u otros contaminantes de la superficie a pintar, de acuerdo con el método SSPC SP-1
- Limpie con herramienta mecánica de acuerdo con SSPC SP-3 o con herramienta manual de acuerdo con SSPC SP-2. También se puede utilizar la limpieza con chorro abrasivo de acuerdo con SP-7. La limpieza con chorro abrasivo de acuerdo con SSPC SP-6 es mejor y permite obtener un sistema de mejor desempeño.
- Considere que se debe usar un primario sobre todos los sustratos de metal desnudo, cuando se utilizan colores hechos a partir de las bases media, intensa y rústica intensa.

Metales no ferrosos y galvanizados

- Elimine el aceite o jabón de la película con detergente o limpiador emulsificado tal como lo señala el método SSPC SP-1 y los requisitos para superficies galvanizadas; posteriormente, utilice un convertidor fosfatizante
- También puede utilizar una herramienta eléctrica para raspar uniformemente la superficie o una ráfaga abrasiva ligera con abrasivo fino para producir un perfil de anclaje uniforme y denso de 1.0 - 2.0 mils (25 a 50 µm) de acuerdo con SSPC SP-16.
- El acero galvanizado que estuvo expuesto a intemperismo por lo menos durante 12 meses, se puede pintar después de un lavado con herramienta mecánica para eliminar todos los contaminantes y el óxido blanco.
- Las superficies galvanizadas pasivadas con tratamientos a base de cromatos, deben recibir limpieza con chorro abrasivo. Los recubrimientos no se podrán adherir a la superficie galvanizada, si los cromatos no se eliminan completamente.

Concreto / Mampostería

- Limpie la superficie de concreto con chorro abrasivo de acuerdo con ASTM D 4259 o mediante limpieza con ácido de acuerdo con ASTM D 4260
- Rellene los orificios o poros del concreto con AMERCOAT 965 o AMERCOAT 114 A
- Limpie las superficies de concreto o mampostería mediante el método ASTM D4261
- Rellene los bloques de concreto o mampostería con AMERLOCK 400 BF relleno de bloques o con PPG 4 -100 relleno de bloques acrílico

Panel de yeso

- Tape todas las juntas, rellene las grietas y huecos con relleno o pasta. Lije hasta dejar una superficie suave. Elimine todo el polvo. Un panel sin sellar requerirá por lo menos de dos capas de este producto.



PITT-TECH® | 90-374 SERIES

Acrílico

Temperatura del sustrato y condiciones de aplicación

- La temperatura de la superficie durante la aplicación debe estar entre 50°F (10°C) y 130°F (54°C)
- La temperatura de la superficie durante la aplicación debe estar al menos 3°C (5°F) por arriba del punto de rocío
- La temperatura ambiente durante la aplicación y el curado debe estar entre 50°F (10°C) y 100°F (38°C)
- La humedad relativa durante la aplicación debe estar entre 0% y 85%

Precaución

Al retirar la pintura vieja o mal adherida con lija, cepillo de alambre u otros medios mecánicos se puede generar polvo y vapores que contengan plomo. "LA EXPOSICIÓN A POLVO O VAPORES QUE CONTENGAN PLOMO PUEDE CAUSAR EFECTOS ADVERSOS A LA SALUD, ESPECIALMENTE EN MENORES Y MUJERES EMBARAZADAS" El control de la exposición al plomo u otras sustancias peligrosas, requiere el uso de equipo de protección adecuado, de respiradores (aprobados por NIOSH), así como la debida contención y disposición de los residuos. Para información adicional contacte a la Línea de Información sobre el Plomo/USEPA al 1-800-424-LEAD en Estados Unidos o a la oficina Regional de Salud de Canadá

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA

- Primarios para concreto, mampostería, estuco, yeso: 4-603, 4-808, AMERLOCK SERIES (concreto)
- Primarios para CMU: 4-100, AMERLOCK 400BF, 6-15, 16-90
- Primarios para metales ferrosos: autoimprimante, 90-712, METALHIDE 2000,6-208, 7-852
- Primarios para metales no ferrosos: autoimprimante, 90-712, 6-204, 6-208, 6-209
- Primarios para panel de yeso: 6-2, 9-900, 17-921

INSTRUCCIONES DE USO

- Agite con un mezclador mecánico durante 1 - 2 minutos hasta obtener una mezcla completamente homogénea. Asegúrese de mezclar hasta el fondo del envase.

APLICACIÓN

- Proteja el área que se va a pintar para que quede libre de partículas y contaminantes en el aire.
- Evite gases de combustión u otras fuentes de dióxido de carbono que puedan promover el exudado de la amina (amine blush) o la degradación de los colores claros a ámbar (amarillamiento).
- Asegure una buena ventilación en el área de trabajo durante la aplicación y el curado del producto.
- Proteja el área a pintar para evitar corrientes de aire que afecten los patrones de aspersión durante la aplicación.
- Evite aplicar el producto al final del día, cuando el rocío o condensación puedan aparecer o cuando se pronostique lluvia

Temperatura del material

La temperatura del material durante la aplicación debe estar entre 50°F (10°C) y 90°F (32°C)



PITT-TECH® | 90-374 SERIES

Acrílico

Aspersión con aire

- Utilice equipo convencional con regulador e indicador de presión.

Adelgazador o disolvente recomendado

Agua potable

Volumen de adelgazador o disolvente

0 - 5%

Orificio de la boquilla

Se recomienda una boquilla de 0.070" (1.8 mm)

Presión en la boquilla

0.4 - 0.5 MPa (aproximadamente, 4 - 5 bar; 55 - 70 p.s.i.).

Aspersión sin aire (Airless)

- Se requiere una relación de bombeo de 28:1 o mayor.

Adelgazador o disolvente recomendado

Agua potable

Volumen de adelgazador o disolvente

0 - 5%

Orificio de la boquilla

0.015 - 0.017" (aproximadamente 0.38 - 0.43 mm).

Brocha/rodillo

- Utilice una brocha de alta calidad de poliéster o nylon y/o un rodillo de alta calidad de 3/8 de pulgada resistente a solventes. En ambientes calientes o muy secos aplique capas ligeras y peine rápidamente para ayudar a la nivelación del producto. Para alcanzar el espesor especificado se pueden requerir múltiples capas.

Adelgazador o disolvente recomendado

Agua corriente

Volumen de adelgazador o disolvente

0 - 5%

Disolvente para limpieza

Lave con agua y jabón



PITT-TECH® | 90-374 SERIES

Acrílico

DATOS ADICIONALES

Intervalo para repintado, para espesores de película seca de hasta 2 mils (51 micras).				
Repintado con	Intervalo	50°F (10°C)	70°F (21°C)	90°F (32°C)
El mismo producto	Mínimo	12 horas	5 horas	3 horas
	Máximo	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado

Tiempo de curado para espesores de película seca de hasta 2 mils (51 micras).		
Temperatura del sustrato	Secado al tacto	Secado para el manejo
50°F (10°C)	2.5 horas	12 horas
70°F (21°C)	70 minutos	5 horas
90°F (32°C)	40 minutos	3 horas

Certificaciones del producto.

- Cumple con los requerimientos USDA para contacto incidental con alimentos.
- Cumple con la categoría MPI # 154, Recubrimiento Industrial Ligero brillante para interiores base agua. MPI brillante nivel 6
- Este producto puede ayudar a obtener créditos LEED 2009
- Cumple con Federal Standard TT-E-2784

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

- Producto para uso industrial o profesional, exclusivamente.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Para la pintura y los adelgazadores o solventes recomendados, vea las hojas de información 1430, 1431 y hojas de seguridad de los mismos.

DISPONIBILIDAD A NIVEL MUNDIAL

PPG Protective and Marine Coatings siempre tiene el objetivo de suministrar el mismo producto en todo el mundo. Sin embargo, algunas veces son necesarias modificaciones mínimas al producto para cumplir las reglas/circunstancias locales o nacionales.

Bajo estas circunstancias se usa una carta técnica del producto alterna.



PITT-TECH® | 90-374 SERIES

Acrílico

REFERENCIAS

• TABLAS DE CONVERSIÓN	HOJA DE INFORMACIÓN	1410
• EXPLICACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DEL PRODUCTO	HOJA DE INFORMACIÓN	1411
• PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	HOJA DE INFORMACIÓN	1430
• SEGURIDAD PARA LA SALUD EN ESPACIOS REDUCIDOS - PELIGROS DE EXPOSICIÓN Y TOXICIDAD	HOJA DE INFORMACIÓN	1431

GARANTIA

PPG Protective and Marine Coatings garantiza (i) que es titular del producto; (ii) que la calidad del producto cumple las especificaciones de PPG en vigor en el momento de su producción, y (iii) que el producto se entrega libre de cualquier reclamación legítima de terceros por uso indebido de patentes estadounidenses asociadas al producto. ESTAS SON LAS ÚNICAS GARANTÍAS QUE PPG OFRECE. PPG DECLINA CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA CONTEMPLADA POR LA LEY O POR LAS PRÁCTICAS COMERCIALES, LO QUE INCLUYE DE FORMA NO EXHAUSTIVA CUALQUIER GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O USO PARTICULAR. Cualquier reclamación que se presente bajo esta garantía deberá ser presentada por el Comprador directamente a PPG, mediante comunicación escrita en un plazo máximo de cinco (5) días desde la detección del defecto, pero en ningún caso más allá de la fecha de caducidad del producto o, en todo caso, no más tarde de un año a contar desde la fecha de entrega del producto al Comprador (tendrá validez la opción que sea más temprana). El Comprador no podrá hacer uso de la garantía si no notifica la no conformidad a PPG del modo indicado.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

PPG Protective and Marine Coatings NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA (INCLUIDA NEGLIGENCIA DE CUALQUIER TIPO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DAÑOS) DE CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, CASUAL O CONSECUENTE RELACIONADO, DERIVADO O RESULTANTE DE CUALQUIER USO QUE SE DÉ AL PRODUCTO. La información que contiene el presente documento tiene carácter exclusivamente orientativo y está basada en pruebas de laboratorio que PPG Protective and Marine Coatings considera fiables. PPG Protective and Marine Coatings podrá modificar la información contenida en el presente documento en cualquier momento como resultado de su experiencia práctica y el desarrollo continuo del producto. Todas las recomendaciones o sugerencias relacionadas con el uso de los productos de PPG Protective and Marine Coatings, ya se emitan en forma de documentación técnica, en respuesta a una consulta específica o de otra manera, se basan en datos que, según el conocimiento de PPG Protective and Marine Coatings, son fiables. El producto y la información relacionada están diseñados para usuarios con los conocimientos necesarios y la cualificación exigida por la industria. El usuario final es responsable de determinar la idoneidad del producto para su aplicación concreta. Se considera que el Comprador ha hecho las verificaciones oportunas por su cuenta y riesgo. PPG Protective and Marine Coatings no tiene control sobre la calidad o condición del sustrato, o sobre cualquier factor que afecte al uso y la aplicación del producto. Por consiguiente, PPG Protective and Marine Coatings no acepta ninguna responsabilidad originada por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso del producto o de la presente información (salvo acuerdo por escrito en contrario). Si existen variaciones en el entorno de aplicación, cambios en los procedimientos de uso o extrapolación de datos, los resultados podrían ser insatisfactorios. Este documento prevalecerá sobre cualquier versión anterior. El Comprador deberá asegurarse de que esta información se mantiene vigente antes de utilizar el producto. La documentación actualizada referente a todos los productos de PPG Protective and Marine Coatings se encuentran en www.ppgpmc.com. La versión en inglés de este documento prevalecerá sobre cualquier traducción de la misma.

DISPONIBILIDAD

Presentaciones

Kits de 1 y 5 Galones



PITT-TECH® | 90-374 SERIES

Acrílico

Códigos de Producto	DESCRIPCIÓN
90-306	Rojo Seguridad
90-310	Azul Seguridad
90-311	Verde Seguridad
90-313	Naranja Seguridad
90-330	Amarillo Seguridad
90-353	Negro
90-374	Blanco y base pastel
90-375	Base medios
90-376	Base Intensos
90-377	Base intensos rústica

Nota: Debe ser entintado

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.

