



CHROMATIC®



DESTINATION

Pour la protection et la décoration des bardages de tous types

QUALITÉS DOMINANTES

- Applicable directement sur tous types de bardages prélaqués en bon état
- Applicable sur acier galvanisé ou aluminium après une couche de GUIT'ACCROCH TS en primaire
- Facile d'application
- Très bonne adhérence au support
- Pas de migration de rouille à travers le film pendant l'application
- Excellente tenue dans le temps des teintes vives
- Sans reprise, même en teintes vives

TEINTES

Toutes teintes du nuancier Chromatic® et nuancier RAL

DEGRÉ DE BRILLANCE

35 % sous 60°

Caractéristiques techniques

RENDEMENT

8 à 10 m²/L

CONDITIONNEMENT

10 L

DENSITÉ MOYENNE

1,1 ± 0,05

EXTRAIT SEC EN VOLUME

40 % (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE

[23 °C et 50% Humidité Relative]

- Hors poussière : 1h
- Sec au toucher : 2h
- Redoublable : 8h

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse : ne pas diluer. Rouleau microfibre 10 mm : dilution 0 à 5 % avec de l'eau. Pistolet sans air : buse 15 à 17/1000e, pression 180 à 210 bars, dilution 0 à 5 % avec de l'eau.

DILUTION

0 à 5 % selon utilisation

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau



Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (réf DTU 59-1). Dans tous les cas, le support devra être sain, sec et propre avant mise en peinture.

Condition d’application :
Produit applicable à une température ambiante comprise entre +10°C et +30°C, et à une hygrométrie inférieure à 80 %. La température du support doit être comprise entre +10°C et +30°C et doit être de +3°C au-dessus du point de rosée.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Bardages pré-laqués type Polyester, Polyester siliconé, Plastisol® adhérent en bon état non repeint, non corrodé	Dégraissage ou lessivage, rinçage soigné, séchage complet		2 couches de GUIBARDAGE+
Bardages pré-laqués type Polyester, Polyester siliconé, Plastisol® adhérent et en bon état. Anciennement peint, non corrodé	Lessivage, rinçage séchage complet		
Bardages pré-laqués type Polyester, Polyester siliconé, Plastisol® adhérent et en bon état. Anciennement peint faiblement corrodé ou écaillant aux arêtes	Dégraissage lavage, brossage mécanique intensif, remise à nu des zones dégradées, séchage complet	Pochonnage des zones remises à nu avec GUIT'ACCROCH TS	
Bardage brut / Galvanisation Neuf ou ancien non peint	Dégraissage, dérochage à l'acide phosphorique dilué, rinçage soigné, séchage complet	1 couche de GUIT'ACCROCH TS dilué à 5%	
Bardage brut / Galvanisation Ancien et peint	Brossage, lavage, séchage		

Observations

NORMALISATION	NF T 36-005 : Famille I - 7b2
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/d) : 130 g/L (2010). Ce produit contient maximum après dilution 110 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	Classe C
CONSERVATION	24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com
INFORMATION CONSOMMATEURS	- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. - Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. - Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. - Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. - Ne jetez pas le produit à l'égout.

