

ALGEMEEN

Omschrijving	Waterverdunbare muurverf voor binnen, op basis van kunstharstdispersie.	
Gebruiksdoel	Het schilderen van (poreuze) steenachtige ondergronden, zoals goed afgebonden schuurwerk, pleisterwerk, metselwerk en beton. Het schilderen van gips, gipskarton, boardplaten. Het overschilderen van oude muurverflagen.	
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Dekt in 1 laag• Zuiver witte uitstraling	<ul style="list-style-type: none">• Goede vloeiing• Zeer goed reinigbaar
Kleur	Wit	
Glans	Mat	

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Nieuw werk	<p>Vuil en vet, stof, poeder en andere ongerechtigheden grondig verwijderen. Zonodig reinigen met Histor Ontvetter, goed naspoelen en afnemen. Eventuele beschadigingen repareren met een geschikt middel. Zuiging van de muur, vooral de reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Perfect Base Muur voorstrijk (behandel de gehele muur). Na voldoende droging het benodigde aantal lagen muurverf aanbrengen op een schone en draagkrachtige ondergrond.</p>	
Onderhoud oude verflagen in goede staat	<p>Vervuilde, maar gave, goed hechtende en intacte verflagen reinigen met Histor Ontvetter. Goed naspoelen en afnemen. Kleine beschadigingen repareren met een geschikt middel. Eventuele zuiging, vooral op reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Perfect Base Muur Voorstrijk. Waterkringen, roet, doorslaande verkleuringen e.d. isoleren met Histor Perfect Base Vlek Isolerende Voorstrijk. Behandel daarbij de gehele muur en niet alleen de vlekken. Na voldoende droging het benodigde aantal lagen muurverf aanbrengen op een schone en draagkrachtige ondergrond..</p>	
Onderhoud oude verflagen in slechte staat	<p>Slecht hechtende, afbladderende verflagen zo grondig als mogelijk verwijderen. Veegvaste verven en minder goede latexverven kunnen met een stoomapparaat worden weekgemaakt. Direct na het stomen schuiven met een plamuurmes. Weekmaken kan ook met behangplaksel (celluloselijm), waaraan wat afwasmiddel is toegevoegd. Opstrijken en 10-20 minuten laten inweken. Vervolgens de weke laag schuiven met een plamuurmes. Dit eventueel herhalen. Alkydhars-muurverven (synthetisch), en hoogwaardige acryllatex-verven (hoog bindmiddelgehalte), zijn indien nodig alleen te verwijderen met een verfabijtmiddel.</p> <p>Na het verwijderen van de lagen, zonodig de muur weer schoonmaken met Histor Ontvetter, naspoelen en afnemen. Noodzakelijke reparaties uitvoeren met een geschikt middel. Eventuele restanten vastzetten, en reparaties, behandelen met Histor Perfect Base Fixerende voorstrijk. Na voldoende droging het benodigde aantal lagen muurverf aanbrengen op een schone en draagkrachtige ondergrond.</p>	

VERWERKING

Gereedschap	Blokwithkwast of vachtroller. Gelijkmatig opbrengen en verdelen.
Voor gebruik	Verf goed roeren.
Kwast/rollagen	Aanbevolen: 1 volle laag, afhankelijk van de ondergrond.

VERWERKING

Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten.
Rendement	Praktisch rendement Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen. Theoretisch rendement Ca. 8m ² /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

DROGING

Stofdroog	Na ca. 30 minuten
Overschilderbaar	Na ca. 6 uur
Volledig verhard	Optimale eigenschappen na een week bij ca. 20°C.

REINIGING

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel water.
Gereedschap	Met water schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of een folie.
Droge verflaag	Na ca. een maand drogen met neutrale niet schurende huishoudelijke reinigingsmiddelen.

PRODUCTGEGEVENS

Houdbaarheid en bewaarcondities	In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.
Verpakking	2.5L 5l en 10L
Vloeistofdikte	Strijkklaar.
Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstantanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.