

EUROPAN SOLEIL ½ BRILLANT

Primaire et finition microporeux demi-brillant à base de résines alkydes

LES BOIS



CHROMATIC®



DESTINATION

Bois intérieurs et extérieurs

QUALITÉS DOMINANTES

- Microporeux
- Très bon garnissant
- Très bonne adhérence
- Excellente opacité
- Bel aspect tendu

TEINTES

Blanc, toutes teintes du nuancier Chromatic®

DEGRÉ DE BRILLANCE

70% sous 60°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Demi-brillant
RENDEMENT	13 à 16 m²/l
CONDITIONNEMENT	1 L - 3 L - 10 L
DENSITÉ MOYENNE	1,23 (± 0,02) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	68% (+/-2%)
EXTRAIT SEC EN POIDS	79% (+/-2%)
TEMPS DE SÉCHAGE	• Hors poussière : 4 h • Sec au toucher : 8 h • Recouvrable : 24 h

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, Rouleau microfibres 6 mm et 10 mm, Pistolet : nous consulter
DILUTION	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	White-spirit

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

20/05/2020

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92656 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.guittet.com

Guittet

EUROPAN SOLEIL ½ BRILLANT

Primaire et finition microporeux demi-brillant à base de résines alkydes



Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l’art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Recommandations : 1 ponçage est conseillé entre chaque couche. En extérieur sur les parties horizontales et très exposées appliquer une couche supplémentaire de finition A l’intérieur des pièces humides (salles de bain, cuisines,...), utiliser Orion Soleil Brillant ou Orion Soleil Satin pour éviter les effets de condensation dans les menuiseries. Les peintures à base de résines alkydes ou glycérophtaliques en phase solvant, du fait de leur mode de séchage par oxydation ont une tendance naturelle au jaunissement, particulièrement en absence de lumière du jour. Ce phénomène peut être accéléré par la présence de vapeurs d’ammoniaque issues de certains produits tels que certains nettoyeurs, colles, enduits, peintures acryliques...

Nota : Dans le cas d’exposition très ensoleillée, les teintes très soutenues ont l’inconvénient de favoriser l’absorbion calorifique du bois et d’augmenter ainsi ses variations dimensionnelles. Utiliser donc de préférence des teintes moins soutenues. Ne pas utiliser sur bois exudant des huiles antisiccatives. Utiliser EUROPAN HYDROPLUS.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Bois et dérivés neufs	- Nettoyage - Brossage - Ponçage - Epoussetage - Dégraissage	1 couche d’EUROPAN SOLEIL DEMI-BRILLANT non dilué ou 1 couche d’EUROPAN SOLEIL SATIN	2 couches d’EUROPAN SOLEIL DEMI-BRILLANT non dilué
Anciennes peintures adhérentes	- Grattage et ponçage des parties écaillées ou de faible adhérence, époussetage - Lessivage, rinçage et séchage complet - Dégraissage	1 couche d’EUROPAN SOLEIL DEMI-BRILLANT ou 1 couche d’EUROPAN SOLEIL SATIN sur parties remises à nu	1 à 2 couches d’EUROPAN SOLEIL DEMI-BRILLANT non dilué en fonction d’un éventuel changement de couleur demandé
Anciennes peintures peu adhérentes	- Remise à nu du bois par décapage intégral - Lessivage - Rinçage - Séchage - Dégraissage		

Observations

NORMALISATION	NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010). Ce produit contient maximum 300 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR	A+
CONSERVATION	18 mois en emballage d’origine, non ouvert, à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité.
POINT ÉCLAIR	Compris entre 21 °C et 55 °C
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l’emballage Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

EUROPAN SOLEIL ½ BRILLANT

Primaire et finition microporeux demi-brillant à base de résines alkydes

LES BOIS

INFORMATION CONSOMMATEURS

- Evitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie
- Eliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte
- Ne jetez pas le produit à l'égout

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

20/05/2020

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92656 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.guittet.com



Guittet