

lodní lak



- zpomaluje žloutnutí dřeva
- na všechny druhy dřeva
- zachovává přirozenou kresbu dřeva
- interiér / exteriér

VLASTNOSTI

Primalex lodní lak je bezbarvý alkyduretanový lak určený pro transparentní nátěry dřevěných povrchů v interiéru a exteriéru. Obsahuje UV filtr, který zpomaluje žloutnutí dřeva.



CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Na dřevěný nábytek, obložení, okenní rámy, dveře, lodě (nad čáru ponoru), stavební konstrukce apod., které jsou vystaveny lehkému mechanickému a chemickému namáhání. Odolává čistícím prostředkům, benzínu, naftě, lihu, rostlinným a živočišným tukům. Neodolává rozpouštědlům. Lak není určen k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivem a pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch dřeva musí být suchý, čistý, hladký a zbavený nečistot a prachu. Poškozené nebo nekvalitní nátěry je nutné odstranit. Požadovaná vlhkost dřeva je max. 12%.

Nové dřevěné povrchy - musí být dokonale do hladka vybroušené a očištěné od veškerých nečistot. Případné pryskyřice odstraňte z povrchu vymytím vhodným rozpouštědlem.

Pro venkovní více namáhané povrchy a delší životnost nátěru použijte k napuštění povrchu Primalex Fungicidní napouštědlo na dřevo dle návodu.

Staré, popraskané a loupající se nátěry - je nejlépe zcela odstranit (obroušením, horkovzdušnou pistolí nebo odstraňovačem starých nátěrů); následně je třeba podklad znovu obrousit do hladka, zbavit zašedlých poškozených částí dřeva a očistit.

Natřené soudržné povrchy lakem nebo lazou, kdy se původní nátěry neloupou a nepraskají - jemně přebrousit brusným papírem nebo houbičkou, důkladně očistit od nečistot, prachu, mastnoty (v exteriéru případných řas, plísní, mechů).



PŘÍPRAVA NÁTĚROVÉ HMOTY

Před použitím je třeba nátěrovou hmotu v obalu pečlivě promíchat. Nevyměšovat vzduch. Po otevření originálních obalů doporučujeme obsah spotřebovat co nejdříve, nepoužitou barvu udržujte v utěsněném obalu s co nejmenší vrstvou vzduchu nad hladinou.

Ředění

Připravena k okamžitému použití (bez ředění). Pro první vrstvu neošetřených povrchů lze aplikovat naředěný lak 20% ředidlem White Spirit.



APLIKACE

Na správně připravené povrchy nanášejte lak štětcem, válečkem nebo stříkáním (s ohledem na charakter a druh dřeva), v 2–3 tenkých vrstvách, v případě renovačních nátěrů 1–2 tenkých vrstvách neředěným lakem v intervalu 24 hodin mezi jednotlivými nátěry. Zaschlý povrch je vhodný před aplikací další vrstvy jemně přebrousit a očistit. Aplikujte při teplotách 5–25°C a relativní vlhkosti vzduchu do 80%. Nátěry neaplikujte pokud je pravděpodobnost deště. Povrchy (veškeré v dosahu), které nemají být znečištěny, doporučujeme před zahájením prací dokonale zakrýt. Znečištěné nářadí nebo případné úkapy umyjte ihned po skončení prací ředidlem White spirit (lakový benzín).



DOBA SCHNUTÍ

Proti prachu (hodin)	2
Na dotyk (hodin)	6
Aplikace dalších vrstev (hodin)	24

Doba schnutí při teplotě 20°C. Vyšší tloušťka nátěru, nižší teplota a vlhkost vzduchu mohou prodloužit dobu schnutí. Konečné tvrdosti a odolnosti je dosaženo přibližně po 4 týdnech.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemová hmotnost (g/cm ³)	0,9
Obsah netěkavých látek — sušiny (hm. %) —	48
Konečný vzhled	Lesk / Pololesk

INFORMACE O PRODUKTU

Balení	0,75l; 2,5l
Barevnost	transparentní
Vydatnost v jedné vrstvě (m ² /l)*	12 — 14
Základní složení	Jednosložková syntetická nátěrová hmota na bázi alkyduretanu s přídavkem sušidel, UV absorbéru a dalších speciálních aditiv ve směsi rozpouštědel

* Vydatnost výrazně závisí na způsobu nanášení, kvalitě a hladkosti povrchu.

**DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY**

Štětce - s jemnou přírodní, umělou štětinou nebo jejich kombinací;

Váleček - lakovací velur;

Stříkací zařízení - pro správnou formu aplikace a dokonalý výsledek je třeba zohlednit vzájemnou vazbu základních faktorů (volba stříkacího zařízení, typ trysky, pracovní tlak, okolní a klimatické podmínky), tzn. optimální nastavení aplikačního zařízení. V případě potřeby dalších informací je vhodná konzultace s výrobcem.

**BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

VAROVÁNÍ: Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.

Zákaz kouření.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zamezte vdechování par.

PŘI VDECHNUTÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Skladujte uzamčené.

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Nebezpečné složky: Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromátů.

VOC:

IIA/i. Jednosložkové speciální nátěrové hmoty.

Limitní hodnoty EU: 500 g/l (2010.) Tento výrobek obsahuje maximálně 500 g/l VOC.

Pololesk **UFI: E3CW-15C2-H00T-61XH**

Lesk **UFI: 40CW-H5NP-7009-HQCF**

Likvidace obalů a odpadů:

Zbytky výrobku: N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

Obaly čisté: O 15 01 06 Směsné obaly.

Je zakázáno likvidovat s domácím odpadem.

Zbytky přípravku a nebo kontaminované obaly odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Upozornění: Nebezpečí samovznícení použitých čisticích hadrů, papírových utěrek apod.

Znečištěné materiály mohou po několika hodinách vyvolat požár a před likvidací by měly být namočený ve vodě a umístěny do uzavřené kovové nádoby.

Případné další podrobnější informace je možné nalézt v Bezpečnostním listu výrobku na www.primalex.cz.

**SKLADOVÁNÍ**

SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ 0 °C až +25 °C.

NEPOŽIVATELNÉ.

Tento výrobek si při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu uchovává užité vlastnosti minimálně do dne uvedeném na obalu.

**OSTATNÍ INFORMACE**

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností tak, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto uživatelé doporučujeme naše materiály na vlastní zodpovědnost odborně a řemeslně správně vyzkoušet, zda jsou vhodné k předpokládanému použití za daných podmínek v objektu. Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Datum poslední revize: **07/2025**

NEBEZPEČÍ