

# Enduit de rebouchage

## Intérieur



### DÉFINITION

- Enduit de rebouchage en poudre pour reboucher trous et fissures

### DESTINATION

- Tous travaux en intérieur
- Sur plâtre, béton, ciment, agglo, béton cellulaire, terre cuite

### PROPRIÉTÉ

- Facile d'emploi
- Ne creuse pas et ne fissure pas
- Enduit naturel à base de fibres cellulosiques, plâtre, carbonate de calcium et divers adjuvants
- Ne contient pas de substance irritante
- Blanc

### MODE D'EMPLOI

Ne pas utiliser à une température inférieure à 8°C. Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir

#### PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Gratter ou ouvrir correctement les fissures, gratter et poncer les anciennes peintures avant l'application
- Le produit est conforme au DTU 59.1
- Le support doit être dur, sec, propre, compact

#### PRÉPARATION DU PRODUIT :

- Saupoudrer lentement environ 3 volumes de poudre dans 1 volume d'eau - 11 à 12 litres d'eau par sac de 25 kg - 6,6 à 7,2 litres d'eau par sac de 15 kg - 2,2 à 2,4 litres d'eau par sac de 5 kg - 5,3 à 5,8 litres par seau de 12 kg
- Laisser reposer l'enduit quelques minutes avant de bien mélanger

#### APPLICATION :

- Appliquer à l'aide d'une spatule
- Le recouvrement, après séchage complet, peut se faire par tous types de peintures, enduits pâteux et colles

#### NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

- Nettoyer les taches fraîches et le matériel à l'eau

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ RENDEMENT :

Environ 1 kg/m<sup>2</sup>/mm par couche

#### ■ TEMPS DE SÉCHAGE :

Environ 6 heures suivant conditions ambiantes, nature du support et de l'épaisseur d'application

#### ■ DURÉE D'UTILISATION :

L'enduit doit être appliqué dans les 35 mn après préparation à une température normale

#### ■ CONSERVATION ET STOCKAGE :

9 mois au sec, à l'abri de l'humidité dans l'emballage d'origine non entamé et fermé

#### ■ CLASSIFICATION :

- AFNOR : NF T 36.005 / Famille III - Classe 3  
- Conforme à la norme : NF T 30.608

#### ■ LIEU DE FABRICATION : France

### CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Gencod	Référence
Sac de 5 kg	3479271068670	PROGOLD 091
Seau de 12 kg	3479271068687	PROGOLD 092
Sac de 15 kg	3479271068656	PROGOLD 089
Sac de 25 kg	3479271068663	PROGOLD 090