


HERMINA PREMIUM

Dernière mise à jour :
05/02/2024



Définition

Peinture mate aux résines acryliques en phase aqueuse, additivée siloxane.

Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Murs et plafonds.
- Pièces sèches.
- État de finition A ou B (selon préparation des supports).

Propriétés

- Excellente opacité.
- Monocouche.
- Grande blancheur stable.
- Application sans reprise même sur très grandes surfaces.

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L ■ Ce produit contient au maximum 2 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> ■ HERMINA PREMIUM est éligible aux certifications : LEED®, HQE™, BREEAM® ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environmentale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Semi-gélifié.

Aspect du feuil sec

Mat poché arrondi.

Brillant spéculaire

< 1,5 % sous 85°.

Teintes

En stock : blanc. Tons pastel du nuancier CHROMATIC®.

Masse volumique

(en kg/dm³)

- 1,44 ± 0,05 (norme EUR PL 004).

Extrait Sec

En poids (norme EUR PL 005) : 55 ± 2 %.

En volume (théorique) : 37 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Hors-poussière : 30 min.
- Sec : 3 h.
- Recouvrable : 6 h.

Rendement

- Monocouche : 6 à 8 m²/L
- Bicouche : 8 à 12 m²/L

Conditionnement

5 L - 15 L

Conservation

24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Résistance à l'abrasion humide

Norme NF EN 13300 : Classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm, après 200 cycles).

HERMINA PREMIUM

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonné	<ul style="list-style-type: none">■ Révision des joints■ Époussetage	1 couche d'ELYOPUR IMPRESSION ou MUROPRIM	1 à 2 couches d'HERMINA PREMIUM
Plâtre et dérivés	<ul style="list-style-type: none">■ Brossage■ Égrenage	1 couche d'ELYOPUR IMPRESSION, MUROPRIM ou IMPRIMA RAPID diluée à 5 % (si pulvérulent)	
Mortier de ciment et dérivés	<ul style="list-style-type: none">■ Époussetage	1 couche d'IMPRIMA RAPID diluée à 5 %	
Anciens fonds adhérents	<ul style="list-style-type: none">■ Lessivage■ Ponçage		
Anciens fonds non adhérents	<ul style="list-style-type: none">■ Grattage■ Lessivage■ Rinçage	1 couche d'ELYOPUR IMPRESSION ou MUROPRIM	

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.

HERMINA PREMIUM

Dernière mise à jour :
05/02/2024

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 14 mm, pistolet.

Dilution

Brosse, rouleau, pistolet : prêts à l'emploi.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

Caractéristiques réglementaires

Classification

NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2.

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
- Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).

Informations consommateurs

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.