

STEELGUARD™ 801

DESCRIZIONE

Pittura intumescente a solvente monocomponente per la protezione dal fuoco di strutture portanti in acciaio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Assicura una resistenza al fuoco fino a 120 minuti in caso di incendi cellulosici
- Rapida essiccazione, assicura ridotti tempi di movimentazione
- Idonea per applicazione sia in cantiere che in officina
- Fino a 1000 µm (40,0 mils) secchi in unico strato
- Idonea per ambienti interni ed esterni da C1 a C4 (secondo ISO 12944); per ambienti interni asciutti (C1) non è richiesta l'applicazione della finitura
- Resistente all'esposizione esterna fino a 12 mesi senza essere ricoperto con strato di finitura, purché il rivestimento sia stato applicato in conformità alla SCHEDA INFORMATIVA 1222 e non sia sottoposto ad acqua corrente e ristagni, elevata umidità o immersione
- Testato e verificato secondo EN 13381-8, BS 476-20/21e Factory Mutual numero di Classe 4970
- Prodotto marcato CE, ETA 22/048
- Verificato in accordo a ETAG 018-2 per tutte le classificazioni di durabilità

COLORI E BRILLANTEZZA

- Bianco
- Opaco

DATI PRINCIPALI A 20°C (68°F)

Dati del prodotto	
Numero dei componenti	Uno
Massa volumica	1,34 kg/l (11,18 lb/US gal)
Residuo secco in volume	75 ± 3%
VOC (in fornitura)	Directive 2010/75/EU, SED: max. 255,0 g/kg max. 327,0 g/l (circa 2,7 lb/gal) (UK PG 6/23(92) Appendix 3) Direttiva EUR: 2004/42/IIA(i)(500) 365 g/l
Spessore film secco consigliato	200 - 1000 µm (8,0 - 40,0 mils) per strato
Resa teorica	1,07 m²/l per 700 µm (43 ft²/US gal for 28,0 mils)
Secco al tatto	20 minuti
Intervallo di ricopertura	Minimo: 4 ore Massimo: illimitato
Durata a magazzino	Almeno 18 mesi se immagazzinato in ambiente fresco e asciutto

- Note:
- Vedere DATI ADDIZIONALI - Resa e spessore del film
 - Vedere DATI ADDIZIONALI - Intervalli di ricopertura
 - Vedere DATI ADDIZIONALI - Tempi di essiccazione
 - Lo spessore secco richiesto deve corrispondere a quello della certificazione



STEELGUARD™ 801

CONDIZIONI DEL SUPPORTO E TEMPERATURE CONSIGLIATI

- Il primer approvato deve essere sano, asciutto e privo di ogni contaminazione

Temperatura del supporto e condizioni applicative

- La temperatura del supporto durante l'applicazione e l'essiccazione dovrebbe essere compresa tra 5°C (41°F) e 40°C (104°F)
- La temperatura del supporto durante l'applicazione e l'essiccazione dovrebbe essere almeno 3°C (5°F) sopra la temperatura di rugiada
- La temperatura ambientale durante l'applicazione e l'essiccazione dovrebbe essere compresa tra 5°C (41°F) e 40°C (104°F)
- L'umidità relativa durante l'applicazione e la reticolazione non dovrebbe essere superiore a 85%

ISTRUZIONI PER L'USO

- Miscelare uniformemente fino a ottenere un prodotto omogeneo privo di grumi
- L'aggiunta di troppo diluente comporta ridotta resistenza alla colatura e un'essiccazione più lenta

SPRUZZATURA AIRLESS

Diluente consigliato

THINNER 21-06 (normalmente non è richiesta diluizione)

Diluizione in volume

0 - 5%

Angolo del ventaglio

20° - 50°, a seconda delle dimensioni degli elementi da trattare

Diametro ugello

Circa 0.48 - 0.64 mm (0.019 - 0.025 in)

Pressione all'ugello

20,0 MPa (circa 200 bar; 2901 p.s.i.)

Note:

- Tutti i filtri dell'apparecchiatura di spruzzo e della pistola devono essere rimossi
- Si raccomanda di utilizzare un filtro al punto di prelievo

PENNELLO/RULLO

- Solamente per aree limitate (ritocco e riparazione)

Diluente consigliato

Non dovrebbe essere aggiunto diluente

STEELGUARD™ 801

SOLVENTE DI PULIZIA

THINNER 21-06

DATI AGGIUNTIVI

Resa teorica e spessore del film	
Spessore secco del film	Resa teorica
200 µm (8,0 mils)	3,75 m²/l (150 ft²/US gal)
400 µm (16,0 mils)	1,88 m²/l (75 ft²/US gal)
500 µm (20,0 mils)	1,50 m²/l (60 ft²/US gal)
700 µm (28,0 mils)	1,07 m²/l (43 ft²/US gal)
1000 µm (40,0 mils)	0,75 m²/l (30 ft²/US gal)

Note: Spessore secco massimo in caso di applicazione a pennello: 300 µm (12,0 mils)

Intervallo di ricopertura per spessore secco fino a 700 µm (28.0 mils)						
Ricopertura con...	Intervallo	5°C (41°F)	10°C (50°F)	15°C (59°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)
se stesso	Minimo	10 ore	8 ore	6 ore	4 ore	3 ore
	Massimo	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato

Note: I tempi di ricopertura sono riferiti allo spessore di 700 µm secchi (circa 1000 µm umidi) a temperatura controllata e con umidità relativa inferiore a 85%. Spessori più alti richiederanno tempi superiori di essiccazione.

Intervallo di ricopertura per spessore secco fino a 700 µm (28.0 mils)						
Ricopertura con...	Intervallo	5°C (41°F)	10°C (50°F)	15°C (59°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)
STEELGUARD 2458	Minimo	2 ore	1,5 ore	1 ora	30 minuti	20 minuti
	Massimo	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato
altre finiture approvate	Minimo	3 giorni	60 ore	48 ore	24 ore	16 ore
	Massimo	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato

Note:

- Prima dell'applicazione di strati successivi il sistema dovrebbe essere secco per la movimentazione e il pettine non dovrebbe lasciare alcuna indentazione visibile sulla superficie. I tempi di essiccazione e di ricopertura devono essere estesi se lo spessore applicato è maggiore e/o ci sono stati cambiamenti delle condizioni ambientali
- L'applicatore deve essere certo di avere applicato lo spessore previsto prima di applicare la finitura



STEELGUARD™ 801

Tempo di essiccazione per spessore secco fino a 700 µm (28.0 mils)	
Temperatura del supporto	Secco al tatto
5°C (41°F)	1 ora
10°C (50°F)	45 minuti
15°C (59°F)	30 minuti
20°C (68°F)	20 minuti
30°C (86°F)	10 minuti

Note: I tempi di reticolazione sono riferiti allo spessore di 700 µm secchi (circa 1000 µm umidi) a temperatura controllata e con umidità relativa inferiore a 85%. Spessori più alti richiederanno tempi superiori di essiccazione.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Per la pittura e relativi diluenti, vedere SHEDE INFORMATIVE 1430, 1431 e relative schede di sicurezza del prodotto
- Questa è una pittura a base solvente. L'operatore deve prestare attenzione al fine di evitare l'inalazione dei vapori nonchè il contatto tra il prodotto non asciutto e la pelle esposta o gli occhi.

RIFERIMENTI

• LINEE GUIDA APPLICATIVE STEELGUARD™	SCHEDA INFORMATIVA	1222
• PRIMERS QUALIFICATI PER STEELGUARD™	SCHEDA INFORMATIVA	1224
• FINITURE QUALIFICATE PER STEELGUARD™	SCHEDA INFORMATIVA	1226
• TABELLE DI CONVERSIONE	SCHEDA INFORMATIVA	1410
• SPIEGAZIONE DELLE SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI	SCHEDA INFORMATIVA	1411
• INDICAZIONI DI SICUREZZA	SCHEDA INFORMATIVA	1430
• SICUREZZA E SALUTE IN SPAZI CONFINATI, RISCHI DI ESPLOSIONE - RISCHI DI TOSSICITA'	SCHEDA INFORMATIVA	1431
• LAVORO IN SICUREZZA NEGLI SPAZI CONFINATI	SCHEDA INFORMATIVA	1433
• DIRETTIVE PER LA VENTILAZIONE	SCHEDA INFORMATIVA	1434
• PULIZIA DELL'ACCIAIO E RIMOZIONE DELLA RUGGINE	SCHEDA INFORMATIVA	1490
• SPECIFICA PER MINERALI ABRASIVI	SCHEDA INFORMATIVA	1491
• UMIDITA' RELATIVA - TEMPERATURA DEL SUPPORTO - TEMPERATURA DELL'ARIA	SCHEDA INFORMATIVA	1650

GARANZIA

PPG garantisce (i) il suo nome al prodotto, (ii) che la qualità del prodotto è conforme alle specifiche PPG per tale prodotto in vigore al momento della produzione e (iii) che il prodotto deve essere consegnato senza alcuna legittima pretesa di terzi per violazione di qualsiasi brevetto statunitense che copre il prodotto. QUESTE SONO LE UNICHE GARANZIE OFFERTE DA PPG; TUTTE LE ALTRE GARANZIE ESPLICITE O IMPLICITE, IN CONFORMITÀ CON LA LEGISLAZIONE O IN ALTRA MANIERA DERIVANTI DA ESSA, DA CORSI ED USI COMMERCIALI, INCLUSA, SENZA LIMITAZIONE, QUALSIASI ALTRA GARANZIA DI IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO O UTILIZZO, SONO NEGATE DA PPG. Qualsiasi domanda di indennizzo sotto tale garanzia deve essere effettuata sotto forma scritta entro cinque (5) giorni dalla scoperta da parte dell'Acquirente del difetto denunciato, ma in alcun caso non oltre la scadenza del periodo di validità del prodotto, o un anno dalla data di consegna del prodotto all'Acquirente, in base all'evento che si verifica per primo. L'incapacità dell'Acquirente nel notificare a PPG tale non conformità come richiesto nella presente, escluderà l'Acquirente dal recupero sotto tale garanzia.

STEELGUARD™ 801

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

PPG NON SARÀ IN ALCUN CASO RESPONSABILE PER ALCUN RIMEDIO (SIA CHE SI TRATTI DI NEGLIGENZA DI QUALSIASI TIPO, RESPONSABILITÀ IN SENSO STRETTO O ILLECITO) PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE IN QUALSIASI MODO COLLEGATO A, DERIVANTE DA O CAUSATO DA QUALSIASI UTILIZZO DEL PRODOTTO. Le informazioni contenute in questa scheda sono puramente indicative e sono basate su test di laboratorio che PPG ritiene essere affidabili. PPG può modificare le informazioni contenute nel presente documento in qualsiasi momento, a causa di esperienza pratica e di continui sviluppi del prodotto. Tutte le raccomandazioni o consigli relativi all'utilizzo del prodotto PPG, sia che si tratti di documentazione tecnica o in risposta ad una specifica richiesta, o in altra circostanza, sono basati su dati che, alla luce di quanto a conoscenza di PPG, sono considerati affidabili. Il prodotto e le relative informazioni sono concepite per utenti con un'adeguata conoscenza e capacità industriali nel settore ed è responsabilità dell'utente finale determinare l'idoneità del prodotto per il suo particolare utilizzo e sarebbe necessario che anche l'Acquirente facesse ciò, a sua esclusiva discrezione e rischio. PPG non ha alcun controllo né sulla qualità né sulla condizione del substrato, o sui diversi fattori che influiscono sull'utilizzo e l'applicazione del prodotto. Pertanto, PPG non accetta alcuna responsabilità derivante da qualsiasi perdita, lesione o danno causati da tale utilizzo o dai contenuti di tali informazioni (a meno che non vi siano accordi scritti che affermino diversamente). Variazioni nell'ambiente di applicazione, modifiche delle procedure di utilizzo o estrapolazione dei dati potrebbero causare risultati insoddisfacenti. La presente scheda sostituisce tutte le precedenti versioni e sarà responsabilità dell'Acquirente assicurarsi che tali informazioni siano aggiornate prima di utilizzare il prodotto. Le attuali schede di tutti i prodotti PPG Protective & Marine Coating sono presenti su www.ppgpmc.com. Il testo inglese di questa scheda deve prevalere su qualsiasi altra traduzione al riguardo.

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.

