

NÉOPRIM 4X4

Impression alkyde polyvalente haute performance



Définition	<ul style="list-style-type: none">• Impression alkyde polyvalente haute performance.
Domaines d'emploi	<ul style="list-style-type: none">• Intérieur/extérieur (pour bois).• Travaux neufs ou d'entretien.• Sur tous subjectiles, absorbants, poreux, pulvérulents pour nourrir, renforcer le support et/ou former une sous-couche homogène avant application de la couche de finition.
Points forts	<p>Applicable sur tous supports usuels de maçonnerie intérieure (mêmes poreux ou alcalins).</p> <ul style="list-style-type: none">• Excellente adhérence pour un résultat durable.• Excellent garnissant.• Sèche même en conditions climatiques extrêmes.
Caractéristiques	<p>Forme une sous-couche homogène régulatrice d'absorption. Nourrit et renforce le support. Bonne opacité. Aspect régulier.</p>
Caractéristiques Techniques	<p>Aspect du film sec :</p> <ul style="list-style-type: none">• Mat velouté. <p>Nuances :</p> <ul style="list-style-type: none">• Blanc. <p>Masse volumique à 20 °C :</p> <ul style="list-style-type: none">• $1,49 \pm 0,05$ g/cm³. <p>Extrait sec pondéral :</p> <ul style="list-style-type: none">• $80\% \pm 2$ <p>Extrait sec volumique :</p> <ul style="list-style-type: none">• $62 \pm 2\%$. <p>Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :</p> <ul style="list-style-type: none">• Sec : 2 heures. <p>Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :</p> <ul style="list-style-type: none">• Recouvrable : 5 heures. <p>Rendement moyen :</p> <ul style="list-style-type: none">• 8 à 10 m²/l. <p>Conditionnement :</p> <ul style="list-style-type: none">• 5 litres et 15 litres. <p>Conservation :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 an en emballage hermétique d'origine. <p>Brillant spéculaire :</p> <ul style="list-style-type: none">• < 6% sous 85° d'angle. <p>Point éclair :</p> <ul style="list-style-type: none">• $47^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$.

NÉOPRIM 4X4

Type de supports et preparation

Type de support :

- Murs et plafonds.
- Menuiseries.
- Intérieur : plâtre, bois, enduits neufs ou anciens, ciment et dérivés recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.
- Extérieur : bois.

Préparation des supports :

- Ponçage, époussetage.

Application

Matériel d'application :

- Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm.

Dilution :

- White-spirit 5 à 10% en volume.

Nettoyage du matériel :

- White Spirit.

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Penser à bien refermer puis retourner les pots après utilisation pour prévenir la formation de peau. Pour les pots de 15L, ajouter une pellicule de White-spirit surnageante puis fermer le pot pour prévenir la formation de peau.

Classification

Classification AFNOR :

- NF T 36-005 - Famille I - Classe 4 a. Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 350 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants. Emissions dans l'air intérieur :
- Classe C.