

# LISWOOD RAPID

Dernière mise à jour :  
13/09/2022



## Définition

Lasure fluide satinée à base de résines alkydes modifiées en phase solvant. Bénéficie de la Fast Drying Technology\* pour un séchage ultra-rapide et un délai de recouvrement réduit.

\* Technologie à séchage rapide.

## Destination

- Extérieur : neuf/entretien.
- Décoration et protection de tous les subjectiles bois usuels du bâtiment.

## Propriétés

- Facile à répartir : très bonne glisse.
- Très bonne résistance aux U.V.
- Microporeuse, laisse respirer le bois.
- Séchage rapide : hors-pluie dès 2 heures.

## Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/L</li> <li>■ Ce produit contient au maximum 400 g/L de COV</li> <li>■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et diluants éventuels préconisés</li> </ul>
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulter la FDES sur : <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a></li> <li>■ Déclaration environnementale consultable sur : <a href="http://www.declaration.environmentale.gouv.fr">www.declaration.environmentale.gouv.fr</a></li> </ul>
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a>

## Caractéristiques générales

### Aspect en pot

Fluide.

### Aspect du feuil sec

Satiné.

### Brillant spéculaire

20 % sous 60°.

### Teintes

Nuancier CHROMATIC® Bois.

### Masse volumique

(En incolore : kg/dm<sup>3</sup>)

- 0,91 ± 0,05 (norme EUR PL 004).

### Extrait Sec

En poids (norme EUR PL 005) : 57 ± 2 % (Incolore).

En volume (théorique) : 52 ± 2 % (Incolore).

### Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Hors-pluie : 2 h.
- Sec : 3 à 4 h.
- Recouvrable : 5 à 6 h.

### Rendement

12 à 15 m<sup>2</sup>/L par couche selon les bois.

### Conditionnement

1 L - 5 L selon teintes.

### Conservation

24 mois en emballage d'origine non entamé.

### Point éclair

47 °C.

# LISWOOD RAPID

Dernière mise à jour :  
13/09/2022

## MISE EN ŒUVRE

### Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bois neufs*	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nettoyage</li> <li>■ Brossage</li> </ul>	1 couche de LISWOOD MAT ou LISWOOD RAPID	2 couches de LISWOOD RAPID
Ancienne peinture ou lasure en bon état	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ponçage</li> <li>■ Époussetage</li> </ul>	1 couche de LISWOOD RAPID	1 à 2 couches de LISWOOD RAPID
Ancienne peinture ou lasure en mauvais état	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Décapage</li> <li>■ Lessivage</li> <li>■ Rinçage</li> <li>■ Séchage</li> <li>■ Ponçage</li> <li>■ Époussetage</li> <li>■ Dégraissage selon bois</li> </ul>	1 couche de LISWOOD MAT ou LISWOOD RAPID	2 couches de LISWOOD RAPID

\*Pour les bois neufs, type Tropicaux et Résineux, ajouter un dégraissage au Xylène aux travaux préparatoires.

\*Pour les bois neufs, type Iroko, ajouter un dégraissage au diluant Epoxy n°1Bis aux travaux préparatoires.

En présence de nuançage, il est possible d'unifier la surface à l'aide de LISWOOD AQUA OPAQUE, dilué avec 15 à 20 % d'eau.

#### Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.
- Ne pas appliquer sur bois exsudant des huiles antisiccatives. Appliquer alors LISWOOD AQUA TT.
- Ne pas appliquer en présence de résines de fendillements et déformations du bois, de défauts d'assemblage, de dégradations ou d'humidité.
- Ne jamais appliquer directement sur peinture et vernis, même après ponçage.
- La teinte finale obtenue dépend de la nature du bois, de sa préparation et du nombre de couches appliquées et peut donc présenter des écarts avec le nuancier.
- Les lasures incolores traditionnelles en système complet sont à proscrire en extérieur sur bois bruts.
- En extérieur, le LISWOOD RAPID en couche d'imprégnation doit être recouvert dans les trois mois qui suivent sa mise en œuvre.
- Mélanger avant emploi.

# LISWOOD RAPID

Dernière mise à jour :  
13/09/2022

## Application

Matériel d'application	Dilution	Nettoyage du matériel
Brosse, rouleau microfibres polyester 6 mm.	Prêt à l'emploi.	White-spirit.

## Caractéristiques réglementaires

Classification	Hygiène et sécurité
NF T 36-005 : Famille I - Classe 4a	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Inflammable.</li><li>■ Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.</li></ul>