








AL316_V

Lakier bezbarwny SR

Opis	Lakier bezbarwny SR, AUTOLUX® AL316 , to 2-komponentowy, akrylowo-uretanowy lakier bezbarwny, o wysokiej odporności na zarysowania, przeznaczony do napraw pojedynczych elementów, jak i do wykonywania napraw całkowitych.
Produkty	Lakier AL316 <i>Autolux</i> Lakier bezbarwny SR Utwardzacz AL522 <i>Autolux</i> Utwardzacz do lakieru SR (poniżej 18°C)
Przygotowanie podłoża	Przed aplikacją zapoznać się kartą techniczną koloru bazowego. Uwaga! Nie przekraczać 24 godzin odparowania koloru bazowego przed aplikacją lakieru bezbarwnego. W przypadku przekroczenia ww. czasu, dokładnie zeszlifować i aplikować dodatkową warstwę koloru bazowego. Przetrzeć kolor bazowy ściereczką pyłochłonną bezpośrednio przed aplikacją lakieru.
	Dozowanie Wg objętości Lakier 2 j. miary Utwardzacz 1 j. miary Żywotność mieszaniny, w 20°C 2 – 3 godz.
	Stosować pistolet konwencjonalny, HVLP lub zgodny. Dysza Ø 1.2 – 1.4 mm, ciśnienie zgodnie z zaleceniami producenta.
	Aplikować jedną średnią warstwę, odparować, a następnie aplikować jedną pełną warstwę, aby uzyskać 50 – 60 µm suchego filmu.
	Odparowanie, w 20°C Pomiędzy warstwami, 5 – 10 minut, aż do całkowitego zmatowienia powłoki.
	Suszenie na powietrzu, w 20°C Pyłosuchy 30 – 60 min. Suchy w dotyku 4 godz. Zdjęcie maskowania 8 godz. Polerowanie / dalsza praca 12 godz. Wyrzewanie w kabinie, w 60°C Suchy na wskroś 20 – 30 min. Polerowanie / dalsza praca Po ostygnięciu elementu * Należy uwzględnić czas oczekiwania na osiągnięcie wskazanej temperatury wygrzewanego elementu.

Produkty wymienione w tym dokumencie są dedykowane wyłącznie do profesjonalnego zastosowania.

Produkty nie mogą być stosowane w inny sposób niż opisany. Informacje zawarte w tym dokumencie bazują na aktualnej wiedzy naukowej i technicznej i zobowiązują użytkownika do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia użycia produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed użyciem produktu należy zapoznać się informacjami zawartymi w kartach charakterystyki poszczególnych produktów.

Data aktualizacji: 2014-04-14. Niniejsza edycja karty zastępuje wszystkie poprzednie wydania.

Strona 1 z 2

Marka AUTOLUX® oraz logo AUTOLUX® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy PPG Industries Ohio, Inc.

PPG Industries Poland Sp. z o.o., Automotive Refinish, Tel: +48 753 03 10, Fax: +48 753 03 13



AL316_V

Lakier bezbarwny SR

Czyszczenie wyposażenia

Umyć wszystkie elementy wyposażenia niezwłocznie po zakończeniu aplikacji, przy pomocy odpowiedniego rozcieńczalnika *Autolux*. Powstały odpad zutylizować zgodnie z aktualnymi przepisami.

Lotne Związki Organiczne

Limit zawartości LZO dla tego produktu (kategoria produktu: IIB.e) wynosi 840 g/l. Zawartość LZO w gotowym do użycia produkcie wynosi nie więcej niż 840 g/l. W zależności od sposobu zastosowania, zawartość LZO w gotowym produkcie może być niższa niż określona w Dyrektywie unijnej.

Transport i magazynowanie

Zapoznać się ze wskazówkami na etykiecie produktu. Temperatura magazynowania: 5 do 35°C. Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz rozdział 10 karty charakterystyki), napojów i jedzenia. Wylimitować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym, aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Produkty wymienione w tym dokumencie są dedykowane wyłącznie do profesjonalnego zastosowania.

Produkty nie mogą być stosowane w inny sposób niż opisany. Informacje zawarte w tym dokumencie bazują na aktualnej wiedzy naukowej i technicznej i zobowiązują użytkownika do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia użycia produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed użyciem produktu należy zapoznać się informacjami zawartymi w kartach charakterystyki poszczególnych produktów.

Data aktualizacji: 2014-04-14. Niniejsza edycja karty zastępuje wszystkie poprzednie wydania.

Strona 2 z 2

Marka AUTOLUX® oraz logo AUTOLUX® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy PPG Industries Ohio, Inc.

PPG Industries Poland Sp. z o.o., Automotive Refinish, Tel: +48 753 03 10, Fax: +48 753 03 13