



CHROMATIC®

**DESTINATION**

Pour la décoration de tous les fonds usuels du bâtiment (murs et plafonds) en pièces sèches en travaux neufs ou d'entretien.

État de finition B ou C.

**QUALITÉS DOMINANTES**

- Bonne applicabilité
- Blancheur durable dans le temps
- Facile d'entretien
- Lessivable

**TEINTES**

Blanc et teintes pastel du nuancier CHROMATIC®

**DEGRÉ DE BRILLANCE**

3% sous 60° - 12% sous 85°

**Caractéristiques techniques**

<b>ASPECT</b>	Poché arrondi
<b>RENDEMENT</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> /l
<b>CONDITIONNEMENT</b>	3 L - 15 L
<b>DENSITÉ MOYENNE</b>	1,57
<b>EXTRAIT SEC EN VOLUME</b>	41%
<b>EXTRAIT SEC EN POIDS</b>	63%
<b>TEMPS DE SÉCHAGE</b> (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors-poussière : 2 h.</li> <li>• Recouvrable : 6 h</li> </ul>
<b>RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE</b>	Norme NF EN 13 300 : Classe 2

**Mise en œuvre**

<b>MATÉRIEL D'APPLICATION</b>	Brosse, rouleau polyamide texturé 12mm ou polyester fissé 13mm, pistolet
<b>DILUTION</b>	Prêt à l'emploi
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b>	A l'eau (solvant si le produit a séché)

## Mise en œuvre

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Plâtres et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brossage</li> <li>Egrenage</li> <li>Epoussetage</li> </ul>	1 couche de DULIPRIM HYDRO+ ou 1 couche de SUPER DULPRIM SR diluée de 5 à 10%	2 couches de DULIVELOURS
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egrenage</li> <li>Brossage</li> <li>Epoussetage</li> </ul>		
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage</li> <li>Ponçage</li> <li>Epoussetage</li> <li>Dégraissage si nécessaire</li> </ul>	1 couche de SUPER DULPRIM SR diluée de 5 à 10%	
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lessivage</li> <li>Ponçage si nécessaire</li> </ul>		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grattage</li> <li>Lessivage</li> </ul>	1 couche de DULIPRIM HYDRO+ ou 1 couche de SUPER DULPRIM SR diluée de 5 à 10%	

## Observations

## NOTA

Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :** Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie relative supérieure à 70%.

## NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I - Classe 7a2

## CLASSIFICATION COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010).
- Ce produit contient maximum 1g/L COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR  
INTÉRIEUR

Classe A+

## CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).

INFORMATION  
CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.