

SIGMAPRIME® 200 LT SERIES

BESKRIVELSE

Universal antikorrosiv epoxy primer, baseret på ren epoxy teknologi

EGENSKABER

- Universal epoxy primer system egnet til ballasttanke, dæk, topsite, overbygninger, skrog, olietanke og lastrum
- Fremragende rusthindrende egenskaber og vandresistens
- Overfladetolerant primer
- God kemikalie resistens
- God slidstyrke på dedikerede påføringsområder
- Fremragende vedhæftning til stål, shop primer, galvaniseret stål og ikke-jernholdige metaller
- Fremragende overmalingsegenskaber
- Egnet til påføring og hærdning under en lang række klimatiske forhold
- Egnet til levering i IBC-pallecontainer og twin feed påføring

KULØR OG GLANS

- Alu light, alugul, grå, gul/grøn, rødbrun
- Halvmat

Note: Alu light og Aly Gul er tilgængelig i SIGMAPRIME 200K versionen

BASIS DATA 10°C (50°F)

Data for det blandede produkt	
Antal komponenter	To
Vægtfylde	SIGMAPRIME 200 LT: 1,3 kg/l (10,8 lb/US gal) SIGMAPRIME 200 LT K: 1,4 kg/l (11,7 lb/US gal)
Volumen tørstof	SIGMAPRIME 200 LT: 57 ± 2% SIGMAPRIME 200 LT K: 60 ± 2%
VOC (Leveret)	Directive 1999/13/EC, SED: max. 331 g/kg (SIGMAPRIME 200 LT) max. 437,0 g/l (approx. 3,6 lb/gal) (SIGMAPRIME 200 LT) Directive 1999/13/EC, SED: max. 291 g/kg (SIGMAPRIME 200 LT K) max. 397,0 g/l (approx. 3,3 lb/gal) (SIGMAPRIME 200 LT K)
Anbefalet tørfilmstykkelser	Se tabel for teoretisk strækkeevne
Teoretisk strækkeevne	SIGMAPRIME 200 LT: 7,6 m ² /l for 75 µm (305 ft ² /US gal for 3,0 mils) SIGMAPRIME 200 LT K: 6,0 m ² /l for 100 µm (241 ft ² /US gal for 4,0 mils)
Berøringstør	3 timer
Overmalingsinterval	Se overmalingstabel
Fuldt hærdet efter	7 dage

SIGMAPRIME® 200 LT SERIES

Data for det blandede produkt

Holdbarhed	Base: mindst 24 måneder ved kølig og tør opbevaring Hærder: mindst 24 måneder ved kølig og tør opbevaring
-------------------	--

Noter:

- Se SUPPLERENDE DATA - Teoretisk strækkeevne og tørfilmstykkelser
- Se SUPPLERENDE DATA - Overmalingsintervaller
- Se SUPPLERENDE DATA - Hærdetid

ANBEFALEDE OVERFLADEFORHOLD OG TEMPERATURER

Neddypning i vand

- Stål eller stål med ikke godkendt zinksilikat shopprimer; sandblæses til ISO-Sa2½, blæseprofil 30 - 75 µm (1.2 - 3.0 mils)
- Stål med godkendt zink silikat shopprimer; svejsesømme samt områder med beskadiget eller nedbrudt shopprimer skal sandblæses til ISO-Sa2½, blæseprofil 30 - 75 µm (1.2 - 3.0 mils), eller mekanisk afrenses til SPSS-Pt3
- Foregående maling skal være intakt, fastsiddende, tør og fri for enhver form for urenheder

IMO-MSC.215(82) regulativer for vandballasttanke og IMO-MSC.288(87) for last-tanke og råolietankskibe (Kun for specificerede områder)

- Stål; ISO 8501-3:2006 grad P2, med alle kanter behandlet og afrundet til minimum radius 2mm (0.079 in) eller underlagt tre punkts slibning eller minimum en tilsvarende proces før maling
- Stål eller stål med ikke godkendt zink silikat shopprimer; sandblæses (tør eller våd) til ISO-Sa2½, blæseprofil 30 - 75 µm (1.2 - 3.0 mils)
- Stål med godkendt zink silikat shopprimer; svejsesømme samt områder med beskadiget eller nedbrudt shopprimer skal sandblæses til ISO-Sa2½, blæseprofil 30 - 75 µm (1.2 - 3.0 mils): [1] For shopprimer med IMO typegodkendelse; ingen yderligere krav; [2] For shopprimer uden IMO typegodkendelse; sandblæses til ISO-Sa2, for fjernelse af mindst 70% af den intakte shopprimer, blæseprofil 30 - 75 µm (1,2 - 3,0 mils)
- Støvmængde klassificering "1" for støvstørrelse klasse "3", "4" eller "5", mindre støvstørrelser skal fjernes, såfremt de uden forstørrelse er synlige på det emne, der skal malebehandles (ISO 8502-3-2017).
- Eksisterende maling skal være tør og fri for enhver form for urenheder.

Atmosfærisk eksponering

- Stål; sandblæses til ISO-Sa2½, blæseprofil 30 - 75 µm (1.2 - 3.0 mils) eller i.h.t. ISO-St3
- Shopprimet stål; forbehandlet til SPSS-Pt3
- Galvaniseret stål skal være fri for fedt, olie, salte samt anden forurening
- Galvaniseret stål skal ruggøres ved sandsvirpning eller anden form for rugøring
- Eksisterende maling skal være tør og fri for enhver form for urenheder.

Overfladetemperaturer og påførings betingelser

- Overfladetemperaturen under påføring og hærkning skal være mellem -20°C (-4°F) og 15°C (59°F)
- Application at temperatures down to -20°C (-4°F) is possible, but curing to hardness takes longer and complete cure will be reached when the temperature increases
- Overfladetemperaturen under påføring og hærkning skal være mindst 3°C (5°F) over dugpunktet
- Den relative luftfugtighed under påføring og hærkning må ikke overstige 85%



SIGMAPRIME® 200 LT SERIES

PÅFØRINGSINSTRUKTIONER

Blandingsforhold i volumen: base til hærder 80 : 20 (4:1)

- Temperaturen af den blandede base og hærderen bør fortrinsvis være over 5 ° C (41 ° F), ellers kan der kræves ekstra fortynder for at opnå applikationsviskositet
- Fortynder skal tilsættes efter at komponenterne er blandet
- Tilføjelse af for meget fortynder resulterer i reduceret bæreevne

Forreaktionstid

Ingen

Pot life

7 timer ved 10°C (50°F)

Note: Se SUPPLERENDE DATA - Pot life

Luftsprøjte

Anbefalet fortynder

THINNER 91-92

Volumen fortynder

0 - 15%, afhængigt af ønskede tykkelse og påføringsbetingelser

Dysetørrelse

1,5 – 2,0 mm (ca. 0,060 – 0,079 in)

Dysetryk

0,3 - 0,4 MPa (ca. 3 - 4 bar; 44 - 58 p.s.i.)

LUFTLØS SPRØJTE

Anbefalet fortynder

THINNER 91-92

Volumen fortynder

0 - 15%, afhængigt af ønskede tykkelse og påføringsbetingelser

Dysetørrelse

Mellem. 53 – 0.74 mm (0.021 – 0.029 in)

Dysetryk

15,0 MPa (ca. 150 bar; 2176 p.s.i.)

SIGMAPRIME® 200 LT SERIES

Pensel/rulle

Anbefalet fortynder

Det er ikke nødvendigt med ekstra fortynder

Volumen fortynder

Op til 5 % THINNER 91-92 kan tilsættes

RENSEFORTYNDER

THINNER 90-53

YDERLIGERE DATA

Teoretisk strækkeevne og lagtykkelse- SIGMAPRIME 200 LT	
TFT	Teoretisk strækkeevne
75 µm (3,0 mils)	7,6 m ² /l (305 ft ² /US gal)
125 µm (5,0 mils)	4,6 m ² /l (183 ft ² /US gal)
160 µm (6,3 mils)	3,6 m ² /l (145 ft ² /US gal)
200 µm (8,0 mils)	2,9 m ² /l (114 ft ² /US gal)

Note: Max. TFT: Tør Films Tykkelse på 2000 um (80,0 mil) må forekomme lejlighedsvis (mindre områder), hvor flere overlappende malingslag er uundgåelig (dvs. omkring hjørner, kanter, samlinger osv.). PPG bør konsulteres i tilfælde hvor TFT-målinger falder uden for denne anbefaling.

Teoretisk strækkeevne og lagtykkelse- SIGMAPRIME 200 LT K	
TFT	Teoretisk strækkeevne
100 µm (4,0 mils)	6,0 m ² /l (241 ft ² /US gal)
125 µm (5,0 mils)	4,8 m ² /l (192 ft ² /US gal)
160 µm (6,3 mils)	3,8 m ² /l (153 ft ² /US gal)
200 µm (8,0 mils)	3,0 m ² /l (120 ft ² /US gal)

Note: Max. TFT: Tør Films Tykkelse på 2000 um (80,0 mil) må forekomme lejlighedsvis (mindre områder), hvor flere overlappende malingslag er uundgåelig (dvs. omkring hjørner, kanter, samlinger osv.). PPG bør konsulteres i tilfælde hvor TFT-målinger falder uden for denne anbefaling.

SIGMAPRIME® 200 LT SERIES

Overmalingsinterval for TFT op til 160 µm (6.3 mils)						
Overmaling med...	Interval	-15°C (5°F)	-5°C (23°F)	0°C (32°F)	10°C (50°F)	15°C (59°F)
Med forskellige to-komponente epoxy-malinger	Minimum	48 timer	24 timer	16 timer	6 timer	4 timer
	Maksimum ved eksponering til direkte sollys	2 måneder	2 måneder	2 måneder	1 måned	1 måned
	Maksimum når ikke eksponeret til direkte sollys	3 måneder	3 måneder	3 måneder	2 måneder	1 måned

Note: Overfladen skal være tør og fri for urenheder

Hærdetid for TFT op til 160 µm (6.3 mils)			
Overfladetemperatur	Berøringstør	Håndteringstør	Fuldt hærdet
-10°C (14°F)	20 timer	48 timer	21 dage
-5°C (23°F)	10 timer	21 timer	14 dage
5°C (41°F)	5 timer	10 timer	9 dage
10°C (50°F)	3 timer	6 timer	7 dage
15°C (59°F)	2 timer	4 timer	5 dage

Note: Tilstrækkelig ventilation skal opretholdes under påføring og hærdning (se venligst INFORMATIONSARK 1433 og 1434)

Pot life (ved påføringsviskositet)	
Det blandede produkts temperatur	Pot life
5°C (41°F)	10 timer
10°C (50°F)	7 timer

SIKKERHED

- For maling og anbefalede fortyndere, se INFORMATIONSARK 1430, 1431 og relevante sikkerhedsdatablade
- Dette er en opløsningsmiddelholdig maling, og foranstaltninger skal tages for ikke at inhalere sprøjtetøv eller dampe såvel som kontakt med den våde maling i øjne og på hud

LAGER VERDEN OVER

Da det altid er PPG Protective & Marine Coatings mål at levere det samme produkt over hele verden, kan det være nødvendigt at modificere produktet for at overholde lokale eller nationale regler og/eller opfylde lokale behov. Hvis det er tilfældet, udsendes der et alternativt datablad.



SIGMAPRIME® 200 LT SERIES

REFERENCER

• Forklaring til produktdatablade	INFORMATIONSAK	1411
• Sikkerhedsidentifikationer	INFORMATIONSAK	1430
• Sikkerhed i lukkede rum, sikkerhed for helbred, Eksplosions- og giftfare	INFORMATIONSAK	1431
• Sikker arbejde i lukkede rum	INFORMATIONSAK	1433
• Direktiver for ventilations praksis	INFORMATIONSAK	1434
• Afrensning af stål og fjernelse af rust	INFORMATIONSAK	1490
• PPG Protective & Marine Coatings Ballasttank arbejdsprocedure nybygninger		

GARANTI

PPG garanterer (i) virksomhedens rettighed til produktet, (ii) at kvaliteten af produktet er i overensstemmelse med PPG's gældende specifikationer for dette produkt på produktionstidspunktet, og (iii) at produktet leveres fri for noget berettiget krav fra nogen tredjepart i anledning af krænkelse af noget patent i De Forenede Stater, der vedrører dette produkt. DETTE ER DE ENESTE GARANTIER, PPG GIVER, OG PPG FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR I HENHOLD TIL ALLE ANDRE UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, I HENHOLD TIL ELLER I MEDFØR AF LOVGIVNINGEN, UD FRA TIDLIGERE FORRETNINGSFORBINDELSER ELLER HANDELSÆDVANE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, NOGEN ANDEN GARANTI FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER EN BESTEMT BRUG. Ethvert krav i henhold til denne garanti skal af køberen fremsættes skriftligt over for PPG inden for 5 (fem) dage fra køberens opdagelse af den påståede defekt, men under ingen omstændigheder senere end udløbet af det pågældende produkts holdbarhed eller ét år fra den dato, hvor produktet er leveret til køberen – alt efter hvilken dato der indtræder først. Hvis køberen ikke retter meddelelse til PPG om en sådan uoverensstemmelse som krævet heri, vil køberen være afskåret fra nogen kompensation i henhold til denne garanti.

ANSVARSBEGRÆNSNING

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL PPG I HENHOLD TIL NOGEN KOMPENSATIONSTEORI (UANSET OM DENNE ER BASERET PÅ FORSØMMELIGHED AF NOGEN ART, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER SKADE UDEN FOR KONTRAKT) VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, SPECIEL ELLER TILFÆLDIG SKADE ELLER FØLGESKADE, DER PÅ NOGEN MÅDE HAR FORBINDELSE TIL, STAMMER FRA ELLER ER RESULTATET AF NOGEN BRUG AF PRODUKTET. Oplysningerne på dette datablad er kun beregnet som vejledning og er baseret på laboratorietester, som PPG mener er pålidelige. PPG kan til enhver tid ændre oplysningerne indeholdt heri som resultat af praktiske erfaringer og fortsat produktudvikling. Alle anbefalinger eller forslag med hensyn til anvendelse af PPG-produktet, hvad enten dette er i teknisk dokumentation eller som svar på en specifik forespørgsel eller i nogen anden form, er baseret på data, som efter PPG's bedste overbevisning er pålidelige. Produktet og oplysninger i forbindelse hermed er beregnet for brugere, som har den fornødne viden og de nødvendige kvalifikationer inden for industrien, og det er slutbrugers ansvar at afgøre, om produktet er egnet for vedkommendes egen specifikke brug, og det tages for givet, at køberen har gjort dette efter eget skøn og for egen risiko. PPG har ingen kontrol over hverken kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer, der påvirker brugen og påføringen af produktet. Derfor påtager PPG sig intet ansvar som følge af noget tab eller nogen person- eller tingskade som resultat af en sådan brug eller af indholdet af disse oplysninger (medmindre der er skriftlige aftaler, som fastslår noget andet). Ændringer i påføringsmiljøet, ændringer i anvendelsesprocedurer eller ekstrapolering af data kan forårsage utilfredsstillende resultater. Dette datablad erstatter alle tidligere versioner, og det er køberens ansvar at sikre, at disse oplysninger er aktuelle, inden produktet anvendes. De aktuelle datablade for alle produkter fra PPG Protective & Marine Coatings findes på adressen www.ppgpmc.com. Den engelsksprogede udgave af dette datablad har forrang over enhver oversættelse heraf.

Afhængig af specifikt land for anvendelse, er følgende versioner tilgængelige

Varenummer	Kulør	Reference
204702	SIGMAPRIME 200 LT: yellow/green	4009002200 (202390 base, 215871 hardener)
211283	SIGMAPRIME 200 LT: grey	9515052200 (211282 base, 215871 hardener)
244824	SIGMAPRIME 200 LT K: grey	9515052150 (243529 base, 242356 hardener)
244827	SIGMAPRIME 200 LT K: redbrown	2008002150 (243540 base, 242356 hardener)
330750	SIGMAPRIME 200 LT K: alu light	9000002150 (330748 base, 242356 hardener)
330753	SIGMAPRIME 200 LT K: alu yellow	9300002150 (330751 base, 242356 hardener)

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.

