

# PANCRYTEX TT BAS CARBONE



## Définition

- Peinture mate aux résines acryliques et copolymères recyclés pour une application par tous temps et un séchage rapide.
- Bénéficie des technologies C02 Optimization, Recycled Materials, All Seasons et Fast Drying Technology\*.  
\* Optimisation du C02, Matériaux recyclés, Tous temps, Séchage rapide.

## Destination

- Extérieur.
- Neuf/Entretien.
- Décoration des façades (D2).
- Entretien des systèmes ETICS présentant des désordres de type K1.

## Propriétés

- Tous temps et tous supports.
- Séchage rapide, hors pluie dès 20 min (à 20 °C - 50 % HR).
- Recouvrable dans la journée par temps chaud, froid et/ou humide.
- Adhérence directe sur support même condensant.

## Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L</li> <li>■ Ce produit contient au maximum 5 g/L de COV</li> <li>■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels</li> </ul>
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulter la FDES sur : <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a></li> <li>■ Déclaration environnementale consultable sur : <a href="http://www.declaration.environnementale.gouv.fr">www.declaration.environnementale.gouv.fr</a></li> </ul>
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a>

## Caractéristiques générales

### Aspect en pot

Pâte onctueuse.

### Aspect du feuil sec

Mat.

### Teintes

Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC® Façade.

### Masse volumique

En blanc (en kg/dm<sup>3</sup>) :

- 1,36 ± 0,05 (norme EUR PL 004).

### Extrait Sec

En poids (norme EUR PL 005) : 64 ± 2 %

En volume (théorique) : 50 ± 2 %

### Temps de séchage

Hors pluie (à 20 °C - 50 % HR) : 20 mn

### Temps de recouvrement

(à 23 °C - 50 % HR) : 5 h

### Rendement

6 à 8 m<sup>2</sup>/L

### Conditionnement

5 L - 15 L

### Conservation

18 mois en emballage hermétique d'origine non entamé et à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Utiliser rapidement après ouverture.

# PANCRYTEX TT BAS CARBONE

## MISE EN ŒUVRE

### Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bétons bruts et enduits à base de liants hydrauliques sains pour application D2	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Égrenage</li> <li>■ Brossage</li> <li>■ Époussetage ou Lavage haute pression</li> <li>■ Séchage complet</li> </ul>	1 couche de PANTIPRIM TT ou 1 couche de PANCRYTEX TT BAS CARBONE dilué à 5 % à 210 g/m <sup>2</sup> (ou 0,150 L/m <sup>2</sup> )	1 à 2 couches de PANCRYTEX TT BAS CARBONE (210 g/m <sup>2</sup> ou 0,150 L/m <sup>2</sup> )
Bétons bruts et enduits à base de liants hydrauliques poreux ou pulvérulents pour application D2	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Séchage complet</li> </ul>	1 couche de IMPRIDERME ou IMPRITEX	
Anciens fonds déjà peints, conformes au NF DTU 59.1 pour application D2	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lavage haute pression</li> <li>■ Séchage complet</li> </ul>	1 couche de PANTIPRIM TT ou 1 couche de PANCRYTEX TT BAS CARBONE dilué à 5 % à 210 g/m <sup>2</sup> (ou 0,150 L/m <sup>2</sup> )	
Anciens films de peinture non adhérents	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Décapage par voie chimique ou par brûlage</li> <li>■ Lavage soigné à l'eau sous pression</li> <li>■ Séchage complet</li> </ul>	1 couche de PRIMAIRE 872	
Anciens systèmes d'ETICS présentant des désordres de type K1*		1 couche de PANCRYTEX TT BC à 0,154 L/m <sup>2</sup> ou 1 couche d'IMPRITEX à 0,125 L/m <sup>2</sup> ou 1 couche de PANTIPRIM TT à 0,104 L/m <sup>2</sup>	1 couche de PANCRYTEX TT BC à 0,154 L/m <sup>2</sup> (210 g/m <sup>2</sup> )

\* Se référer aux règles professionnelles pour l'entretien et la rénovation de système d'isolation thermique extérieur "ETICS".

#### Supports :

- Béton banché ou préfabriqué de granulats courants ou de granulats légers, de type parement soigné et conforme à la norme NF P 18-210 (DTU 23.1) ou à la norme NF P 10-210 (DTU 22.1).
- Enduit à base de liants hydrauliques traditionnel conforme à la norme NF P 15-201 (DTU 26.1).
- Les supports doivent être durs, sains, secs et cohésifs, et faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression.
- Anciens : de même nature que les supports neufs, recouverts ou non d'anciennes peintures adhérentes. Ces supports doivent être durs, sains, secs et cohésifs, et faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression.

# PANCRYTEX TT BAS CARBONE

## Précautions d'emploi :

- Appliquer par une température comprise entre 2 et 35 °C et un taux d'humidité relative de 90 % maximum.
- Ne pas appliquer par temps de gel et d'averse menaçante, éviter tout risque de gel 12 heures après l'application. Le séchage doit être complet avant l'application d'une seconde couche.
- Il est déconseillé d'utiliser des teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (teintes soutenues dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieur à 35 %) sur des surfaces pouvant être exposées au soleil. Toutefois, les teintes soutenues du nuancier le CHROMATIC® Façade peuvent bénéficier de la nouvelle technologie Outside Unlimited Colors®, pour devenir applicables en extérieur. En effet, cette technologie permet, par une formulation spécifique des teintes, d'obtenir un coefficient d'absorption <0,7 et ainsi rester dans le domaine d'acceptation du NF DTU 59.1. Une sous-couche blanche spécifique est nécessaire avant application des couches de finitions.
- Ne pas travailler « mouillé sur mouillé ».
- Les sous-bassements peuvent être traités avec 2 couches de PANCRYTEX TT BC.

Nota : sur les supports à relief important, en cas de surconsommation du produit, formation possible de microcraquelures dans les creux ne mettant pas en cause la durabilité et la bonne tenue du film.

# PANCRYTEX TT BAS CARBONE

## Application

### Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet.

### Dilution

À la brosse et au rouleau : en 1re couche, en guise d'impression, diluer PANCRYTEX TT BAS CARBONE à 5 %, ajouter 0,75 L d'eau environ par bidon de 15 L.

### Nettoyage du matériel

À l'eau ou, si le produit a séché, aux solvants aromatiques.

## Caractéristiques réglementaires

### Classification

- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2/10 c
- NF T 34-722 : D2
- NF EN 1062-1 : E3, V2, W3, A0 ,C1

### Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

### Informations consommateurs

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.