

Sigmulto Effino Matt



Omschrijving	Decoratieve wandafwerking met subtiel schaduweffect voor binnen op basis van kunstharisdispersie.
Gebruiksdoel	Het decoratief afwerken van wanden in hotels, galleries, theaters, showrooms, kantoren, woningen en andere representatieve ruimten. Toe te passen op vlakke en gladde minerale ondergronden.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Subtiel schaduweffect • Camoufleert de ondergrond • Schrobvast na volledige doordroging (klasse 2, EN13300) • Soepele verwerking • Waterdampdoorlatend • Geschikt voor toepassing op ProGold glasweefsel met fijn dessin • Vergeelt niet
Kleur en glans	<ul style="list-style-type: none"> • Vrijwel alle kleuren. De uiteindelijke kleur kan afwijken van het kleurstaal. Met name bij donkere en felle kleuren is de kleurindruk lichter. Kleurstalen moeten derhalve gezien worden als een indicatie van het eindresultaat. <p>Geadviseerd wordt om een proefvlak te zetten ter beoordeling van de kleur en het effect (tekening). We adviseren geen materiaal van verschillende partijnummers voor eenzelfde wandvlak te gebruiken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mat
Basisgegevens	<ul style="list-style-type: none"> • Dichtheid: ca. 1,1 g/cm³ • Vaste stof: ca. 34 vol. % • Stofdroog na: ca. 1uur • Overschilderbaar na: ca. 4 uur • Vlampunt: niet van toepassing <p>De basisgegevens zijn bepaald bij 23°C, 50% R.V. Deze gegevens gelden voor wit en voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.</p>
Rendement	<p><u>Praktisch</u> Circa 5-7 m²/liter.</p> <p>Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren zoals de aard en structuur van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.</p>
Systemen	<p><u>Gladde afwerking</u> Het geheel voorzien van een laag Sigmulto Effino. Na droging een tweede laag Sigmulto Effino aanbrengen met spalter of blokborstel tot het bekomen van het gewenste schaduweffect.</p> <p><u>Sigmulto Effino op glasweefsel met een fijn dessin</u> Na droging van het weefsel het geheel overschilderen met Sigmatex Superlatex in kleur overeenkomend met die van de Sigmulto Effino. Het geheel voorzien van een laag Sigmulto Effino. Na droging een laag Sigmulto Effino aanbrengen met spalter of blokborstel tot het bekomen van het gewenste schaduweffect.</p>

Sigmulto Effino Matt



Ondergrond- condities	<p><u>Onbehandelde ondergronden</u> Afgebonden, droog en gereinigd tot een gezonde ondergrond. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag). Sterk zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergrond voorstrijken met Sigmafix Universal (verduunning in functie van de ondergrond, zie technische fiche 8205).</p> <p><u>Intacte verflagen op basis van kunstharsdispersie</u> Goed hechtend, gaaf en gereinigd</p>
Verwerkings- condities	<p>Voor de noodzakelijke filmvorming (doordrogging) moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C. Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. Goede ventilatie tijdens applicatie en droging.</p>
Instructies voor gebruik	<p><u>Applicatiemethode</u> Eerste laag Sigmulto Effino aanbrengen met een kortharige nylon rol 8 mm (bv. ProGold 8 mm). Tweede (schaduw)laag aanbrengen met een brede spalter (120 mm of groter) of blokborstel.</p> <p><u>Verduunning</u> Geen, product is gebruiksklaar.</p> <p><u>Reiniging gereedschap</u> Direct na gebruik reinigen met leidingwater.</p>
Veiligheids- maatregelen	<p>Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad</p>
Aanvullende gegevens	<p><u>Hechting</u> Sigmulto Effino hecht uitstekend op minerale ondergronden en op kwalitatief gelijkwaardige dispersiemuurverven. Zuigende en/of onregelmatig zuigende ondergronden dienen eerst voorgestreekt te worden met Sigmafix Universal (zie kenmerkenblad 8205). Sigmulto Effino hecht tevens op ondergronden met een 'gesloten' karakter, zoals verflagen op basis van alkydhars. Echter, wanneer de gesloten ondergrond zich in een vochtige ruimte bevindt (bijvoorbeeld badkamer en keuken), wordt de toepassing van Sigmulto Effino afgeraden. De combinatie van een gesloten ondergrond met een dampdoorlatende muurverf kan bij vochtbelasting tot onthechting leiden.</p>
Houdbaarheid	<p>In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats, tussen 5°C en 30°C, tenminste 12 maanden houdbaar. Niet blootstellen aan direct zonlicht.</p>
EMG	10100DN4470