

# Brander Stucco Finish Matt

<b>OMSCHRIJVING</b>	Watergedragen, blanke lak voor binnen op basis van acrylaatdispersie. Toe te passen als afwerking van Brander Stucco systemen.						
<b>GEBRUIKSDOEL</b>	Beschermende afwerklaag op de decoratieve pleisters Brander Stucco Gloss, Brander Stucco Matt en Brander Stucco Beton. Ook te gebruiken als extra beschermlaag op delen van wanden die onderhevig zijn aan een zwaardere belasting.						
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleurloos</li> <li>• Gemakkelijk te reinigen</li> <li>• Gemakkelijke verwerking</li> <li>• Snelle droging</li> <li>• Reukarm</li> <li>• Kras- en slijtvast</li> </ul>						
<b>KLEUREN EN GLANS</b>	Blank. Mat.						
<b>VERPAKKING</b>	Blik van 1 liter.						
<b>BASISGEGEVENS</b>	Dichtheid : ca. 1,03 kg/dm <sup>3</sup> Percentage vaste stof : ca. 28 vol.% Vlampunt : niet van toepassing						
	<b>Droogtijd bepaald bij 23°C en 50% R.V.</b>						
	Stofdroog na : ca. 1 uur						
	Kleefvrij na : ca. 2 uur						
	Overschilderbaar na : ca. 4 uur						
<b>RENDEMENT</b>	Afhankelijk van de structuur van de ondergrond						
	<table border="1"> <tr> <td>Op Brander Stucco Gloss</td> <td>6-7 m<sup>2</sup>/liter</td> </tr> <tr> <td>Op Brander Stucco Beton</td> <td>7-8 m<sup>2</sup>/liter</td> </tr> <tr> <td>Op Brander Stucco Matt</td> <td>9-10 m<sup>2</sup>/liter</td> </tr> </table>	Op Brander Stucco Gloss	6-7 m <sup>2</sup> /liter	Op Brander Stucco Beton	7-8 m <sup>2</sup> /liter	Op Brander Stucco Matt	9-10 m <sup>2</sup> /liter
Op Brander Stucco Gloss	6-7 m <sup>2</sup> /liter						
Op Brander Stucco Beton	7-8 m <sup>2</sup> /liter						
Op Brander Stucco Matt	9-10 m <sup>2</sup> /liter						
	Het rendement van een tweede laag zal gunstiger zijn dan het rendement van de eerste laag.						
<b>ONDERGROND-CONDITIES</b>	Ondergrond volledig afgebonden en droog. Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 4%. Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%. Zie ook Brander Informatieblad 1391.						

# Brander Stucco Finish Matt

## VERWERKINGS- CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:  
Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 7°C en 25°C.  
Relatieve luchtvochtigheid minimaal 50% en maximaal 85%.

## SYSTEMEN

### Brander Stucco systeem met Brander Stucco Finish Matt

- Breng Brander Stucco Beton, Brander Stucco Gloss of Brander Stucco Matt aan zoals is aangegeven in het betreffende kenmerkenblad.
- Na droging afwerken met Brander Stucco Finish Matt.  
Een optimale reinigbaarheid wordt verkregen met twee lagen Brander Stucco Finish Matt.

### Opmerking

- Het effect van Brander Stucco Beton, Brander Stucco Gloss en Brander Stucco Matt wordt beïnvloed door het aanbrengen van Brander Stucco Finish Matt.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik goed roeren.

### Rol / kwast

Verdunning : Geen, is gebruiksklaar.  
Zonodig enkele procenten leidingwater toevoegen.

### Reiniging gereedschap

Direct na gebruik reinigen met leidingwater.  
Residu op de juiste wijze afvoeren.

## VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van Brander Stucco Finish Matt.

## AANVULLENDE GEGEVENS

### Belastbaarheid

Het Brander Stucco systeem, inclusief de Brander Stucco Finish Matt, is toe te passen in natte ruimten (badkamers en keukens), met uitzondering van delen die aan een directe vochtbelasting onderhevig zijn, zoals bij douches, wastafels en aanrechten.

## HOUDBAARHEID

Ten minste 2 jaar in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.

## REFERENTIES

### Informatieblad

Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

### nummer

1390

Bepalingen t.a.v. de uitvoering van stuc- en schilderwerk

1392