



Et je transforme mon quotidien !

SOUS-COUCHE FONDS DIFFICILES



OL75

PROPRIÉTÉS

La Sous-Couche Fonds Difficiles RIPOLIN peut être appliquée sur de nombreux supports : anciennes peintures, tuyaux, supports PVC, plastiques durs, verre, bois, faïence, céramique, béton, formica, stratifié...

La Sous-Couche Fonds Difficiles RIPOLIN permet à la peinture de durer plus longtemps. Sa structure fine ne dénature pas le rendu de la peinture de finition. Grâce à son séchage rapide, vous pourrez réaliser votre projet en une journée.

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :
Valeur limite UE (cat. A/i) : 140g/l (2010).
Ce produit contient moins de 130 g/l de COV.



- **Supports** : Fonds non peints (placoplatre, fibre de verre, plastique, PVC, faïence), anciennes peintures y compris glycéro, peintures écaillée, fissurées.
- **Destination** : Intérieur sur support sec.
- **Outils** : Rouleau à fibres 12 mm, rouleau à poils courts 8 mm, pinceau rond pour les angles.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine		Acrylique
Sec au toucher	T = 23°C	3 heures
Aspect		Satiné-mat
Recouvrable	T = 23°C	8 heures
Brillance	Angle = 60°	10 ±5%
Dilution		Prêt à l'emploi / eau
Rendement		10 m ² /L

Date : 2021 Classement : NF T 36-005 - Famille 1 - Classe 7b2

PRÉPARATION

- Les fonds doivent être sains, secs à cœur, propres et parfaitement dépoussiérés.
- **Sur fonds non peints de maçonnerie intérieure (placoplatre, fibre de verre, etc.)** : Brosser et dépoussiérer avant application.
 - **Sur fonds non peints lisses (plastique, pvc, faïence, etc.)** : dépolir les surfaces brillantes ou satinées à l'aide d'un abrasif à l'eau.
 - **Sur anciennes peintures, y compris glycéro** : dépolir les surfaces brillantes ou satinées à l'aide d'un abrasif à l'eau.
 - **Sur peintures écaillées, fissurées** : éliminer les parties non adhérentes puis reboucher les fissures, enduire si nécessaire, bien laisser sécher à cœur le support puis agir comme sur un fond non peint.

APPLICATION

Prêt à l'emploi, ou dilution à 5% en volume maximum pour les fonds les plus lisses. Bien mélanger avec une spatule plate, avant et pendant l'application. Appliquer en une seule couche régulièrement, croiser pour obtenir une épaisseur constante et homogène. **La température idéale se situe entre 18°C et 23°C, hors courant d'air.**

RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer :
- par une température inférieure à 10°C ou supérieure à 25°C et une hygrométrie supérieure à 70%.
 - **sur support chaud, sur support humide, gelé ou condensant, sur un support farinant, sur ancien revêtement fragile**, sur bois présentant des exsudation (résines, sèves), **sur papier peint ou fibres de verre** sans effectuer un test préalable de bonne tenue.
- Retirer les bandes de masquage immédiatement après application.**
Bien ventiler les pièces après application.

NETTOYAGE

- **Taches** : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau.
- **Outils** : dès la fin de l'application, enlever l'excès de produit avec la spatule plate puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide.

SÉCURITÉ

Peut être conservé 18 mois en emballage d'origine, non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au **03 22 35 38 89**, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

