

SIGMADUR™ 550 H

OMSCHRIJVING

Twee-componenten, high-solids, high-build alifatische acryl polyurethaan finish

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Uitstekend bestand tegen atmosferische omstandigheden
- Goede kleur- en glansbehoud
- Hardt uit bij temperaturen vanaf -5°C (23°F)
- Bestand tegen spatten van minerale en plantaardige oliën, paraffines, alifatische petroleum producten en milde chemicaliën
- Kan zelfs na langdurige blootstelling aan atmosferische omstandigheden worden overgeschilderd
- Goede applicatie-eigenschappen bij airless spray, kwast- en rolapplicatie
- Hoog laagdiktebereik tot 150 µm (6,0 mils) voor één laag
- Kan rechtstreeks op metaal worden aangebracht
- Droog- en uithardingstijden kunnen aanzienlijk worden verkort met PPG 866M ACCELERATOR

KLEUR EN GLANSGRAAD

- Standaardkleuren en aangepaste kleuren
- Glans

BASISGEGEVENS BIJ 20°C (68°F)

Data voor gemengd product	
Aantal componenten	Twee
Dichtheid	1,5 kg/l (12,5 lb/US gal)
Volume vaste stof	70 ± 2%
VOC (geleverd)	Directive 2010/75/EU, SED: max. 220,0 g/kg 238,0 g/ltr (2,0 lb/gal) (by EPA Method 24)
Aanbevolen droge laagdikte	50 - 150 µm (2,0 - 6,0 mils) afhankelijk van het systeem
Theoretisch rendement	14,0 m ² /l voor 50 µm (561 ft ² /US gal voor 2,0 mils) 9,3 m ² /l voor 75 µm (374 ft ² /US gal voor 3,0 mils)
Overschilderbaar na	Minimum: 8 uur Maximum: Onbeperkt
Houdbaarheid	Basis: minstens 36 maanden indien koel en droog opgeslagen Verharder: minstens 24 maanden indien koel en droog opgeslagen

Opmerkingen:

- Zie AANVULLENDE DATA - Uitstrijkrendement en laagdikte
- Zie AANVULLENDE DATA - Overschildertijden
- Zie AANVULLENDE DATA - Uithardingstijd

SIGMADUR™ 550 H

AANBEVOLEN ONDERGRONDCONDITIES EN TEMPERATUREN

Ondergrondcondities

- Staal; gestraald conform ISO-Sa2½, straalprofiel 40 – 70 µm (1,6 – 2,8 mils) of mechanisch gestraald conform ISO-St3
- Een compatibele vorige laag moet droog en vrij zijn van verontreinigingen

Ondergrondtemperatuur en applicatiecondities

- Ondergrondtemperatuur tijdens applicatie en uitharden moet minimaal 3°C (5°F) boven het dauwpunt liggen
- Ondergrondtemperatuur tijdens applicatie en uitharden tot -5°C (23°F) is acceptabel; mits de ondergrond ijsvrij en droog is
- Relatieve luchtvochtigheid tijdens applicatie en uitharden dient niet hoger te zijn dan 85%
- Voortijdige blootstelling aan condensatie en regen kan kleur- en glansverandering veroorzaken

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Mengverhouding per volume: basis tot verharder 6,69:1

- Niet meer verdunnen dan nodig voor toegepaste applicatiewijze
- Toevoegen van teveel verdunning kan resulteren in een verminderde weerstand tegen zakken
- Verdunning toevoegen na het mengen van de componenten

Lucht Spuit

Aanbevolen verdunning

THINNER 21-06

Volume aan verdunning

10 - 15%, afhankelijk van de vereiste laagdikte en applicatiecondities

Spuitopening

1,0 - 1,5 mm (ong. 0,040 - 0,060 in)

Spuitdruk

0,3 - 0,4 MPa (ong. 3 - 4 bar; 44 - 58 p.s.i.)

SIGMADUR™ 550 H

Airless Spuit

Aanbevolen verdunning

THINNER 21-06

Volume aan verdunning

0 - 10%, afhankelijk van de vereiste laagdikte en applicatiecondities

Spuitopening

Ong. 0,43 – 0,48 mm (0,017 – 0,019 in)

Spuitdruk

20,0 MPa (ong. 200 bar; 2901 p.s.i.)

Kwast/roller

Aanbevolen verdunning

THINNER 21-06

Volume aan verdunning

0 - 5%

Schoonmaakverdunning

- THINNER 90-53

AANVULLENDE INFORMATIE

Uitstrijkrendement en laagdikte	
DLD	Theoretisch rendement
50 µm (2.0 mils)	14.0 m ² /l (561 ft ² /US gal)
75 µm (3.0 mils)	9.3 m ² /l (374 ft ² /US gal)
100 µm (4.0 mils)	7.0 m ² /l (281 ft ² /US gal)
150 µm (6.0 mils)	4.7 m ² /l (187 ft ² /US gal)

SIGMADUR™ 550 H

Overschildertijd voor DLD tot 150 µm (6,0 mils)							
Overschilderen met...	Interval	-5°C (23°F)	0°C (32°F)	10°C (50°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)
zichzelf	Minimum	36 uur	24 uur	16 uur	8 uur	4 uur	2 uur
	Maximum	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt

Overschildertijd met PPG 866M ACCELERATOR voor DLD tot 150 µm (6,0 mils)							
Overschilderen met...	Interval	-5°C (23°F)	0°C (32°F)	10°C (50°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)
zichzelf	Minimum	28 uur	20 uur	12 uur	6 uur	3 uur	1.5 uur
	Maximum	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt

Opmerking:

- Oppervlak dient droog te zijn en vrij te zijn van elke verontreiniging

Uithardingstijd voor DLD tot 150 µm (6,0 mils)			
Ondergrond temperatuur	Duimvast	Hanteerbaar	Volledig uitgehard
-5°C (23°F)	24 uur	40 uur	22 dagen
0°C (32°F)	15 uur	30 uur	18 dagen
10°C (50°F)	5 uur	20 uur	10 dagen
20°C (68°F)	3 uur	12 uur	7 dagen
30°C (86°F)	2 uur	6 uur	4 dagen
40°C (104°F)	1 uur	3 uur	3 dagen



SIGMADUR™ 550 H

Uithardingstijd met PPG 866M ACCELERATOR voor DLD tot 150 µm (6,0 mils)			
Ondergrond temperatuur	Duimvast	Hanteerbaar	Volledig uitgehard
-5°C (23°F)	21 uur	32 uur	18 dagen
0°C (32°F)	12 uur	24 uur	15 dagen
10°C (50°F)	4 uur	15 uur	8 dagen
20°C (68°F)	2 uur	8 uur	6 dagen
30°C (86°F)	1.5 uur	4 uur	3 dagen
40°C (104°F)	1 uur	2 uur	48 uur

Opmerkingen:

- Adequate ventilatie dient gehandhaafd te worden tijdens applicatie en uitharding
- Vroegtijdige blootstelling aan condensvorming en/of regen kan de kleur en glans negatief beïnvloeden

Verwerkingstijd (bij applicatieviscositeit)	
Temperatuur gemengd product	Verwerkingstijd
10°C (50°F)	4 uur
20°C (68°F)	2.5 uur
30°C (86°F)	1.5 uur
40°C (104°F)	1 uur

Opmerking:

- Het mengen van dit product met PPG 866M ACCELERATOR heeft geen invloed op de potlife

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Raadpleeg het Veiligheidsblad en het productlabel voor de volledige veiligheidsvereisten en voorzorgsmaatregelen
- Dit is een oplosmiddelhoudende verf en er dient te worden voorkomen dat spuitnevel of -damp wordt ingeademd evenals dat natte verf in contact komt met de huid of ogen
- Bevat een polyisocyaanaat uithardingscomponent

WERELDWIJDE VERKRIJGBAARHEID

PPG Protective & Marine Coatings streeft er altijd naar om wereldwijd hetzelfde product te leveren. Soms is het echter nodig om een product licht te wijzigen teneinde aan lokale of nationale regels/omstandigheden te voldoen. In die gevallen wordt een ander productinformatieblad gebruikt.

SIGMADUR™ 550 H

REFERENTIES

- Information sheet | Explanation of product data sheets

GARANTIE

PPG garandeert (i) zijn eigendomsrechten op het product, (ii) dat de kwaliteit van het product in overeenstemming is met PPG's specificaties voor dat product die op het moment van productie golden en (iii) dat het product zal worden geleverd vrij van elke rechtmatige claim van een derde op grond van inbreuk op enig Amerikaanse octrooi voor het product. DIT ZIJN DE ENIGE GARANTIES DIE PPG GEEFT. ALLE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, HETZIJ WETTELIJKE GARANTIES, HETZIJ GARANTIES DIE ANDERSZINS RECHTENS ONTSTAAN OF DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN HANDELING OF HANDELSGEBRUIK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE ANDERE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, WORDEN DOOR PPG AFGEWEEZEN. Elke claim onder deze garantie moet door de koper schriftelijk bij PPG worden ingediend binnen vijf (5) dagen nadat hij het beweerde gebrek heeft ontdekt, maar in geen geval later dan het verstrijken van de van toepassing zijnde houdbaarheid van het product, of één jaar na de datum van de levering van het product aan de koper indien dit vroeger is. Als de koper PPG niet in kennis stelt van een dergelijke non-conformiteit zoals in dit productinformatieblad vereist, vervalt zijn recht om op grond van deze garantie verhaal te nemen.

BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

PPG IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK, OP GROND VAN WELKE RECHTSGROND VOOR VERHAAL DAN OOK (HETZIJ OP BASIS VAN NALATIGHEID VAN WELKE AARD OOK, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD) VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET, VOORTVLOEIT UIT OF HET GEVOLG IS VAN ENIG GEBRUIK VAN HET PRODUCT. De informatie in dit productinformatieblad is uitsluitend bedoeld als leidraad en is gebaseerd op laboratoriumtests die PPG betrouwbaar acht. PPG kan de informatie in dit productinformatieblad op elk gewenst moment wijzigen op basis van praktijkervaringen of in het kader van continue productontwikkeling. Alle aanbevelingen of suggesties met betrekking tot het gebruik van het PPG-product, hetzij in technische documentatie, hetzij als antwoord op een specifieke vraag of anderszins, zijn gebaseerd op gegevens die naar beste weten van PPG betrouwbaar zijn. Het product en de gerelateerde informatie zijn bedoeld voor gebruikers die over de vereiste kennis en industriële vaardigheden beschikken. Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor zijn specifiek gebruik, en er zal van worden uitgegaan dat de koper dit naar eigen goeddunken en op eigen risico heeft gedaan. PPG heeft geen controle over de kwaliteit of toestand van de ondergrond, noch over de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik van het product en de aanbrenging ervan. Om die reden aanvaardt PPG geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit enig verlies dat, of enige verwonding of schade die, resulteert uit dergelijk gebruik of de inhoud van dit productinformatieblad (tenzij anders afgesproken in een schriftelijke overeenkomst). Verschillen in de omgeving waarin het product wordt aangebracht, veranderingen in gebruikswijzen of de extrapolatie van gegevens kunnen tot onbevredigende resultaten leiden. Dit productinformatieblad vervangt alle vorige versies. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat hij over de recentste informatie beschikt voordat hij het product gebruikt. De recentste informatiebladen voor alle producten van PPG Protective & Marine Coatings zijn te vinden op www.ppgpmc.com. De Engelse tekst van dit informatieblad prevaleert boven vertalingen daarvan.