

SAVANAH

Dernière mise à jour :
13/10/2022



Définition

Peinture décorative acrylique, d'aspect sablé-irisé.

Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Murs et plafonds.

Propriétés

- Système monoproduit.
- Aspect nuancé pour une décoration personnalisée.
- Grande facilité d'application.

Données Environnementales et Sanitaires

| | |
|---|---|
| ■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000) |  |
| ■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE) | <ul style="list-style-type: none"> ■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/I) : 200 g/L ■ Ce produit contient au maximum 50 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants |
| ■ Certification de Construction, Qualité et Environnement | <ul style="list-style-type: none"> ■ SAVANAH est éligible aux certifications : LEED®, HQE™, BREEAM® ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environmentale.gouv.fr |
| ■ Production | ■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001 |
| ■ Fiche de Données de Sécurité | Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com |

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Fluide.

Aspect du feuil sec

Mat-Satin.

Teintes

Teintes du nuancier SAVANAH.

Masse volumique

(en blanc : kg/dm³)

- 1,03 ± 0,05 (Norme EUR PL 004).

Extrait Sec

En poids (norme EUR PL 005) : 43 ± 2 % (en blanc).

En volume (théorique) : 38,5 ± 2 % (en blanc).

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec : 6 à 8 h.
- Recouvrable par VERNIS AQUA MAT : 12 h.

Rendement

9 à 10 m²/L environ.

Conditionnement

1 L - 5 L

Conservation

24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

SAVANAH

Dernière mise à jour :
13/10/2022

MISE EN ŒUVRE

Processus

| Support | Préparation | Impression | Finition |
|---------------------------------------|---|--|---|
| Plaques de plâtre à épiderme cartonné | <ul style="list-style-type: none"> ■ Révision des joints ■ Époussetage | 1 couche de MUOPRIM | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 à 2 couches de SAVANAH ■ 1 couche de VERNIS AQUA MAT |
| Plâtre et dérivés | <ul style="list-style-type: none"> ■ Brossage ■ Égrenage ■ Époussetage | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 couche d'IMPRIMA RAPID dilué à 5 % ■ 1 couche de PANTEX MAT | |
| Mortier de ciment et dérivés | | | |
| Anciens fonds adhérents | <ul style="list-style-type: none"> ■ Lessivage ■ Ponçage ■ Époussetage | 1 couche de PANTEX MAT (selon la couleur du fond souhaitée) | |
| Anciens fonds non adhérents | <ul style="list-style-type: none"> ■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage | 1 couche de MUOPRIM | |

Précautions d'emploi :

- Avant le démarrage du chantier, il est vivement conseillé de réaliser une surface témoin pour maîtriser la dépose et le geste, et pour valider la conformité de l'esthétique.
- Pour obtenir un aspect esthétique homogène, il est conseillé que la totalité du chantier soit réalisée par la même « main ».
- Il est recommandé, sur un même chantier, d'utiliser des produits issus d'un même lot de fabrication et d'une seule opération de mise à la teinte.
- Protéger, par une bande adhésive de masquage, les surfaces adjacentes.
- Respecter les conditions d'application : température ambiante de mise en œuvre supérieure à 8 °C, et humidité ambiante de mise en œuvre inférieure à 65 % HR.

SAVANAH

Dernière mise à jour :
13/10/2022

Application

| | | |
|-------------------------------|------------------|--|
| Matériel d'application | Dilution | Nettoyage du matériel |
| Spalter. | Prêt à l'emploi. | À l'eau ou au solvant si le produit a séché. |

Caractéristiques réglementaires

| | |
|-------------------------------------|---|
| Classification | Hygiène et sécurité |
| NF T 36-005 Famille I - Classe 7 b2 | <ul style="list-style-type: none">■ Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.■ Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009). |